

Quantum Q-T263-90



Produktbeskrivning

Beskrivning Tvåkomponentig, ljusäkta och hög glans akrylbaserad PU klarlack, spädbar med lösningsmedel.

Användningsområde

Beskrivning Nästan alla trämöbler inomhus. Särskilt för möbler tillverkade av ädla, högglossiga, täta träslag samt för ytor med pigmenterad toppfärg.

Produktdata

Produktkod	Q-T263-90
Förpackningsstorlek	5l 20 l
Viskositet vid leverans DIN 4mm i sec.	17 sec. ± 2
Hållbarhet - originalförpackning försluten	minst 2 år

Glansgrader

Produktnummer	Glansgrad	DIN 67530 60° vinkel
Q-T263-90	hög glans	92 ± 2

Förbehandling av underlag

	Obehandlade träytor	Slut porerna genom flera påstrykningar med Quantum sealer t.ex. Q-IS160 eller Q- S170.
	Pigmenterad toppfärgsytor QuantumColor QC-T	avlackera efter 3 och upp till maximalt 8 timmar

Bearbetning

	Rör om ordentligt!
	Blanda och applicera produkten enligt beskrivningen under "Härdare Förtunnare Tillsatser". Undvik damm vid lackering och torkning. För att förbättra höggloss-effekten, och även som en förberedning för poleringen, ska ytan efter att ha torkat över natten slipas med P800-1200 och bestrykas på nytt med samma material.

Härdare Förtunnare Tillsatser

	Härdning	50% HPU 6300
	Förtunnare	TPU 9300-F snabb tork TPU 9301-S långsam tork
	Brukstid	upp till 4 timmar

Applicering

Sprutningstryck (bar)	1.5 - 2.0	110-130
Munstyckets storlek (mm)	1.4-1.8	0.18-0.23
Appliceringsviskositet DIN 4mm (sek.)	17	17
Påstrykningsmängd per arbetsförlopp (g/m2)	80-120	80-120
Täckförmåga per arbetsförlopp (m2/l)	6-10	6-10

Torktid @ 20°C

dammtorr	från 30 minuter
klibbfri	från 2 timmar
hanterbar	från 16 timmar
slipbar	från 14 timmar
polerbar	från 2 dagar

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta frångår emellertid inte kundens sitt ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpta produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga. Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets produkter enligt angivelserna i de företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2021-08-24 / 2

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

Quantum

Provningsstandarder	
	DIN 68861/1B Kemisk påfrestning på möbelytor.
	EN 71-3 Migration av lösliga tungmetaller
	Allmänt provintyg från byggnadsinspektionen angående svårantändlighet enligt DIN 4102/B1 på svårantändliga, B1-provade träspånskivor, även fanerade.
	Mycket brandavvisande i enlighet med direktivet om marin utrustning MED 2014/90/EU.
	Tox Control - Sigillet för emissionsfattiga lackeringar.

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta fråntar emellertid inte kunden sitt ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpta produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga. Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets produkter enligt angivelserna i de företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2021-08-24 / 2

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919