WV 805
8520-000671-000

sikkens
WOOD COATINGS



Popis výrobku

Čistící hadřík k oživení a péči proti povětrnostním vlivům zvětralých površích nátěrů na dřevěných dveřích. Pravidelné používání prodlužuje intervaly renovace. - odpuzující vodu a nečistoty - dobře odolává povětrnostním vlivům - dobré oživení barvy a lesku

Barevný odstín

Bezbarvý

Zpracování

Povrchy určené k natírání se nejprve důkladně vyčistí speciálním čistícím prostředkem* nebo vhodným v domácnosti běžně používaným čistícím prostředkem a vyčká se na jejich úplné vyschnutí. Následně se čistý a suchý povrch rovnoměrně stírá hadrem k ošetřování ve směru kresby dřeva. Za tím účelem musíte hadr složit do praktického formátu a během stírání povrchu vícekrát otočit.

Teplota pro zpracování

+5 - 30 °C pro podklad, vzduch a materiál při cca 60% relativní vlhkosti vzduchu.

Sušení

Po nanesení nechte cca 30 min. schnout.

Skladování

Minimální stabilita skladování při teplotě interiéru: 2 roky Skladujte v chladu, ale nikoli v mrazu.

Zneškodnění

Hadr k ošetřování můžete dle potřeby zneškodňovat ve zbytkovém odpadu.

Bezpečnostní list

Další údaje viz bezpečnostní list podle 91/155/EHS www.sikkens-wood-coatings.com Bezpečnostní listy ke stažení

Varování

Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o produktu. Rovněž při zpracování laků/lazur s nízkou úrovní škodlivin je třeba dodržovat běžná bezpečnostní opatření.

Směrnice o VOC

Nepodléhá povinnosti značení.

Základní pravidla

Aplikací prostředků pro péči získá lakované příp. lazurované povrchy zpět svůj původní svěží vzhled. Pravidelnou aplikací (1-2 x ročně na jaře a na podzim) se prodlouží trvalá odolnost nátěru. Poškození nátěrů nelze naproti tomu ošetřovacím mlékem opravit příp. rekonstruovat. Na tuto skutečnost se poukazuje v technických informačních listech výrobků Cetol a Rubbol.

Poznámka

Nepoužívejte na horkých površích nebo při přímém slunečním záření.
Před opakovaným zpracováním ošetřeného nátěru musíte povrch důkladně očistit přípravkem ST 825 nebo lakovým benzínem a následně přebrousit (brousicí papír K240). Čistý a suchý nátěr můžete poté opakovaně zpracovat produktem Sikkens pro údržbu.

Výrobky společnosti AkzoNobel Wood Coatings se vyrábějí výlučně pro profesionálního a průmyslového zpracovatele, který má základní vědomosti o zacházení a používání s chemickými/technickými výrobky pro povrchovou úpravu. Pokyny ke zpracování našich kvalit, které jsou uvedené v informačních listech, je třeba považovat za nezávazná doporučení a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. Tyto doporučení se zakládají na našich zkušenostech a sériích zkoušek a mají usnadnit a urychlit práci našim odběratelům. Jakákoli možná odchylka od ideálních pracovních podmínek je v rozsahu odpovědnosti našich odběratelů a může mít vliv na (konečný) výsledek aplikace. Toto ovšem nezbavuje odběratele od jeho povinnosti kontroly výrobku a jeho vhodnosti pro ošetřovaný povrch, zejména prostřednictvím zpracování vzorků. Při jakýchkoli pochybnostech ohledně manipulace nebo zpracování zakoupeného výrobku vám naši poradci v oblasti materiálů jako i aplikační a laboratorní technici poskytnou informaci podle nejlepšího vědomí.
[Společnost] AkzoNobel samozřejmě zaručuje bezchybnou kvalitu svých výrobků podle pravidel příslušných specifikací výrobků, ovšem odpovědnost za používání dodaných výrobků spočívá výhradně u odběratele. Pokud jsme písemně výslovně nezaručili specifické vlastnosti a způsobilosti výrobku pro určitý smluvní účel použití, jsou konzultace či poučení ohledně použití výrobku, i když jsou podána podle nejlepšího vědomí, v každém případě nezávazné a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. [Společnost] AkzoNobel ručí za aplikaci svých výrobků prostřednictvím jejích odběratelů podle pravidel svých všeobecných prodejných a dodacích podmínek, na které je odběratel tímto upozorněn. Aktuální informační technický list můžete stáhnout z našich webových stránek. Po vydání nové aktualizace zaniká platnost dosavadních informačních technických listů. Stav: 2020-05-29 / 3

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorfer Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Německo ● www.akzonobel.com/wood

AkzoNobel

AN_20450_060919