

SPECIAL CLEANER - WV 803

sikkens
WOOD COATINGS



Popis výrobku

Čistící roztok na bázi vody k odstranění a čištění uzavřených povrchů, kupř. lakovaných a lazurovaných nátěrů, plastů, kovů atd. - dobrý a jemný čistící účinek

Barevný odstín

Růžová, odpaří se beze zbytku

Hustota

ca. 1,00 - 1,03 kg/l

Balení

8548-004001-020 - 250 ml

Zpracování

Speciální čistící prostředek naneste na hadr neuvolňující vlákna znečištěný povrch vyčistěte za mírného tlaku. V případě silného znečištění tuto proceduru vícekrát opakujte.

Teplota pro zpracování

+10 - 30 °C pro podklad, vzduch a materiál při cca 60 % relativní vlhkosti vzduchu.

Skladování

The minimum shelf life in the unopened original container is two years; Storage temperature +5 - +30 ° C. After expiry of the BBD, the product may still be processable, but the product properties may differ from "fresh" material. Started containers must be closed carefully! Store in a cool but frost-free place.

Zneškodnění

Speciální čistící prostředek je ekologicky lehce odbouratelný a může být přiváděn do odpadních vod.

Bezpečnostní list

Další údaje viz bezpečnostní list podle 91/155/EHS www.sikkens-wood-coatings.com Bezpečnostní listy ke stažení

Varování

Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o produktu. Rovněž při zpracování laků/lazur s nízkou úrovní škodlivin je třeba dodržovat běžná bezpečnostní opatření. Z důvodu tuk rozpouštějícího účinku se při nepřetržitém používání doporučuje používat gumové rukavice. Při kontaktu s očima okamžitě důkladně vypláchněte velkým množstvím vody příp. vyhledejte lékařskou pomoc.

Směrnice o VOC

Nepodléhá povinnosti značení.

Základní pravidla

Při velmi citlivých površích se doporučuje provést zkušební čištění nejdříve na nepřístupném místě!

Výrobky společnosti AkzoNobel Wood Coatings se vyrábějí výlučně pro profesionálního a průmyslového zpracovatele, který má základní vědomosti o zacházení a používání s chemickými/technickými výrobky pro povrchovou úpravu. Pokyny ke zpracování našich kvalit, které jsou uvedené v informačních listech, je třeba považovat za nezávazná doporučení a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. Tyto doporučení se zakládají na našich zkušenostech a sériích zkoušek a mají usnadnit a urychlit práci našim odběratelům. Jakákoli možná odchylka od ideálních pracovních podmínek je v rozsahu odpovědnosti našich odběratelů a může mít vliv na (konečný) výsledek aplikace. Toto ovšem nezavazuje odběratele od jeho povinnosti kontroly výrobku a jeho vhodnosti pro ošetřovaný povrch, zejména prostřednictvím zpracování vzorků. Při jakýchkoli pochybnostech ohledně manipulace nebo zpracování zakoupeného výrobku vám naši poradci v oblasti materiálů jako i aplikační a laboratorní technici poskytnou informaci podle nejlepšího vědomí. [Společnost] AkzoNobel samozřejmě zaručuje bezchybnou kvalitu svých výrobků podle pravidel příslušných specifikací výrobků, ovšem odpovědnost za používání dodaných výrobků spočívá výhradně u odběratele. Pokud jsme písemně výslovně nezaručili specifické vlastnosti a způsobilosti výrobku pro určitý smluvní účel použití, jsou konzultace či poučení ohledně použití výrobku, i když jsou podána podle nejlepšího vědomí, v každém případě nezávazné a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. [Společnost] AkzoNobel ručí za aplikaci svých výrobků prostřednictvím jejich odběratelů podle pravidel svých všeobecných prodejních a dodacích podmínek, na které je odběratel tímto upozorněn. Aktuální informační technický list můžete stáhnout z našich webových stránek. Po vydání nové aktualizace zaniká platnost dosavadních informačních technických listů. Stav: 2020-05-29 / 2

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Německo ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919
1/1

AkzoNobel

AN_20450_060919