


# Kodrin WV 472

## 0878-003001

**sikkens**  
WOOD COATINGS



### Tuotteen kuvaus

Elastinen tiivistysmassa karmiliitoksiin (V-liitokset ikkunankarmeissa; molemminpuolinen säde maks. 3 mm) puuikkunoille ja -oville, kosteuden sisääntunkeutumisen estämiseksi. Käytettäväksi kirkkaan tai valkoisen lakkapinnoitteen alla ulkona ja sisällä. Karmiliitokset ovat ikkuna-/ovirakenteen liitoksia, joissa pitkittäispuu kohtaa päätypuupuolen kanssa, nämä liitokset eivät yleensä ole 10 cm pidempiä. Tiivistysmassa ei sovellu käytettäväksi muissa rakenneliitoksissa. - hajuton - helposti työstettävä

### Sävy

Puolikuultava

### Sideainetyyppi

Erikoispolymeeridispersio

### Tiheys

n. 1,10 kg/l.

### Käsittely

Tiivistysmassa levitetään puhtaaseen ja pölyttömään karmiliitokseen annostelupistoolilla ja purseet pyyhitään pois sormin. Käytä tätä varten kevyitä suojakäsineitä tai sormisuoja.

### Kulutus

n. 50 ml/juoksumetri V-liitosta.

### Ohentaminen

Käyttövalmis. Ei ohennettava

### Levityslämpötila

15-25 °C alustalle, ilman ja aineen RH 60 %.

### Kuivumisaika

Kuivaus:	Vakioilmastoinnissa: 23°C / 50% ilman suhteellinen kosteus
Pölykuiva	n 30 min.
Uudelleen käsittely	n. 2 - 4 tuntia

### Kuivaus

Kuivumisaika on riippuvainen kalvon paksuudesta ja voi viivästyä uuteaineita sisältävien puulajien sekä kostean sään yhteydessä. Huolehdi aina riittävästä lämpötilasta ja ilmanvaihdosta kuivausprosessin aikana. Edellytyksistä poikkeavat kuivausolosuhteet saattavat aiheuttaa poinnoitteen vaurioita.

### Työkalujen puhdistus

Puhdistettava heti käytön jälkeen vedellä tai talouspesuaineella tai ST 830:llä.

### Varastointi

The minimum shelf life in the unopened original container is two years; Storage temperature +5 - +30 ° C. After expiry of the BBD, the product may still be processable, but the product properties may differ from "fresh" material. Started containers must be closed carefully! Store in a cool but frost-free place.

### Hävittäminen

Vain tyhjät astiat kelpaavat kierrätykseen. Materiaalijäämät hävitetään paikallisten määräysten mukaisesti. Tälle materiaalille soveltuva EU-jäteastia on: 08 01 12

### Käyttöturvallisuustiedote

Lisätiedot käyttöturvallisuustiedotteessa direktiivin 91/155/ETY mukaan. [www.sikkens-wood-coatings.com](http://www.sikkens-wood-coatings.com)  
Ladattavat Käyttöturvallisuustiedotteet

### Varoitukset

Lue merkintä ja tuotteen tiedot ennen käyttöä. Noudata yleisiä suojatoimenpiteitä myös käsitellessäsi pienipäästöisiä maaleja/lasyyrejä.

### VOC-direktiivi

Ei merkintävelvollinen.

### Pinnoitesuositus

Tiivistysmassa levitetään pohjustuksen täydellisen kuivumisen ja välihiönän jälkeen puhtaaseen, pölyttömään ja rasvattomaan karmiliitokseen. Älä käytä vaahtoa. Tiivistetyn liitoksen kuivumisen jälkeen voidaan toteuttaa seuraava väli- ja pintamaalaus.

### Yleisohje

Use in

AkzoNobel Wood Coatingsin tuotteet valmistetaan vain ammattitaitoisille ja teollisille jalostajille, joilla on perustiedot kemiallisten/teknisten tuotteiden käytöstä pintakäsittelyssä. Ohjelehdissämme annetut tuotteiden käsittelyohjeet ovat ei-sitovia suosituksia, eivätkä ne muodosta mitään takuuta. Suositukset perustuvat kokemukseemme ja koesarjoihimme, ja niiden on tarkoitus helpottaa ja tukea asiakkaidemme työtä. Jokainen poikkeama ihanteellisista työolosuhteista kuuluu asiakkaidemme vastuualueeseen ja voi vaikuttaa käytön (loppu-)tulokseen. Asiakas on siitä huolimatta velvollinen tarkistamaan tuotteen ja sen soveltuvuuden käsiteltävälle pinnalle, mieluiten testikäsitteilyn avulla. Materiaalineuvojamme sekä käyttö- ja laboratorioteknikkomme neuvovat parhaansa mukaan kaikissa tuotteidemme käyttöön ja käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä. AkzoNobel takaa luonnollisesti, että sen tuotteet ovat laadultaan moitteettomia kulloisenkin tuote-eritelmän mukaisesti, mutta toimitettujen tuotteiden käytöstä vastaa ainoastaan asiakas. Ellemme ole nimenomaisesti - kirjallisesti - taanneet tuotteiden erityisiä ominaisuuksia ja sopivuutta sopimuksella sovittoon käyttötarkoitukseen, käyttötekniikan neuvonta on aina ei-sitovaa, eikä se muodosta mitään takuuta, vaikka se tapahtuukin parhaan tiedon mukaan. AkzoNobel vastaa asiakkaiden tilaamien tuotteiden käytöstä yleisten myynti- ja toimitusehtojen mukaisesti, joihin tässä viitataan. Ajantasainen tekninen ohjelehti on saatavissa verkkosivuiltamme. Uuden version ilmestyttyä siihenastisten teknisten ohjelehtien voimassaolo umpeutuu. Stand: 2020-04-12 / 1

### EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Saksa ● [www.akzonobel.com/wood](http://www.akzonobel.com/wood)

AN\_204450\_060919