

# Kodrin WV 458

## 0878-702001

**sikkens**  
WOOD COATINGS



### Termékleírás

Utésőnováci prípravok na spáry na bázi vody pro utésňování čelné plochy dřeva na konstrukčních spárách a malých trhlin dřeva u dřevěných oken a dveří k ochraně před vnikající vlhkostí, pro venkovní a vnitřní použití. - nezapáchá - rychleschnoucí - snadná zpracovatelnost

### Színárnyalat

Fehér

### Kötőanyag fajta

Speciális polimerdiszperzió

### Sűrűség

Ca. 1,30 kg/l

### Feldolgozás

Köztes csiszolás után minden nyitott fűgába és a kis repedésekbe is be kell nyomni és ujjal le kell húzni. Ehhez könnyű kesztyűt vagy ujjvédőt kell használni.

### Kiadósság

Fűgamélységtől függően kb. 20 ml/folyóméter V-fűga

### Hígítás

Használatra kész. Nem hígítható.

### Felhordott mennyiség

15 - 25 °C hőmérsékletű alap, levegő és anyag kb. 60 % rel. páratartalom mellett

### Száradási idő

Szárítás:	Szabványos klíma: 23°C / 50% rel. páratartalom mellett
Porszáraz	Kb. 30 perc
Átmunkálható	kb. 1 óra

### Szárítás

Az anyag száradása az alkalmazott rétegvastagságtól függ és járulékos anyagokban gazdag fafajtáknál valamint nyirkos hideg időjárás által lelassulhat. Szárításkor folyamatosan gondoskodni kell a kielégítő temperálásról és légcseréről. Amennyiben a szárítási feltételek nem tarthatók be, akkor nem zárható ki, hogy a bevonatban károsodások keletkezzenek.

### Eszköztisztítás

A használat után vízzel, szükség esetén kereskedelmi forgalomban kapható háztartási tisztítószer hozzáadásával vagy ST 830-cal.

### Tárolás

Az eltarthatósági idő bontatlan eredeti göngyölegben 6 hónap; tárolási hőmérséklet +5 - +30 °C. Az eltarthatósági idő lejártá után a terméket még fel lehet dolgozni, azonban a terméktulajdonságok eltérhetnek a „friss” anyagétól. Emiatt a felhasználónak a túltárolt anyagot különös figyelemmel kell használnia. Felbontott göngyöleget jól le kell zárni! Hűvös, de fagymentes helyen kell tárolni.

### Hulladékkezelés

Csak kiürített göngyöleget adni újrahasznosításra. Anyagmaradékokat a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítani. Ehhez az anyaghoz megfelelő EU-hulladékkód: 08 01 12

### Biztonsági adatlap

További adatok a biztonsági adatlapban a 91/155/EGK szerint [www.sikkens-wood-coatings.com](http://www.sikkens-wood-coatings.com) Letöltések Biztonsági adatlapok

### Figyelmeztet

Használat előtt mindig olvassa el a megjelölést és a termékinformációt. A károsanyagokban szegény lakkok/lazúrok használatakor is be kell tartani a szokásos védőintézkedéseket.

### VOC irányelv

Nem jelölésköteles.

### Bevonatolási ajánlás

A lezáró masszát az alapozás és köztes csiszolás teljes száradása után juttassuk be a tiszta, por- és zsírmentes parapetfűgába. Ehhez ne használjon szappanos vizet. A lezárt fűgák száradása után történhet a közbenső- és záróbevonatolás.

### Alapszabályok

Use in

### Tudnivalók

Kérjük, vegye figyelembe a megfelelő műszaki adatlapokat és igényeljen rendszertámogatást a Sikkens képviselő munkatársán keresztül vagy a gyárban.

Az AkzoNobel Wood Coatings termékei kizárólag professzionális és ipari felhasználók részére készülnek, mivel alkalmazásuk feltételezi a felületek kialakítására szolgáló vegyi/műszaki termékek kezelése és felhasználása területén szerzett alapismereteket. A tájékoztatókban a termékminőségünkkel kapcsolatban feltüntetett feldolgozási utasítások nem kötelező ajánlásnak tekintendők, és nem számítanak szavatosságvállalásnak. Az ajánlások tapasztalatainkon és kísérletsorozatokon alapulnak, és feladatuk az, hogy megkönnyítsék és támogassák átvevőink munkáját. Az ideális munkafeltételektől történő, bármilyen eltérés átvevőink felelősségi körébe tartozik és kihathat az alkalmazás (vég-) eredményére. Ez azonban nem mentesíti az átvevőt azon kötelezettsége alól, hogy a terméket és annak alkalmasságát a kezelendő felületen - leginkább próbafeldolgozás útján - ellenőrizze. Bármilyen kétség esetén alapanyag-tanácsadóink, valamint alkalmazás- és labortechnikusaink legjobb tudásuk szerint tájékoztatást adnak a megszerzett termék kezeléséről vagy feldolgozásáról. Természetesen az AkzoNobel szavatolja termékei kifogástalan minőségét a mindenkorli termék-specifikációk alapján, azonban a szállított termékek alkalmazásáért kizárólag az átvevő felel. Amennyiben kifejezetten - írásban - ígéretet tettünk a termékek specifikus tulajdonságaira és megfelelőségére egy szerződésben meghatározott felhasználási célra, akkor az alkalmazástechnikai tanácsadás vagy tájékoztatás minden esetben kötelezettségvállalás nélkül történik és nem jelent szavatosságvállalást akkor sem, ha a tájékoztatást legjobb tudásunk szerint adtuk. Az AkzoNobel termékei azok átvevői által történő alkalmazásáért felelősséget vállal. Általános értékesítési és szállítási feltételei alapján, amelyekre ezennel felhívja az átvevők figyelmét. Internetes oldalunkon letölthető a mindenkor aktuális Műszaki tájékoztató. Az új kiadás megjelenése után megszűnik az addigi Műszaki tájékoztató érvényessége. Állapot: 2020-12-18 / 1

EMEA HQ  
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Németország ● [www.akzonobel.com/wood](http://www.akzonobel.com/wood)

AN\_204450\_060919  
1/1

**AkzoNobel**