


Speed SP-PF190



Produktbeskrivning

Beskrivning 2K-porspackel till transparent, storskalig fyllning av träporer. Produkten är ljusäkta och härddas med UV-ljus (lampa eller solljus).

Användningsområde

Beskrivning Nästan alla trämöbler inomhus.

Produktdata

Produktkod	SP-PF190
Förpackningsstorlek	Setet består av: 150 g komponent A (bindemedel) 150 g komponent B (hårdare)
Viskositet vid leverans DIN 4mm i sec.	tjockt påstruken
Hållbarhet - originalförpackning försluten	minst 2 år

Förbehandling av underlag

	Obehandlade trätyr Jämnkornig träslipmassa Avlägsna slipdamm noggrant Borsta av grovporiga träslag	P120, P150, P180 Grunda med Quantum Q-IS160 innan spackling.
	Trä och trämaterial	slipa före betsnings

Bearbetning

	Blanda väl! Förslut tuberna omedelbart efter användning och se till att inte blanda ihop korkarna.
	Applicera produkten med spackelspade, pensel eller en luddfri duk och avlägsna överflödigt material noggrant. Stryk först på produkten i riktning mot träfibrerna och sedan längs med dem, för att arbeta in den i träporerna.
	För att förhindra för tidig hårdning är det viktigt att du under arbetets gång skyddar materialet från direkt solljus.

Hårdare Förtunnare Tillsatser

	Blandningsförhållanden: 1:1	150 g komponent A (bindemedel) 150 g komponent B (hårdare)
	Brukstid	upp till 1 timme

Applicering

Påstrykningsmängd per arbetsförlopp (g/m ²)	30-50
Drygghet (m ² /300 g set)	6-10

Torktid @ 20°C

Torktid efter påstrykning	ej tillämpligt, eftersom inga lösningsmedel är inblandade
Exponeringstid med UV-lampa	från 20 minuter
Väntetid innan ytterligare behandling	från 20 minuter

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta frårar emellertid inte kunden sitt ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpta produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga. Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets produkter enligt angivelserna i de företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2021-08-28 / 8

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919