


Speed SP-PF190



Produktbeskrivelse

Beskrivelse	2-komponent porespartel til transparent opfyldning af træporer på store flader. Produktet er lysægte og hærder med UV-lys (eksponeringsfelt eller sollys).
-------------	--

Anvendelsesområde

Beskrivelse	Næsten alle træmøbler til indendørs brug.
-------------	---

Produktdata

Produktkode	SP-PF190
Pakningsstørrelse	Sæt består af: 150 g komponent A (bindemiddel) 150 g komponent B (hærder)
Leveringsviskositet DIN 4 mm i sek.	pastøs
Holdbarhed – original bøtte lukket	min. 2 år

Forbehandling Underlag

	Rå træflader. Trinvis træslibning. Fjern omhyggeligt slibestøv. Børst grovporede træsletter af.	P120, P150, P180 Før spartlingen grundes med Quantum Q-IS160.
	Træ og træmaterialer	Slib før bejdning.

Forarbejdning

	Blandes godt sammen! Luk tuben godt straks efter brug. Sørg for ikke at bytte om på hæfterne.
	Påfør produktet med spatel, pensel eller fnugfri klud og fjern overskydende materiale omhyggeligt. Produktet skal arbejdes grundigt ind i træporen, først på tværs og til sidst langs med træårene.
	Beskyttes under forarbejdningen mod direkte sol for at hindre for hurtig hærkning.

Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer

	Blandingsforhold: 1:1	150 g komponent A (bindemiddel) 150 g komponent B (hærder)
	Forarbejdningstid	op til 1 time

Påføring

Påføringsmængde pr. applikation (g/m ²)	30-50
Rækkeevne (m ² /300 g sæt)	6-10

Tørretid @ 20°C

Flash off tid efter påføring	falder bort, da der ikke er indeholdt opløsningsmiddel
Eksponeringstid med eksponeringsfelt	fra 20 minutter
Hviletid inden den videre forarbejdning	fra 20 minutter

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdningsanvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2021-08-28 / 8