

Speed SP-S191



Toote kirjeldus

Kirjeldus Valguskindel akrülaadibaasil 3K-PU täitekrunt, ülikiirelt kõvastuv ja eriti suure jäikade osakeste sisaldusega. Toode on valguskindel ning selle kõvastumine toimub UV-valguse (särituspinna või päikesevalgus) toimetel. Selle toote jaoks vajate spetsiaalseid seadmeid. Palun pöörduge oma AkzoNobeli pädeva nõustaja poole.

Kasutusala

Kirjeldus Pääaegu kõikide puitmööblite jaoks siseruumides. Toode töötati spetsiaalselt välja puidu kvaliteetsete, suletud pooridega briljantsete kattekihtide jaoks.

Toote andmed

Toote kood	SP-S191
Mahuti suurus	5l
Tarneviskoossus DIN 4 mm (sek)	30 ± 2
Säilivusaeg - suletud originaalmahuti	vähemalt 2 aastat
LOÜ-direktiiv EU piirväärtus selle toote jaoks (kat A/j): 500 g/l (2010)	See toode sisaldab maks. 345 g/l LOÜ.

Aluspindade eeltöötlus

	Töötlemata puitpinnad Puidu astmeline lihvimine Eemaldage hoolikalt lihvetolm Suurepooriliste puitude puhastamine harjamise teel	P120, P150, P180 Alati enne isoleerida Quantum Q- IS160-ga. Peale isoleerimist on võimalik suuri puidupoore täita Speed SP-PF190-ga.
--	--	---

Töötlemine

	Segage põhjalikult! Eriti tuleb jälgida aktivaatori täpset lisatavat kogust.
	Pidage toote kasutamise juures rangelt kinni kõikidest parameetritest nagu nt düüsi suurus, survet, kaugusest, pealekantavast kogusest jne.
	Liiga kiire kõvastumise vältimiseks tuleb töötlemise ajal kaitsta otsese päikesevalguse eest.

Kõvendi Vedeldi Lisandid

	Kõvastumine Aktiveerimine	kaalu järgi: 100 osa SP-S191 100 osa kõvendit HSP 1 2 osa aktivaatorit ASP 2 mahu järgi: 100 osa SP-S191 100 osa kõvendit HSP 1 2,5 osa aktivaatorit ASP 2
	Lahjendamine	
	Töötlemisaeg	kuni 6 tundi

Aplikatsioon

Pihustusrõhk (baari)	2.5-3.0
Düüsi läbimõõt (mm)	1,0-1,6
Töötlemisviskoossus DIN 4 mm (sek)	17 ± 2
Ühekordselt pealekantav kogus (g/m2)	80-120
Kattevõime ühe töötsükli kohta (m2/l)	7 - 10

Kuivamisaeg @ 20°C

Eelkuivamisaeg pealekandmise järel	alates 10 minutist
Säritusaeg koos särituspinna	alates 10 minutist
Ooteaeg enne edasist töötlemist	alates 10 minutist

AkzoNobel Wood Coatingsi tooted on eranditult ette nähtud professionaalsete ja tööstuslike kasutajate jaoks, kes omavad põhiteadmisi pealispinna kujundamiseks mõeldud keemiliste/tehniliste toodete käitlemise ja nende kasutamise osas. Meie kvaliteetide kohta andmelehtedel toodud töötlemisjuhiseid tuleb käsitleda kui mittesiduvaid soovitusi ning need ei anna mingit garantiid. Need soovitusused baseeruvad meie kogemustel ja katseseerialtel ning peavad meie klientide tööd kergendama ja soodustama. Meie kliendid vastutavad ideaaltingimustest iga võimaliku kõrvalekaldumise eest ning see kõrvalekaldumine võib kasutamise (lõpp-) tulemust mõjutada. Samas ei vabasta see klienti temapoolsest kohustusest kontrollida toodet ning toote sobivust töödeldava pealispinna suhtes, eelistatavalt proovitöötlemise näol. Meie materjalinõustajad ning rakendus- ja laboritehnikud nõustavad parima arusaamise kohaselt kõikide küsimuste osas, mis käsitlevad ostetud toodete käitlemist või töötlemist. Enesestmõistetavalt tagab AkzoNobel oma toodete veatu kvaliteedi kooskõlas vastavate tootespetsifikatsioonidega, samas kannab eranditult klient vastutust tarnitud toodete kasutamise eest. Niikaua, kui me ei ole toote spetsiifilisi omadusi ja sobivust lepinguga kindlaksmääratud kasutusotstarbe jaoks üheselt - kirjalikult - kinnitanud, on käitlustehniline nõustamine ja teavitamine, seda ka parima arusaamise kohaselt, igal juhul mittesiduv ning ei kujuta endast mingit garantiid. AkzoNobel vastutab oma toodete kasutamisel kliendi poolt vastavalt oma üldistele müügi- ja tarnetingimustele, millele juhitakse käesolevalt kliendi tähelepanu. Vastavaid aktuaalseid Tehnilisi Andmelehti saab alla laadida meie kodulehtedelt. Peale uute Tehniliste Andmelehtede väljaandmist kaotavad senised oma kehtivuse. Seis: 2021-08-28 / 11

Speed

Katsestandardid	
	EN 71-3 Lahustuvate raskmetallide migratsioon
	Üldine ehitusjärelvalve katsetunnistus madala tuleohtlikkuse kohta DIN 4102/B1 järgi raskestisüttivatel B1 testitud puitlaastplaatidel, sealhulgas ka spoonitud plaatidel.
	Madala tuleohtlikkusega laevavarustust käsitleva direktiivi 2014/90/EL järgi.
	Requirements to the surfaces of kitchen furniture according to DIN 68930 regarding the resistance under changing climatic conditions
	Tox Control - vähese emissiooniga värvitud pealispindade märgis

AkzoNobel Wood Coatingsi tooted on eranditult ette nähtud professionaalsete ja tööstuslike kasutajate jaoks, kes omavad põhiteadmisi pealispinna kujundamiseks mõeldud keemiliste/tehniliste toodete käitlemise ja nende kasutamise osas. Meie kvaliteetide kohta andmelehtedel toodud töötlemisjuhiseid tuleb käsitleda kui mittesiduvaid soovitusi ning need ei anna mingit garantiid. Need soovitusel põhinevad meie kogemustel ja katseseeriatel ning peavad meie klientide tööd kergendama ja soodustama. Meie kliendid vastutavad ideaaltingimustest iga võimaliku kõrvalekaldumise eest ning see kõrvalekaldumine võib kasutamise (lõpp-) tulemust mõjutada. Samas ei vabasta see klienti temapoolsest kohustusest kontrollida toodet ning toote sobivust töödeldava pealispinna suhtes, eelistatavalt proovitöötlemise näol. Meie materjalinõustajad ning rakendus- ja laboritehnikud nõustavad parima arusaamise kohaselt kõikide küsimuste osas, mis käsitlevad ostetud toodete käitlemist või töötlemist. Enesestmõistetavalt tagab AkzoNobel oma toodete veatu kvaliteedi kooskõlas vastavate tootespetsifikatsioonidega, samas kannab eranditult klient vastutust tarnitud toodete kasutamise eest. Niikaua, kui me ei ole toote spetsiifilisi omadusi ja sobivust lepinguga kindlaksmääratud kasutusotstarbe jaoks üheselt - kirjalikult - kinnitanud, on käitlustehniline nõustamine ja teavitamine, seda ka parima arusaamise kohaselt, igal juhul mittesiduv ning ei kujuta endast mingit garantiid. AkzoNobel vastutab oma toodete kasutamisel kliendi poolt vastavalt oma üldistele müügi- ja tarnetingimustele, millele juhitakse käesolevalt kliendi tähelepanu. Vastavaid aktuaalseid Tehnilisi Andmelehti saab alla laadida meie kodulehtele. Peale uute Tehniliste Andmelehtede väljaandmist kaotavad senised oma kehtivuse. Seis: 2021-08-28 / 11