

SolidoColor SC-T470-10-BW01



Produktbeskrivning

Beskrivning	Tvåkomponentigt, lösningsmedelhaltigt, PU-alkydbaserat pigmenterat färgsystem goda täck- och fyllegenskaper. Färgblandningssystem för framställning av ett mycket stort antal färgtoner enligt Sikkens, RAL, NCS o.s.v. eller efter egen förlaga.
-------------	---

Användningsområde

Beskrivning	Nästan alla trämöbler inomhus. Perfekt vid uppbyggnad med primer från SolidoColor- eller QuantumColor-serien. Produkten har optimerats för vertikal applicering.
-------------	--

Produktdata

Produktkod	SC-T470-10-BW01
Förpackningsstorlek	20 kg
Leveransviskositet DIN 6mm i sec.	45 ± 5
Fasta ämnen i % grundlack	60.2 ± 1
Fasta ämnen i % inkl. standardhärdare	48.5 ± 1
Specific weight in kg/l at 20°C	1.26 ± 1%
Hållbarhet - originalförpackning försluten	minst 2 år

Glansgrader

Produktnummer	Glansgrad	DIN 67530 60° vinkel
SC-T470-10-BW01	halvmatt	10 ± 5

Förbehandling av underlag

	Obehandlade trätytor	P120, P150, P180
	Exotiska träslag / träslag med högt hartsinnehåll Träslag eller MDF i våtutrymmen	Vid uppbyggnad med Solido S-IS130 och ett primer från SolidoColor-serien. Eller vid uppbyggnad med det isolerande primer QuantumColor QC-IP350. Slutslipning av primer med korn P280 - P320.
	MDF - utan fuktighetsinverkan	Förbehandla med ett primer från SolidoColor- eller QuantumColor-serien. Slutslipning av primer med korn P280 - P320.

Bearbetning

	Rör om ordentligt!
	Blanda och applicera produkten enligt beskrivningen under "Härdare Förtunnare Tillsatser".

Härdare Förtunnare Tillsatser

	Härdning	50% HPU 6205 (310.70)
	Förtunnare	TPU 9302-M (910.17) normal tork TPU 9304-S (910.73) långsam tork
	Brukstid 20 °C, 65 % relativ luftfuktighet	upp till 3 timmar

Applicering

Sprutningstryck (bar)	1.5-3.0	110-130
Munstyckets storlek (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Tillsättning av förtunnare (%)	10-20	10-20
Appliceringsviskositet DIN 4mm (sek.)	14 - 18	15-20
Påstrykningsmängd per arbetsförlopp (g/m2)	100-140	100-140
Täckförmåga per arbetsförlopp (m2/l)	5 -7	5 -7

Torktid @ 20°C

dammtorr	från 15 minuter
klibbfri	från 45 minuter
hanterbar	från 12 timmar
slipbar	från 2 timmar

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta frångår emellertid inte kundens sitt ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpta produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga. Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets produkter enligt angivelserna i de företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2021-10-15 / 5

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

SolidoColor

Forcertorkning	
Vilotid vid rumstemperatur	10 minuter
Varmluftstorkning vid 40 °C	30 minuter
Varmluftstorkning vid 60 °C	30 minuter
Låt svalna i rumstemperatur	10 minuter

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta frångår emellertid inte kunden sitt ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpta produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga. Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets produkter enligt angivelserna i de företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2021-10-15 / 5

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919