

Solido

(ICLA 211.27.20)

S-T240V-20



Produktbeskrivelse

Beskrivelse To-komponent, løsemiddelfortynnbar PU klarlakk på alkydbasis.

Bruksområde

Beskrivelse Nesten alle tremøbler innendørs. Lakk med åpne eller lukkede porer. Produktet er optimalisert for påføring på vertikale flater. Produktet anbefales som toppstrøk på forseglar av Solido-serien.

Produktdata

Produktkode	S-T240V-20
Pakking størrelse	5l 20 l
Leveringsviskositet DIN 4 mm i sekunder	120 ± 10
Faststoff i % baseprodukt	49.1 ± 1
Faststoffandel i % inkl. standard herder	41.1 ± 1
Tetthet i kg / l ved 20 ° C	1.01 ± 1%
Holdbarhet - originalbeholder lukket	min. 2 år

Glansgrader

Produktnummer	Glansgrad	DIN 67530 60° vinkel
S-T240V-20	silkematt	20 ± 2

Forbehandling underlag

	åpenporet påføring	Grunning med egnet forseglar i Solido-serien.
	belegg med lukkede porer	Porer lukkes ved flere gangers påføring av forseglar fra Solido-serien.
	Eksotiske/innholdsstoffrike tresorter Tresorter eller MDF i våtrom	Grunning med Solido S-IS130

Bearbeiding

	Rør grundig om!
	Bland og påfør produktet som beskrevet under "Herdere tynnere tilsetninger".

Herdere tynnere tilsetninger

	Herding	50% HPU 6205 (310.70)
	Alternativ herder	50% HPU 6204 (315.90) høyere faststoff 50% HPU 6202 (310.42) kortere brukstid 50% HPU 6206 (310.42) høyere gulning lavere glansgrad
	Fortynning	TPU 9302-M (910.17) normal tørking TPU 9304-S (910.73) langsom tørking
	Bearbeidingsstid 20 °C, 65 % rel. luftfuktighet ved tilsetning av 30% TPU 9302-M	inntil 5 timer

Påføring

		
Dysetrykk (bar)	1.5 - 2.0	110-130
Dysestørrelse (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Tynnertilsetning (%)	30	30
Bearbeidingsviskositet DIN 4 mm (sekunder)	14 - 16	14 - 16
Påføringsmengde per påføring (g/m2)	110-130	110-130
Dekkevne (m2/l)	5 - 7	5 - 7

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings fremstilles utelukkende for profesjonelle og industrielle brukere, som har grunnleggende kunnskap i håndtering og bruk av kjemiske/tekniske produkter til overflatebehandling. Bearbeidingsanvisningene i databladene vedrørende produktene og deres kvaliteter er å anse som uforpliktende anbefalinger og utgjør ikke noen form for garanti. Disse anbefalingene er basert på erfaringer og forsøksserier og skal lette og understøtte arbeidet til kundene våre. Ethvert avvik fra de optimale arbeidsbetingelsene inngår i kundens ansvarsområde og kan ha en innvirkning på anvendelsens (slutt-)resultat. Kunden fritas imidlertid ikke fra plikten til å kontrollere produktet og dets egnethet for overflaten som skal behandles, fortrinnsvis ved en prøvebehandling. Hvis du er i tvil med hensyn til hvordan du skal håndtere eller bruke produktet du har kjøpt, hjelper våre materialrådgivere samt anvendelses- og laboratorieteknikkere deg gjerne etter beste vitende.

AkzoNobel garanterer selvfølgelig for en feilfri produktkvalitet i henhold til de aktuelle produktspesifikasjonene. Ansvar for bruken av de leverte produktene ligger imidlertid utelukkende hos kunden. Såfremt vi ikke uttrykkelig og skriftlig har gitt forsikringer om spesifikke egenskaper og egnetheter for produktene til et kontraktsmessig bestemt bruksformål, er en bruksteknisk rådgivning eller opplysning i alle tilfeller uforpliktende og utgjør ikke noen form for garanti, selv om den er gitt etter beste vitende. AkzoNobel er ansvarlig for anvendelsen av produktene ved kundene i henhold til de generelle salgs- og leveringsbetingelsene som kunden herved gjøres oppmerksom på. Det aktuelle tekniske databladet finner du på våre nettsider. Når det kommer et nytt opplag, opphører gyldigheten til de tidligere tekniske databladene. Status: 2021-08-27 / 3

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/2

Solido

(ICLA 211.27.20)

Tørketid @ 20°C

støvtørr	etter 20 minutter
berøringstørr	etter 1 time
transportklar	etter 4 timer
slipbar	etter 2 timer

Forsert tørking

Hviletid ved romtemperatur	10 minutter
Varmlufttørking ved 40°C	30 minutter
Varmlufttørking ved 60°C	30 minutter
Avkjøles ved romtemperatur	10 minutter

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings fremstilles utelukkende for profesjonelle og industrielle brukere, som har grunnleggende kunnskap i håndtering og bruk av kjemiske/tekniske produkter til overflatebehandling. Bearbeidingsanvisningene i databladene vedrørende produktene og deres kvaliteter er å anse som uforpliktende anbefalinger og utgjør ikke noen form for garanti. Disse anbefalingene er basert på erfaringer og forsøksreiser og skal lette og understøtte arbeidet til kundene våre. Ethvert avvik fra de optimale arbeidsbetingelsene inngår i kundens ansvarsområde og kan ha en innvirkning på anvendelsens (slutt-)resultat. Kunden fritas imidlertid ikke fra plikten til å kontrollere produktet og dets egnethet for overflaten som skal behandles, fortrinnsvis ved en prøvebehandling. Hvis du er i tvil med hensyn til hvordan du skal håndtere eller bruke produktet du har kjøpt, hjelper våre materialrådgivere samt anvendelses- og laboratorieteknikkere deg gjerne etter beste vitende.

AkzoNobel garanterer selvfølgelig for en feilfri produktkvalitet i henhold til de aktuelle produktspesifikasjonene. Ansvaret for bruken av de leverte produktene ligger imidlertid utelukkende hos kunden. Såfremt vi ikke uttrykkelig og skriftlig har gitt forsikringer om spesifikke egenskaper og egnetheter for produktene til et kontraktsmessig bestemt bruksformål, er en bruksteknisk rådgivning eller opplysning i alle tilfeller uforpliktende og utgjør ikke noen form for garanti, selv om den er gitt etter beste vitende. AkzoNobel er ansvarlig for anvendelsen av produktene ved kundene i henhold til de generelle salgs- og leveringsbetingelsene som kunden herved gjøres oppmerksom på. Det aktuelle tekniske databladet finner du på våre nettsider. Når det kommer et nytt opplag, opphører gyldigheten til de tidligere tekniske databladene. Status: 2021-08-27 / 3

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

2/2