Wood Coatings
Passion for wood

SolidoColor

(ICLA 111.53/01)

SC-P340H

Produkta apraksts	
Apraksts	Ar šķīdinātāju atšķaidāma, divkomponentu poliuretāna grunts krāsa ar baltu pigmentu uz alkīda bāzes.

Pielietojums	
Apraksts	Gandrīz visas koka mēbeles iekštelpās. Visu biežāk izmantoto koku sugu un kokmateriālu gruntēšanai. Produkts optimizēts horizontālai uzklāšanai.

Produkta dati	
Produkta kods	SC-P340H
Bundžas izmērs	20 kg
Piegādes viskozitāte DIN 8 mm sekundē.	60 ± 10
Cieti daļiņu īpatsvars % bāzes lakā	77,8 ± 1
Cieto daļiņu īpatsvars %, iesk. standarta cietinātājus	65,0 ± 1
Specifiskais svars kg/l pie 20°C	1,50 ± 1%
Glabāšanas termiņš - aizvērta oriģinālā tvertne	min. 2 gadi

Pamatvirsmu priekšapstrāde		
	Neapstrādātas koka virsmas	P120, P150, P180
	Eksotiskas koku sugas / ekstraktvielas izdalošas koksnes Koksnes vai MDF mitrās telpās	Gruntēšana ar Solido S-IS130

Apstrāde	
	Rūpīgi samaisīt!
	Produktu samaisīt un uzklāt, kā aprakstīts sadaļā "Cietinātāji Atšķaidītāji Piedevas".

Cietinātāji Atšķaidītāji Piedevas		
	Cietināšana	30% HPU 6210 (310.31) pēc svara 45% HPU 6210 (310.31) pēc tilpuma
	Atšķaidīšana	TPU 9201-M (910.33) normāla žāvēšana
	Dzīvotspēja (pēc samaisīšanas) 20°C, 65% rel. gaisa mitrums pievienojot 20% TPU 9201-M	līdz 2 stundām

Uzklāšana		
Izsmidzināšanas spiediens (bar)	1.5-3.0	110-130
Dīzes izmērs (mm)	2.0-2.5	0.33-0.38
Pievienojamais atšķaidītāja daudzums (%)	20 - 35	20 - 35
Darba viskozitāte DIN 4 mm (sek.)	14 - 18	14 - 18
Patēriņš uz vienu klājumu (g/m2)	150 - 200	150 - 200
Patēriņš uz vienu klājumu (m2/l)	4 -5	4 -5

Žūšanas ilgums @ 20°C	
putekļu neuzņēmīgs/-a	no 15 minūtēm
pieskāriensauss	no 1 stundas
slīpējams	no 18 stundām

Forsētā žāvēšana	
Nestrādes laiks telpas temperatūrā	20 minūtes
Žāvēšana ar karstu gaisu 40°C	30 minūtēm
Žāvēšana ar karstu gaisu 60°C	30 minūtēm
Atdzišana telpas temperatūrā	20 minūtes

AkzoNobel Wood Coatings produkti ir ražoti tikai profesionāliem un rūpnieciskiem pārstrādātājiem, kuriem ir pamatzināšanas darbā ar ķīmiskiem/tehniskiem produktiem, kas paredzēti virsmu apdarei. Brošūrā sniegtās norādes par mūsu kvalitāti saistībā ar apstrādi ir uzskatāmas kā nesaistoši ieteikumi un nesniedz nekādu garantiju. Šie ieteikumi balstās uz mūsu pieredzi un testu sērijām un ir domāti mūsu klientu darba atvieglošanai un atbalstam. Ikviena iespējamā atkāpe no ideāliem darba apstākļiem ir mūsu klienta pārziņā un var ietekmēt pielietošanas (gala) rezultātu. Tomēr tas neatbrīvo klientu no viņa pienākuma pārbaudīt produktu un tā atbilstību apstrādājamajai virsmai, to sākotnēji pārbaudot uz testēšanai paredzētas materiāla virsmas. Ja neesat pārliecināts par iegādātā produkta pielietojumu vai pārstrādi, mūsu materiālu konsultanti, kā arī laboratorijas tehniskie darbinieki iespēju robežās sniegs Jums nepieciešamo informāciju.
Protams, AkzoNobel saistībā ar attiecīgo produktu specifikāciju saviem produktiem nodrošina nevainojamu kvalitāti, tomēr atbildību par piegādāto produktu izmantošanu uzņemas tikai un vienīgi klients. Ja vien mēs rakstiski neesam atrunājuši produkta specifiskās īpašības un pielietojumu kādam līgumā noteiktam izmantošanas mērķim, konsultēšana vai informēšana par tehnisko pielietojumu, kaut arī tā ir sniegta atbilstoši kompetencei, jebkurā gadījumā ir nesaistoša un nesniedz nekādu garantiju. AkzoNobel uzņemas atbildību par savu produktu izmantošanu, ko īsteno klients, ievērojot Vispārējos pārdošanas un piegādes noteikumus, uz kuriem ar šo klientam tiek norādīts. Attiecīgā aktuālā tehnisko datu lapa ir pieejama mūsu tīmekļa vietnēs. Publicējot atjauninātus izdevumus, iepriekšējās tehnisko datu lapas vairs nav spēkā. Redakcija: 2021-08-27 / 5

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorfer Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Vācija ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

AN_20450_060919