

## SolidoColor

(ICLA 111.59/01)

### SC-P320V



#### Produkta apraksts

|          |                                                                                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apraksts | Ar šķīdinātāju atšķaidāma, divkomponentu poliuretāna grunts krāsa ar baltu pigmentu uz alkīda bāzes. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Pielietojums

|          |                                                                                                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apraksts | Gandrīz visas koka mēbeles iekštelpās. Visu biežāk izmantoto koku sugu un kokmateriālu gruntēšanai. Produkts optimizēts vertikālai uzklāšanai. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Produkta dati

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Produkta kods                                          | SC-P320V    |
| Bundžas izmērs                                         | 20 kg       |
| Piegādes viskozitāte DIN 8 mm sekundē.                 | 50 ± 10     |
| Cieti daļiņu īpatsvars % bāzes lakā                    | 75,9 ± 1    |
| Cieto daļiņu īpatsvars %, iesk. standarta cietinātājus | 58,1 ± 1    |
| Specifiskais svars kg/l pie 20°C                       | 1,60 ± 1%   |
| Glabāšanas termiņš - aizvērtā oriģinālā tvertne        | min. 2 gadi |

#### Pamatvirsmu priekšapstrāde

|  |                                                                                        |                              |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | Neapstrādātas koka virsmas                                                             | P120, P150, P180             |
|  | Eksotiskas koku sugas / ekstraktvielas izdalošas koksnes Koksnes vai MDF mitrās telpās | Gruntēšana ar Solido S-IS130 |

#### Apstrāde

|  |                                                                                        |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Rūpīgi samaisīt!                                                                       |
|  | Produktu samaisīt un uzklāt, kā aprakstīts sadaļā "Cietinātāji Atšķaidītāji Piedevas". |

#### Cietinātāji Atšķaidītāji Piedevas

|  |                                                             |                                                                      |
|--|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  | Cietināšana                                                 | 50% HPU 6210 (310.31) pēc svara<br>80% HPU 6210 (310.31) pēc tilpuma |
|  | Atšķaidīšana                                                | TPU 9201-M (910.33) normāla žāvēšana                                 |
|  | Dzīvotspēja (pēc samaisīšanas) 20°C, 65% rel. gaisa mitrums | atvērtā stāvoklī aptuveni 8 stundas                                  |

#### Uzklāšana

|                                          |         |           |
|------------------------------------------|---------|-----------|
|                                          |         |           |
| Izsmidzināšanas spiediens (bar)          | 1.5-3.0 | 110-130   |
| Dīzes izmērs (mm)                        | 2.0-2.5 | 0.33-0.38 |
| Pievienojamais atšķaidītāja daudzums (%) | 10 - 15 | 10 - 15   |
| Darba viskozitāte DIN 4 mm (sek.)        | 15 - 18 | 15 - 18   |
| Patēriņš uz vienu klājumu (g/m2)         | 150     | 150       |
| Patēriņš uz vienu klājumu (m2/l)         | 5       | 5         |

#### Žūšanas ilgums @ 20°C

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| putekļu neuzņemīgs/-a | no 10 minūtēm |
| pieskāriensauss       | no 25 minūtēm |
| slīpējams             | no 4 stundām  |

#### Forsētā žāvēšana

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Nestrādes laiks telpas temperatūrā | 5 minūtes  |
| Žāvēšana ar karstu gaisu 40°C      | 20 minūtes |
| Žāvēšana ar karstu gaisu 60°C      | 20 minūtes |
| Atdzišana telpas temperatūrā       | 10 minūtes |

AkzoNobel Wood Coatings produkti ir ražoti tikai profesionāliem un rūpnieciskiem pārstrādātājiem, kuriem ir pamatzināšanas darbā ar ķīmiskiem/tehniskiem produktiem, kas paredzēti virsmu apdarei. Brošūrā sniegtās norādes par mūsu kvalitāti saistībā ar apstrādi ir uzskatāmas kā nesaistoši ieteikumi un nesniedz nekādu garantiju. Šie ieteikumi balstās uz mūsu pieredzi un testu sērijām un ir domāti mūsu klientu darba atvieglošanai un atbalstam. Ikvienu iespējamā atkāpe no ideāliem darba apstākļiem ir mūsu klienta pārziņā un var ietekmēt pielietojšanas (gala) rezultātu. Tomēr tas neatbrīvo klientu no viņa pienākuma pārbaudīt produktu un tā atbilstību apstrādājamajai virsmai, to sākotnēji pārbaudot uz testēšanai paredzētas materiāla virsmas. Ja neesat pārliecināts par iegādātā produkta pielietojumu vai pārstrādi, mūsu materiālu konsultanti, kā arī laboratorijas tehniskie darbinieki iespēju robežās sniegs jums nepieciešamo informāciju. Protams, AkzoNobel saistībā ar attiecīgo produktu specifikāciju saviem produktiem nodrošina nevainojamu kvalitāti, tomēr atbildību par piegādāto produktu izmantošanu uzņemas tikai un vienīgi klients. Ja vien mēs rakstiski neesam atrunājuši produkta specifiskās īpašības un pielietojumu kādam ligumā noteiktam izmantošanas mērķim, konsultēšana vai informēšana par tehnisko pielietojumu, kaut arī tā ir sniegta atbilstoši kompetencei, jebkurā gadījumā ir nesaistoša un nesniedz nekādu garantiju. AkzoNobel uzņemas atbildību par savu produktu izmantošanu, ko īsteno klients, ievērojot Vispārējos pārdošanas un piegādes noteikumus, uz kuriem ar šo klientam tiek norādīts. Attiecīgā aktuālā tehnisko datu lapa ir pieejama mūsu tīmekļa vietnēs. Publicējot atjauninātus izdevumus, iepriekšējās tehnisko datu lapas vairs nav spēkā. Redakcija: 2022-07-18 / 7

EMEA HQ  
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Vācija ● [www.akzonobel.com/wood](http://www.akzonobel.com/wood)

AN\_204450\_060919