SolidoColor
(ICLA 111.30/01)
SC-P330H

Produktbeschreibung	
Beschreibung	Zweikomponentiger, lösemittelverdünnbarer, weiß pigmentierter PUR Füller auf Alkydbasis.

Anwendungsbereich	
Beschreibung	Zweikomponentiger, lösemittelverdünnbarer, weiß pigmentierter PUR Füller auf Alkydbasis.

Produktdaten	
Produktcode	SC-P330H
Verpackungsgröße	20 kg
Lieferviskosität DIN 8mm in sec.	55 ± 10
Festkörper in % Stammlack	73.7 ± 1
Festkörper in % incl. Standardhärter	57.4 ± 1
Spezifisches Gewicht in kg/l bei 20°C	1.42 ± 1%
Haltbarkeit - Originalgebinde verschlossen	mind. 2 Jahre

Vorbehandlung Untergründe		
	Rohe Holzflächen	P120, P150, P180
	Exotische / inhaltstoffreiche Hölzer Hölzer oder MDF in Feuchträumen	Grundieren mit Solido S-IS130

Verarbeitung	
	Gründlich aufrühren!
	Produkt wie unter "Härter Verdünner Zusätze" beschrieben mischen und applizieren.

Härter Verdünner Zusätze		
	Härter	50% HPU 6206 (310.42) nach Gewicht 80% HPU 6206 (310.42) nach Volumen
	Alternative Härter	50% HPU 6202 (310.84) nach Gewicht längere Topfzeit 50% HPU 6204 (315.90) nach Gewicht höherer Festkörper
	Verdünner	TPU 9303-S (910.73) langsame Trocknung TPU 9201-M (910.33) normale Trocknung
	Verarbeitungszeit 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit	bis 3 Stunden

Applikation		
Spritzdruck (bar)	1.5-3.0	110-130
Düsengröße (mm)	2.0-2.5	0.33-0.38
Verdünnerzugabe (%)	20 - 35	20 - 35
Verarbeitungsviskosität DIN 4mm (sec.)	14 - 16	14 - 16
Auftragsmenge pro Arbeitsgang (g/m2)	120-140	120-140
Ergiebigkeit pro Arbeitsgang (m2/l)	4-7	4-7

Trockenzeit	
staubtrocken	ab 20 Minuten
grifffest	ab 1 Stunde
schleifbar	ab 12 Stunden

Forcierte Trocknung	
Ruhezeit bei Raumtemperatur	20 Minuten
Heißlufttrocknung bei 40°C	30 Minuten
Heißlufttrocknung bei 60°C	30 Minuten
Abkühlen bei Raumtemperatur	20 Minuten

Produkte von AkzoNobel Wood Coatings werden ausschließlich für den professionellen und industriellen Verarbeiter hergestellt, der ein Grundwissen im Umgang und der Verwendung von chemisch/technischen Produkten zur Oberflächengestaltung hat. Die in den Merkblättern angegebenen Verarbeitungshinweise für unsere Qualitäten sind als unverbindliche Empfehlungen zu betrachten und stellen keinerlei Gewährleistung dar. Diese Empfehlungen basieren auf unseren Erfahrungen und Versuchsreihen und sollen die Arbeit unserer Abnehmer erleichtern und fördern. Jede mögliche Abweichung von den idealen Arbeitsbedingungen liegt im Verantwortungsbereich unserer Abnehmer und kann sich auf das (End-) Ergebnis der Anwendung auswirken. Dies befreit den Abnehmer jedoch nicht von seiner Verpflichtung zur Überprüfung des Produkts und dessen Eignung für die zu behandelnde Oberfläche, vorzugsweise durch eine Probeverarbeitung. Bei allen Zweifeln hinsichtlich der Handhabung oder Verarbeitung des erworbenen Produkts geben Ihnen unsere Werkstoffberater sowie Anwendungs- und Labortechniker nach bestem Wissen Auskunft. Selbstverständlich gewährleistet AkzoNobel eine einwandfreie Qualität ihrer Produkte nach Maßgabe der jeweiligen Produktspezifikationen, jedoch liegt die Verantwortlichkeit für den Einsatz der gelieferten Produkte ausschließlich beim Abnehmer. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich - schriftlich - zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich und stellt keinerlei Gewährleistung dar. AkzoNobel haftet für die Anwendung ihrer Produkte durch deren Abnehmer nach Maßgabe ihrer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, auf die der Abnehmer hiermit hingewiesen wird. Das jeweils aktuelle Technische Merkblatt kann auf unseren Internetseiten abgerufen werden. Nach Erscheinen einer Neuauflage erlischt die Gültigkeit bisheriger Technischer Merkblätter. Stand: 2021-08-27 / 5

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorfer Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Deutschland ● www.akzonobel.com/wood

AN_20450_060919