

Solido

(ICLA 211.57.35)

S-T230-35



Descriere produs

Descriere	Two-pack, solvent-thinnable, clear PU topcoat based on alkyd. The product is suitable for parquet flooring production
-----------	---

Domeniu de aplicare

Descriere	Aproape tot mobilierul din lemn din interior. Foarte adecvat pentru obiecte care trebuie să aibă o rezistență mecanică ridicată, de ex. birouri sau bancuri de lucru. Produsul poate fi utilizat ca acoperire multistrat, ca grunduire și lac de finisare.
-----------	--

Date produs

Cod produs	S-T230-35
Packaging size	5l 20 l
Vâscozitate la livrare DIN 4 mm în sec.	28 - 42
Corpuri solide în % material de bază	41.2 ± 1
Greutate specifică în kg/l la 20 °C	0.99 ± 1%
Durabilitate - recipient original închis	min. 2 ani

Grade de luciu

Număr produs	Grad de luciu	DIN 67530 Unghi de 60°
S-T230-35	semi-lucios	60 ± 2

Pregătire substraturi

	acoperiri pentru finisare cu pori deschiși	Grunduire cu un grund de umplere adecvat din seria Solido.
	acoperiri pentru finisare cu pori închiși	Închiderea porilor prin aplicări multiple cu grund de umplere din seria Solido.
	Lemn exotic/bogat în substanțe extractive Lemn sau MDF în spații cu umezeală	Grunduire cu Solido S-IS130

Prelucrare

	Agitați bine!
	Amestecați și aplicați produsul așa cum este descris în „Întăritor Diluant Aditivi”.

Agent de întărire Diluant Aditivi

	Întărire	100% HPU 6215 315.10)
	Dilutie	TPU 9303-S (910.73) uscare lentă
	Timp de viață 20 °C, 65 % umiditate relativă cu adaos de TPU 9303-S de 10%	până la 4 ore

Aplicare

Presiune pulverizare (bar)	1.5 - 2.0	110-130
Dimensiune duze (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Adaos de diluant (%)	10-20	10-20
Vâscozitate de prelucrare DIN 4 mm (sec.)	14 - 16	14 - 16
Cantitate de aplicat pe metru pătrat (g/m2)	110 - 140	110 - 140
Grad de acoperire pe metru pătrat (m2/l)	5 - 7	5 - 7

Timp de uscare @ 20°C

eliminare praf	după 30 minute
uscat la atingere	după 1 oră
șlefuiabil	după 6 ore
stivuibil	după 24 ore

Indicații speciale

Product with 50% of hardener wont be suitable for parquet flooring . Furthermore, the gloss level will be reduced.

Produsele de la AkzoNobel Wood Coatings sunt destinate exclusiv operatorilor profesioniști și din mediul industrial, care au cunoștințe de bază în manipularea și utilizarea de produse chimice/tehnice pentru design-ul suprafețelor. Instrucțiunile de prelucrare specificate în fișe cu privire la pentru proprietăți, trebuie prestată atenție la recomandările care nu au caracter obligatoriu și care nu oferă nicio garanție. Aceste recomandări sunt bazate pe experiențele și seriile noastre de încercări și trebuie să ușureze și să promoveze activitatea clienților noștri. Orice abatere de la condițiile ideale de lucru este responsabilitatea clienților noștri și poate afecta rezultatul (final) al aplicației. Cu toate acestea, acest lucru nu exonerează clientul de obligația sa de a verifica produsul și adecvarea acestuia pentru suprafața care trebuie tratată, de preferință printr-o prelucrare a unui eșantion. În caz de orice dubiu cu privire la manipularea sau prelucrarea produsului achiziționat, experții noștri în materiale vă vor oferi cu bună-credință informații referitoare la tehnica de aplicare și de laborator. Bineînțeles, AkzoNobel asigură o calitate ireproșabilă a produselor sale, în conformitate cu specificațiile relevante ale produsului, deși responsabilitatea pentru utilizarea produselor livrate revine exclusiv clientului. Dacă nu ne-am angajat în scris, în mod explicit cu privire la caracteristici specifice și adecvare a produselor pentru un scop convenit prin contract, chiar dacă aceasta sunt făcute cu bună-credință, consilierea tehnică cu privire la aplicare sau informațiile nu au în niciun caz caracter obligatoriu li nu constituie o garanție. AkzoNobel este responsabil pentru utilizarea produselor sale către clienții săi, în conformitate cu termenii și condițiile sale generale, cu privire la care clientul este notificat prin prezenta. Fișa cu date de securitate actuală este disponibilă pe site-ul nostru de internet. După o nouă actualizare, fișele cu date de securitate anterioare își pierd valabilitatea. Ediție: 2022-06-29 / 10