

TECNOLOGIA

Natural

TIPO DE PRODUTO

Óleo & Cera

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Óleo translúcido de penetração profunda e fácil de usar. Cores prontas podem ser combinadas para criar cores diferentes.

- Não molha
- Bom poder de enchimento
- Secagem rápida



COR

Preto / Castanho Escuro / Castanho Gengibre / Cinza / Castanho Claro / Branco

0.75 L

2.5 L

VALIDADE

24 meses

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Manter as latas bem fechadas, em local bem ventilado, com temperatura controlada entre 10 e 30°C

CONTEÚDO DE SÓLIDOS

58.7% ± 1%

DENSIDADE (PESO ESPECÍFICO)

0,93 +/- 1%

VISCOSIDADE DE ENTREGA

20 ± 2 Viscosidade de entrega DIN 4 mm

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

	Pisos Móveis Superfícies de madeira em cru.	P120, P150, P180 P180, P240, P320
	Madeira fortemente ou variadamente absorventemente forte como abeto, faia, etc.	Primeiro, pré-tratar com Nature AND-IO750<ser>incolor para saturar a madeira

TEMPO DE SECAGEM @ 20°C

Lixável	Pelo menos 12 horas
Primeira carga leve	Pelo menos 24 horas
Força completa, pronto a andar em cima	Pelo menos 7 dias
Tempo de exposição com excesso rico	Pelo menos 1 hora

INSTRUÇÕES GERAIS

Mexa bem!

Coloração transparente para ambientes internos: Todas as cores podem ser misturadas entre si. Ajustar a intensidade em qualquer proporção de mistura é possível com o produto N-Nature IO750. O produto deve ser aplicado abundantemente, por exemplo, com pincel, rolo, esponja, pistola, pistola quente. (máx. 35°C) Durante o tempo de exposição de aprox. 60 minutos, os pontos onde o óleo foi absorvido pela madeira devem ser recobertos imediatamente para obter proteção suficiente para evitar manchas. Após o tempo de exposição, o excesso deve ser completamente removido por meio de uma espátula de borracha ou um pano. Por favor, teste com antecedência se as ferramentas são resistentes a óleo e não mancham. Coloração opaca para aplicações internas e externas

: Composições opacas com o produto são recomendadas para aplicações externas para proteger o madeira contra os raios UV. O produto deve ser aplicado abundantemente com pincel ou rolo. Durante o tempo de exposição de aprox. 30 minutos, os pontos onde o óleo foi absorvido pela madeira devem ser recobertos imediatamente para obter proteção suficiente para evitar manchas. Após o tempo de exposição, o excesso de óleo é distribuído ou retirado por meio de um distribuidor até que seja obtido um aspecto superficial aceitável e uniforme. Para aplicações externas recomendamos a aplicação de três demãos com secagem intermediária durante a noite. Como proteção contra a abrasão de pigmentos (por exemplo, no caso de móveis de jardim), recomendamos aplicar como tratamento final uma camada protetora incolor com N-Nature IO750.