

SOLIDO COLOR P330H

sikkens

WOOD COATINGS

INTERIOR

TECNOLOGIA

PU Alquídicó

TIPO DE PRODUTO

Primário

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Primário branco PU alquídicó 2K base solvente de alta cobertura com excelente poder de cobertura, especialmente formulado para aplicação horizontal, produzindo uma superfície lisa.

- bom poder de enchimento
- excelente poder de cobertura
- alta flexibilidade
- poros fechados
- amarelecimento moderado



COR

Branco

20 Kg

VALIDADE

24 meses

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Manter as latas bem fechadas, em local bem ventilado, com temperatura controlada entre 10 e 30°C

CONTEÚDO DE SÓLIDOS

73.7 ± 1%

DENSIDADE (PESO ESPECÍFICO)

1.42 ± 1%

VISCOSIDADE DE ENTREGA

55 ± 10 seg. in DIN 8mm

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

	Superfícies de madeira crua.	P120, P150, P180
	Madeira exótica / madeiras ricas em extrativos Madeira ou MDF em ambientes húmidos	Imprimação com Solido SIS130

ENDURECEDOR (EM PESO)

HPU6202	50%	Até 3h
---------	-----	--------

DILUIÇÃO

TPU9201-M

TPU9303-S

MÉTODO DE APLICAÇÃO

Aplicação à pistola airmix/aieless, aplicação à pistola alta/baixa pressão

APLICAÇÃO

Pressão de aplicação (bar)	1.5 - 3.0	110 - 130
Tamanho do bico (mm)	2.0 - 2.5	0.33 - 0.38
Solvente a ser adicionado (%)	20-35	20-35
Viscosidade de trabalho DIN 4mm (seg.)	14 - 16	14 - 16
Espessura da camada (g/m ²)	120-140	120-140

TEMPO DE SECAGEM @ 20°C

Seco (contra pó)	Pelo menos 20 minutos
Seco ao toque	Pelo menos 1 hora
Lixável	Pelo menos 12 horas

AkzoNobel