

# SOLIDO COLOR P350

**sikkens**

WOOD COATINGS

INTERIOR

**TECHNOLOGIE**

PU Alkyde


**TYPE DE PRODUIT**

Primaire

**DESCRIPTION DU PRODUIT**

Fast-drying solventborne 2K PU alkyd black flexible universal primer with excellent hiding power, specially formulated for vertical application, producing a smooth surface.

- high filling and hiding power
- closed pores
- for both horizontal and Vertical use
- flexible primer to provide high impact resistance
- Partically suited for use under dark topcoats

**COULEUR**

Noir

5 KG  
20 KG**DURÉE DE CONSERVATION**

18 mois

**CONDITIONS DE STOCKAGE**

Conserver les boîtes hermétiquement fermées, dans un endroit bien aéré, avec une température contrôlée entre 10 et 30°C

**TENEUR EN SOLIDE**

70.0 ± 1%

**DENSITÉ (POIDS SPÉCIFIQUE)**

1.36 ± 1%

**VISCOSITÉ À LA LIVRAISON**

16 ±2 sec Coupe DIN 8mm

**PRÉPARATION DES SUBSTRATS**

Surfaces en bois brut.

P120, P150, P180

**DURCISSEUR (EN POIDS)**

HPU6202 50% Jusqu'à 1 heure

**DILUTION**

TPU9201-M

**PROCÉDÉ D'APPLICATION**

Application par pulvérisation

**APPLICATION**

Pression de pulvérisation (bar)	1.5 - 3.0
Taille de buse (mm)	2.0 - 2.5
Diluant à ajouter (%)	10
Viscosité d'application DIN 4mm (sec.)	14-18
Épaisseur (g/m <sup>2</sup> )	120-140

**TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C**

Sec à la poussière	Au moins 15 minutes
Sec au toucher	Au moins 40 minutes
Ponçable	Au moins 18 heures

Les produits de la AkzoNobel Wood Coatings sont fabriqués exclusivement pour les utilisateurs professionnels et industriels ayant des connaissances de base quant à l'utilisation et au maniement de produits chimiques/techniques pour la structuration de surfaces. Les instructions d'application de nos produits figurant dans les fiches techniques sont données à titre de recommandations non contraignantes et ne sauraient constituer un engagement quelconque de notre part. Elles sont basées sur notre expérience ainsi qu'une série de tests et sont destinées à faciliter et optimiser le travail de nos clients. Tout écart éventuel par rapport aux conditions de travail idéales relève de la responsabilité de nos clients et peut avoir un effet sur le résultat (final). Ceci ne dispense toutefois pas l'acheteur de son obligation de s'assurer lui-même de l'aptitude de nos produits aux fins envisagées, de préférence par l'application du produit sur un échantillon. En cas de doute concernant le maniement ou l'application du produit acheté, nos experts du service technique ou de notre laboratoire vous renseigneront en toute bonne foi. Nous garantissons, bien entendu, une qualité irréprochable de nos produits conformément aux spécifications produits correspondantes. La responsabilité de l'application des produits fournis relève toutefois exclusivement de l'acheteur. Pour autant que nous n'ayons pas explicitement garanti par écrit les propriétés spécifiques et aptitudes des produits pour une utilisation spécifique définie par contrat, les conseils ou préconisations techniques, bien que donnés en toute bonne foi, ne sauraient être en aucun cas contraignants et ne constituent aucun engagement. AkzoNobel est responsable de l'utilisation de ses produits par ses clients conformément aux conditions générales de vente et de livraison auxquelles nous renvoyons par la présente. La version la plus récente de la fiche technique respective peut être consultée sur notre page web. Toute fiche technique mise à jour annule et remplace les précédentes. Mise à jour le: 2023-11-29 / 2 Akzo Nobel Hilden GmbH, Düsseldorf Str. 96 - 100, 40721 Hilden, Germany.

[www.sikkens-wood-coatings.com](http://www.sikkens-wood-coatings.com)**AkzoNobel**