

TECHNOLOGIE

PU Acrylique

TYPE DE PRODUIT

Finition

DESCRIPTION DU PRODUIT

Couche de finition transparente 1K à base de solvant qui donne un aspect naturel au chêne. Couche de finition transparente à base d'acrylate résistante à la lumière. Apporte une surface de bois naturelle avec un mat profond sans accentuation du grain. Le bois est protégé sans avoir l'air traité.

- Aspect naturel
- Résistant à la lumière
- Non jaunissant



COULEUR

Transparent

NIVEAU DE BRILLANCE (ENVIRON GU @ 60°)

05

5 L
20 L

DURÉE DE CONSERVATION

24 mois dans l'emballage d'origine non ouvert

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conserver les bidons hermétiquement fermés, dans un endroit bien aéré, à température contrôlée entre 10 et 30°C

TENEUR EN SOLIDE

5.4% ± 1%

DENSITÉ (POIDS SPÉCIFIQUE)

0,88 +/- 1%

VISCOSITÉ À LA LIVRAISON

18 ± 2 Viscosité à la livraison DIN 4 mm (sec.)

PRÉPARATION DES SUBSTRATS



Surfaces en bois brut. Ponçage progressif du bois. Retirez soigneusement la poussière de ponçage. Les bois à pores grossiers doivent être brossés

P120, P150, P180

PROCÉDÉ D'APPLICATION

Application par pulvérisation airmix/airless, application par pulvérisation basse / haute pression

APPLICATION

Pression de pulvérisation (bar)	1.5 - 2.0	110 - 130
Taille de buse (mm)	1.6 - 2.0	0.23 - 0.28
Viscosité d'application DIN 4mm (sec.)	16-20	16-20
Épaisseur (g/m ²)	100 - 120	100 - 120

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C

Sec à la poussière	Au moins 20 minutes
Sec au toucher	Au moins 40 minutes
Ponçable	Au moins 1 heure
Prêt pour le transport	Au moins 12 heures