

SOLIDO S140H

sikkens

WOOD COATINGS

INTERIOR

TECNOLOGIA

PU Alquídic

TIPO DE PRODUTO

Selante

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Selante base solvente 2K com alto poder de enchimento especializado para uso horizontal, com amarelamento moderado.

- alto poder de enchimento
- especializado para uso horizontal
- amarelecimento moderado



COR

Trasparente

5 L
20 L

VALIDADE

18 meses

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Manter as latas bem fechadas, em local bem ventilado, com temperatura controlada entre 10 e 30°C

CONTEÚDO DE SÓLIDOS

49.7 ± 1%

DENSIDADE (PESO ESPECÍFICO)

0,98 +/- 1%

VISCOSIDADE DE ENTREGA

60 ± 5 Viscosidade de entrega DIN 4 mm

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO



Superfícies de madeira crua.

Em composições com primário isolante QuantumColor QC-IP350. Fazer lixagem final do primário com tamanho de grão P280 - P320.

ENDURECEDOR (EM PESO)

HPU6202	50%	Até 3h
---------	-----	--------

DILUIÇÃO

TPU9203-F / TPU9201-M

MÉTODO DE APLICAÇÃO

Aplicação à pistola airmix/aieless, aplicação à pistola alta/baixa pressão, cortina

APLICAÇÃO

Pressão de aplicação (bar)	1.5 - 3.0	110 - 130	
Tamanho do bico (mm)	1.6 - 2.0	0.23 - 0.28	
Solvente a ser adicionado (%)	20 - 30	20-30	20 - 30
Viscosidade de trabalho DIN 4mm (seg.)	15 - 17	15-17	
Espessura da camada (g/m ²)	100-160	100-160	

TEMPO DE SECAGEM @ 20°C

Seco (contra pó)	Pelo menos 30 minutos
Seco ao toque	Pelo menos 1 hora
Lixável	Pelo menos 18 horas

AkzoNobel