

TECHNOLOGIE

PU Alkyde

TYPE DE PRODUIT

Finition

DESCRIPTION DU PRODUIT

Couche de finition 2K à base de solvant pour une application horizontale, avec une résistance élevée aux rayures et aux produits chimiques, ce qui la rend idéale pour les plateaux de table. Séchage très rapide et empilable rapidement.

- haute résistance aux rayures
- séchage très rapide
- pores ouverts et fermés
- spécialisé pour une utilisation horizontale
- jaunissement négligeable

**COULEUR**

Transparent

NIVEAU DE BRILLANCE (ENVIRON GU @ 60°)

05 / 15 / 25 / 35 / 45

20 L

DURÉE DE CONSERVATION

24mois

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conserver les boîtes hermétiquement fermées, dans un endroit bien aéré, avec une température contrôlée entre 10 et 30°C

TENEUR EN SOLIDE

32% -38% selon le niveau de brillance

DENSITÉ (POIDS SPÉCIFIQUE)

0,98 +/- 1%

VISCOSITÉ À LA LIVRAISON

70 ± 10 Viscosité à la livraison DIN 4 mm (sec.)

PRÉPARATION DES SUBSTRATS

	Revêtements à pores ouverts	Remplissage avec un fond approprié de la série Solido et poncer avec une granulométrie P280-P320
	Revêtements à pores fermés	Boucher les pores par application répétée d'un fond de la série Solido, Et ponçage avec une granulométrie de P280-P320
	Bois exotiques / bois riche en substances extractibles Bois ou MDF dans les pièces humides	Apprêt avec Solido SIS130

DURCISSEUR (EN POIDS)

HPU6205	50%	Jusqu'à 3h
HPU6213	50%	Jusqu'à 2h

DILUTION

TPU9302-M / TPU9303-S

PROCÉDÉ D'APPLICATION

Application par pulvérisation airmix/airless, application par pulvérisation basse / haute pression

SOLIDO T240H

sikkens

WOOD COATINGS

INTERIOR

APPLICATION

			
Pression de pulvérisation (bar)	1.5 - 2.0	110 - 130	
Taille de buse (mm)	1.6 - 2.0	0.23 - 0.28	
Diluant à ajouter (%)	20-40	20-40	20 - 30
Viscosité d'application DIN 4mm (sec.)	14 - 16	14 - 16	18-20
Épaisseur (g/m²)	100 - 140	100 - 140	100 - 140

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C

Sec à la poussière	Au moins 20 minutes
Sec au toucher	Au moins 35 minutes
Prêt pour le transport	Au moins 8 heures

NORMES D'ESSAI

	DIN 68861/1B Exposition chimique des meubles surfaces
---	---

AkzoNobel