

SOLIDO IS150

sikkens

WOOD COATINGS

INTERIOR

TECHNOLOGIE

PU Alkyde


TYPE DE PRODUIT

Mastic

DESCRIPTION DU PRODUIT

Fond isolant 2K solvanté à utiliser sur les exotiques, bois riches en tanin afin d'éviter les remontées de tanin en surface.

- pour éviter la décoloration des taches due à l'oxydation causée par les mastics Polydur



COULEUR

Transparent

20 L

DURÉE DE CONSERVATION

18 mois

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conserver les boîtes hermétiquement fermées, dans un endroit bien aéré, avec une température contrôlée entre 10 et 30°C

TENEUR EN SOLIDE

11.3% ± 1%

DENSITÉ (POIDS SPÉCIFIQUE)

0,91 +/- 1%

VISCOSITÉ À LA LIVRAISON

45 ± 5 s coupe DIN 2 mm

PRÉPARATION DES SUBSTRATS



Surfaces en bois brut.

P120, P150, P180

DURCISSEUR (EN POIDS)

HPU6218

100%

Jusqu'à 2h

DILUTION

TPU9302-M

PROCÉDÉ D'APPLICATION

Application par pulvérisation

APPLICATION

Pression de pulvérisation (bar)	1.5 - 2.0
Taille de buse (mm)	1.6 - 2.0
Viscosité d'application DIN 4mm (sec.)	8-10
Épaisseur (g/m ²)	100 - 120

Les produits de la AkzoNobel Wood Coatings sont fabriqués exclusivement pour les utilisateurs professionnels et industriels ayant des connaissances de base quant à l'utilisation et au maniement de produits chimiques/techniques pour la structuration de surfaces. Les instructions d'application de nos produits figurant dans les fiches techniques sont données à titre de recommandations non contraignantes et ne sauraient constituer un engagement quelconque de notre part. Elles sont basées sur notre expérience ainsi qu'une série de tests et sont destinées à faciliter et optimiser le travail de nos clients. Tout écart éventuel par rapport aux conditions de travail idéales relève de la responsabilité de nos clients et peut avoir un effet sur le résultat (final). Ceci ne dispense toutefois pas l'acheteur de son obligation de s'assurer lui-même de l'aptitude de nos produits aux fins envisagées, de préférence par l'application du produit sur un échantillon. En cas de doute concernant le maniement ou l'application du produit acheté, nos experts du service technique ou de notre laboratoire vous renseigneront en toute bonne foi. Nous garantissons, bien entendu, une qualité irréprochable de nos produits conformément aux spécifications produits correspondantes. La responsabilité de l'application des produits fournis relève toutefois exclusivement de l'acheteur. Pour autant que nous n'ayons pas explicitement garanti par écrit les propriétés spécifiques et aptitudes des produits pour une utilisation spécifique définie par contrat, les conseils ou préconisations techniques, bien que donnés en toute bonne foi, ne sauraient être en aucun cas contraignants et ne constituent aucun engagement. AkzoNobel est responsable de l'utilisation de ses produits par ses clients conformément aux conditions générales de vente et de livraison auxquelles nous renvoyons par la présente. La version la plus récente de la fiche technique respective peut être consultée sur notre page web. Toute fiche technique mise à jour annule et remplace les précédentes. Mise à jour le: 2024-02-26 / 2
Akzo Nobel Hilden GmbH, Düsseldorf Str. 96 - 100, 40721 Hilden, Germany.

www.sikkens-wood-coatings.com

AkzoNobel