

Quantum (ICLA 217.30.00) Q-T236



Descripción del producto

Descripción	Acabado transparente de un componente a base de acrilato, diluible en disolventes, no amarilleante. El producto crea una superficie supermate de madera natural sin intensificar el color. La madera se protege, sin embargo su aspecto sigue siendo de madera sin tratar.
-------------	--

Campo de aplicación

Descripción	Muchos muebles de madera en interiores sin resistencias químicas y mecánicas elevadas. Solo para acabados de poros abiertos. Se puede utilizar como multicapa fondo acabado. El producto no es apropiado para barnizar con acabados pigmentados
-------------	---

Datos del producto

Código de producto	Q-T236
Tamaño del envase	5l 20 l
Viscosidad de la mezcla suministrada DIN 4mm (s)	18 ± 2
Cuerpos sólidos en % laca maestra	6 ± 1
Peso específico en kg/l a 20°C	aprox. 0,88
Caducidad - Envase original cerrado	mínimo 2 años

Grados de brillo

Código de producto	Grado de brillo	DIN 67530 ángulo de 60°
Q-T236	supermate	0-2

Preparación del sustrato

	Superficies de madera en bruto Lijado gradual Eliminar con cuidado el polvo del lijado Cepillar las maderas de poro abierto	P120, P150, P180
--	--	---------------------

Procesamiento

	¡Revolver a fondo!
	Mezclar y aplicar el producto como se describe en "Endurecedores, disolventes, aditivos".

Endurecedor Diluyente Aditivos

	Diluyente	no se requiere
--	-----------	----------------

Aplicación

Presión de pulverizado (bar)	1.5 - 2.0	110-130
Tamaño de boquilla (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Viscosidad de aplicación DIN 4mm (s)	16-20	16-20
Cantidad por aplicación (g/m ²)	100-120	100-120
Rendimiento por aplicación (m ² / l)	8-10	8-10

Tiempo de secado @ 20°C

Seco al polvo	desde 20 minutos
Seco al tacto	desde 40 minutos
listo para transporte	desde 12 horas
Lijable	desde 1 hora

Los productos de AkzoNobel Wood Coatings se fabrican exclusivamente para el usuario profesional e industrial, el cual debe poseer conocimientos elementales acerca de la manipulación y uso de productos químicos/técnicos para acabados de superficies. Las indicaciones de uso facilitadas en las fichas técnicas para las características de nuestros productos, deben considerarse solamente recomendaciones sin carácter vinculante y no representa garantía alguna. Estas recomendaciones se basan en nuestros ensayos y experiencias y su objetivo es facilitar y promover el trabajo de nuestros clientes. Cualquier posible divergencia de las condiciones de trabajo ideales es responsabilidad de nuestros clientes y puede tener consecuencias en el resultado (final) de la aplicación. No obstante, esto no exime al usuario de su obligación de verificar el producto y su idoneidad para las superficies a tratar, a ser posible mediante una prueba de aplicación. Para cualquier duda en cuanto a la manipulación o procesamiento del producto adquirido, nuestros especialistas en materiales, así como los técnicos de aplicación y de laboratorio les proporcionarán la información requerida según su leal saber y entender.

Por supuesto AkzoNobel garantiza la calidad impecable de sus productos de acuerdo con las especificaciones de los productos correspondientes, no obstante la responsabilidad por el uso de los productos suministrados es exclusivamente del comprador. A menos que hayamos confirmado expresamente por escrito las propiedades específicas e idoneidad de los productos para un determinado uso previsto acordado en contrato, todo tipo de asesoramiento técnico o información de uso, si bien se realiza según nuestro leal saber y entender, se debe considerar siempre como un acto sin carácter vinculante y no representa garantía alguna. AkzoNobel se hace responsable del uso de sus productos por sus clientes de acuerdo con los términos de sus condiciones generales de venta y suministro que aquí se le indican al comprador. La ficha técnica más actualizada se puede consultar en nuestros sitios web. Con la publicación de una nueva versión de una ficha técnica, caduca la validez de la versión anterior vigente. Fecha de actualización: 2021-08-24 / 4

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Alemania ● www.akzonobel.com/wood

1/1

AN_204450_060919