




Antikgrundbejdse S-9800-2733-COLOURLESS S-9800-COLOUR



Produktbeskrivelse		Påføring		
Beskrivelse	Brugsklare, farvede bejdser på opløsningsmiddelbasis. Med rustikal porefremhævelse ved hjælp af sortpigment på grovporede træsorter. Egner sig også til patinering.	Sprøjtetryk (bar)	1.0-1.5	
		Dysetørrelse (mm)	0.8-1.3	
		Rækkeevne pr. påføring (m ² /l)	7-12	7-15
Anvendelsesområde		Tørretid @ 20°C		
Beskrivelse	Mange grovporede hårde træsorter for et rustikalt porefremhævet bejdselook. Egner sig særligt godt til eg, ask, mahogny og nøddetræ. Egner sig godt til patinering af allerede lakerede flader.	kan overlakeres	fra 2 timer	
Produktdata		Tørretid		
Produktkode	S-9800-2733-COLOURLESS S-9800-COLOUR	Tørringen kan optimeres ved bringe luften i bevægelse og øge temperaturen.		
Pakningsstørrelse	1 l 5l 25l	Efterbehandling		
Leveringsviskositet DIN 4 mm i sek.	10 ± 2	Produktet kan overlakeres med alle Zweihorn® klarlakker. Klarlakker på opløsningsmiddelbasis må ikke rulles eller stryges på, da bejdsen kan blive tværet ud. Et overtræk med Naturtrend-produkter er ligeledes muligt. I den forbindelse skal man være opmærksom på produktbetingede afvigelser i farvenuancen.		
Holdbarhed – original bønne lukket	min. 2 år	Glansniveauer		
		Produktnummer		
		S-9800-2733-COLOURLESS		
Forbehandling Underlag				
	Trinvis træslibning Fjern omhyggeligt slibestøv Børst grovporede træsorter af	P120, P150, P180		
Forarbejdning				
 	Ryst grundigt eller rør grundigt op!			
Lysnen/nuancering				
Lysning/nuancering	Lysning med antikgrundbejdse farveløs S 9800/2733 i vilkårlig tilsætningsmængde. Alle bejdser kan blandes med hinanden. Muligt at nuancere med Colorkoncentrat CK.			

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egnetheder for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2025-03-10 / 33

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● D-40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AkzoNobel