



Productomschrijving		Verharder Verdunner Toevoegingen		
Omschrijving	<p>Sneldrogende oplosmiddelhoudende 2K PU alkyd zwarte flexibele universele primer met zeer goede dekkraft, speciaal geformuleerd voor verticale applicatie, voor een glad oppervlak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • hoge vul- en dekkraft • gesloten poriën • flexibele primer voor hoge slagvastheid • bijzonder geschikt voor gebruik onder donkere aflak 		<p>Harding naar gewicht naar volume</p>	<p>50% PUR 2062 75% PUR 2062</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • hoge vul- en dekkraft • gesloten poriën • flexibele primer voor hoge slagvastheid • bijzonder geschikt voor gebruik onder donkere aflak 		<p>Verdunning</p>	<p>S 9004 normaal droogproces S 9029 langzaam droogproces</p>
			<p>Verwerkingstijd</p>	<p>tot 1 uur</p>
Toepassingsgebied		Applikatie		
Beschrijving	<p>Bijna alle houten meubels in het interieur. Voor vol/dicht systemen. Het product werd geoptimaliseerd voor verticale applicaties.</p>	<p>Spuitdruk (bar)</p>	<p>1,5-2,0</p>	<p>110-130</p>
		<p>Spuitopening (mm)</p>	<p>1.6-2.0</p>	<p>0.23-0.28</p>
		<p>Toegevoegde verdunner (%)</p>	<p>10-20</p>	<p>10-20</p>
		<p>Verwerkingsviscositeit DIN 4 mm (sec.)</p>	<p>14-18</p>	<p>14-18</p>
		<p>Opbrenghoeveelheid per laag (g/m²)</p>	<p>120-140</p>	<p>120-140</p>
		<p>Opbrengst per arbeidsgang (m²/l)</p>	<p>5-6</p>	<p>5-6</p>
Productgegevens		Droogtijd @ 20°C		
Productcode	WIG-FS	stofdroog	vanaf 15 minuten	
Containergrootte	20 kg	grijpdroog	vanaf 40 min.	
Verwerkingsviscositeit DIN 8 mm (sec.)	16 ± 2	schuurbaar	vanaf 4 uur	
Houdbaarheid - Afgesloten originele verpakking	minstens 2 jaar			
Voorbehandeling Ondergronden		Nabehandeling		
	<p>Ruwe houtoppervlakken</p>	<p>Na voorgaande aanschuurbewerking met korrel P280-320 is een nabehandeling met een zelfde soort product ieder moment mogelijk. Na het bereiken van de gewenste vulling is een verdere afwerking met Wigranit® kleurlaksystemen na aanschuuren mogelijk.</p>		
	<p>Exotische / inhoudstofrijke houtsoorten Houtsoorten of MDF in vochtige ruimtes</p>	<p>P120, P150, P180 Aansluitend vervolgens gronderen cq. isoleren met CL-FI of S 7000.</p>		
Verwerking				
	<p>Grondig oproeren!</p>			
	<p>Product zoals onder „Verharder Verdunner Toevoegingen“ beschreven mengen en aanbrengen.</p>			

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar besten weten informatie.

Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2024-08-27 / 32

Bijzondere raadgevingen
PUR-lak niet onder 15oC verwerken of laten drogen.
Aanbrengen van PUR-lakken binnen één werkdag zonder tussenschuren mogelijk. Na deze tijd is een tussenschuurbewerking kort voor de vervolgbewerking noodzakelijk, om een perfecte hechting te garanderen.
PUR-verharders zijn vochtgevoelig. Alstublieft alleen in goed afgesloten originele verpakkingen bewaren.
Bij het gebruik van PUR-verharders de veiligheidsinstructies op het etiket in acht nemen.
PUR-harder niet langer dan 1 jaar in een gesloten originele verpakking koel en droog opslaan.
Aangebroken verpakkingen direct afsluiten.
Het product mag niet met Turboversneller TBS aangemaakt worden, omdat hierdoor de pot-life beduidend gereduceerd wordt.

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar besten weten informatie.

Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2024-08-27 / 32