

Solido S-IS130



Toote kirjeldus

Kirjeldus Kahekomponentne alküüdvaigu baasil PU isoleeriv lakk, lahustiga lahjendatav. Sobib eriti hästi arvukate koostisainetega eksootiliste puitude ja MDF-plaatide isoleerimiseks. Toode saab kasutada mitmekihilise lakina.

Kasutusala

Kirjeldus Pääaegu kõikide puitmööblite jaoks siseruumides. Spetsiaalselt arvukate koostisainetega eksootiliste puiduliike ja MDF-plaatide jaoks.

Toote andmed

Toote kood	S-IS130
Mahuti suurus	20 l
Tarneviskoossus DIN 4 mm (sek)	12 ± 2
Tahkete osakeste % põhilakis	21.9 ± 1
Tahked osakesed % k.a. standardkõvendi	24.8 ± 1
Erikaal kg/l 20°C juures	0,93 ± 1%
Säilivusaeg - suletud originaalmahuti	vähemalt 2 aastat

Läikeaste

Toote number	Läikeaste	DIN 67530 60° nurk
S-IS130	läikiv	80 ± 2

Aluspindade eeltöötlus

	Töötlemata puitpinnad	P120, P150, P180
	Peitsitud puitpinnad	enne peitsimist lihvida
	Eksootilised / komponendirikkad puidud Puidud või MDF-plaadid niisketes ruumides	Arvukate koostisainetega ning rasvasisaldusega puitude nagu nt suure tiikpuu tekstuuri tuleb esmalt ebamevaba lapi abil töödelda lahjendiga TPU 9300-F.

Töötlemine

	Segage põhjalikult!
	Segage ja kasutage toodet nii nagu on kirjeldatud alalõigus "Kõvendi Vedeldi Lisandid".

Kõvendi Vedeldi Lisandid

	Kõvastumine	50% HPU 6201
	Lahjendamine	TPU 9300-F kiire kuivamine TPU 9301-S aeglane kuivamine
	Töötlemisaeg	kuni 8 tundi

Aplikatsioon

Pihustusrõhk (baari)	1.5 - 2.0	110-130
Düüsi läbimõõt (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Töötlemisviskoossus DIN 4 mm (sek)	12	12
Ühekordselt pealekantav kogus (g/m2)	100-120	100-120
Kattevõime ühe töötsükli kohta (m2/l)	7-9	7-9

Kuivamisaeg @ 20°C

tolmukuiv	alates 1 tunnist
puutekuiv	alates 3 tunnist
transporditav	alates 12 tunnist
lihvitav	alates 5 tunnist

Katsestandardid

	DIN 68861/1B Keemilised mõjutegurid mööbli pealispindade puhul
	EN 71-3 Lahustuvate raskmetallide migratsioon
	Madala tuleohtlikkusega laevavarustust käsitleva direktiivi 2014/90/EL järgi.

AkzoNobel Wood Coatingsi tooted on eranditult ette nähtud professionaalsete ja tööstuslike kasutajate jaoks, kes omavad põhiteadmisi pealispinna kujundamiseks mõeldud keemiliste/tehniliste toodete käitlemise ja nende kasutamise osas. Meie kvaliteetide kohta andmelehtedel toodud töötlemisjuhiseid tuleb käsitleda kui mittesiduvaid soovitusi ning need ei anna mingit garantiid. Need soovitusused baseeruvad meie kogemustel ja katseseeriatel ning peavad meie klientide tööd kergendama ja soodustama. Meie kliendid vastutavad ideaaltingimustest iga võimaliku kõrvalekaldumise eest ning see kõrvalekaldumine võib kasutamise (lõpp-) tulemust mõjutada. Samas ei vabasta see klienti temapoolsest kohustusest kontrollida toodet ning toote sobivust töödeldava pealispinna suhtes, eelistatavalt proovitöötlemise näol. Meie materjalinõustajad ning rakendus- ja laboritehnikud nõustavad parima arusaamise kohaselt kõikide küsimuste osas, mis käsitlevad ostetud toodete käitlemist või töötlemist. Enesestmõistetavalt tagab AkzoNobel oma toodete veatu kvaliteedi kooskõlas vastavate tootespetsifikatsioonidega, samas kannab eranditult klient vastutust tarnitud toodete kasutamise eest. Niikaua, kui me ei ole toote spetsiifilisi omadusi ja sobivust lepinguga kindlaksmääratud kasutusotstarbe jaoks üheselt - kirjalikult - kinnitanud, on käitlustehniline nõustamine ja teavitamine, seda ka parima arusaamise kohaselt, igal juhul mittesiduv ning ei kujuta endast mingit garantiid. AkzoNobel vastutab oma toodete kasutamisel kliendi poolt vastavalt oma üldistele müügi- ja tarnetingimustele, millele juhitakse käesolevalt kliendi tähelepanu. Vastavaid aktuaalseid Tehnilisi Andmelehti saab alla laadida meie kodulehtedelt. Peale uute Tehniliste Andmelehtede väljaandmist kaotavad senised oma kehtivuse. Seis: 2021-08-26 / 5

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Saksamaa ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919