

QuantumColor QC-P340



Descriere produs

Descriere Chit pe bază de acrilat PU, cu pigment alb, cu conținut de solvenți, uscare ultrarapidă, cu capacitate foarte mare de umplere.

Domeniu de aplicare

Descriere Aproape tot mobilierul din lemn din interior. Pentru acoperirea cu grund a tuturor materialelor din lemn și a materialelor pe bază de lemn obișnuite. Pentru acoperirea MDF-ului în spații cu umezeală și lemn bogat în substanțe extractive, vă recomandăm o compoziție cu QuantumColor QC-IP350.

Date produs

Cod produs	QC-P340
Packaging size	20 kg 5 kg
Vâscozitate la livrare DIN 6 mm în sec.	60 ± 2
Durabilitate - recipient original închis	min. 2 ani

Pregătire substraturi

	Suprafețe de lemn brute	P120, P150, P180
	Lemn exotic/bogat în substanțe extractive Lemn sau MDF în spații cu umezeală	În compoziție cu QuantumColor QC-IP350.

Prelucrare

	Agitați bine!
	Amestecați și aplicați produsul așa cum este descris în „Întăritor Diluant Aditivi”.

Agent de întărire Diluant Aditivi

	Întărire	HPU 6300 de 5%
	Dilutie	TPU 9300-F uscare rapidă TPU 9301-S uscare lentă
	Timpe de viață	până la 8 ore

Aplicare

Presiune pulverizare (bar)	1.5-3.0	110-130
Dimensiune duze (mm)	2.5-3.0	0.38
Adaos de diluant (%)	0-20	0-20
Vâscozitate de prelucrare DIN 4 mm (sec.)	25 - 10	25 - 10
Cantitate de aplicat pe metru pătrat (g/m2)	120-300	120-300
Grad de acoperire pe metru pătrat (m2/l)	3-6	3-4

Timpe de uscare @ 20°C

eliminare praf	după 20 minute
uscat la atingere	după 40 minute
șlefuiabil	după 2 ore

Produsele de la AkzoNobel Wood Coatings sunt destinate exclusiv operatorilor profesioniști și din mediul industrial, care au cunoștințe de bază în manipularea și utilizarea de produse chimice/tehnice pentru design-ul suprafețelor. Instrucțiunile de prelucrare specificate în fișe cu privire la pentru proprietăți, trebuie prestată atenție la recomandările care nu au caracter obligatoriu și care nu oferă nicio garanție. Aceste recomandări sunt bazate pe experiențele și seriile noastre de încercări și trebuie să ușureze și să promoveze activitatea clienților noștri. Orice abatere de la condițiile ideale de lucru este responsabilitatea clienților noștri și poate afecta rezultatul (final) al aplicației. Cu toate acestea, acest lucru nu exonerează clientul de obligația sa de a verifica produsul și adecvarea acestuia pentru suprafața care trebuie tratată, de preferință printr-o prelucrare a unui eșantion. În caz de orice dubiu cu privire la manipularea sau prelucrarea produsului achiziționat, experții noștri în materiale vă vor oferi cu bună-credință informații referitoare la tehnica de aplicare și de laborator. Bineînțeles, AkzoNobel asigură o calitate ireproșabilă a produselor sale, în conformitate cu specificațiile relevante ale produsului, deși responsabilitatea pentru utilizarea produselor livrate revine exclusiv clientului. Dacă nu ne-am angajat în scris, în mod explicit cu privire la caracteristici specifice și adecvare a produselor pentru un scop convenit prin contract, chiar dacă aceasta sunt făcute cu bună-credință, consilierea tehnică cu privire la aplicare sau informațiile nu au în niciun caz caracter obligatoriu li nu constituie o garanție. AkzoNobel este responsabil pentru utilizarea produselor sale către clienții săi, în conformitate cu termenii și condițiile sale generale, cu privire la care clientul este notificat prin prezenta. Fișa cu date de securitate actuală este disponibilă pe site-ul nostru de internet. După o nouă actualizare, fișele cu date de securitate anterioare își pierd valabilitatea. Ediție: 2021-08-25 / 4