

TECHNOLOGIE

Oplosmiddelhoudend

PRODUCTTYPE

Beits

PRODUCTOMSCHRIJVING

Oplosmiddelhoudende geconcentreerde beits voor oplosmiddelhoudende of watergedragen systemen. Zeer helder en transparant. Applicatie door middel van spuiten na verdunning met snelle/medium-verdunners en ook met water.

- Kan worden gebruikt in combinatie met onze harmoniserende veegbeits of met Aqua Wood Stain
- Veelzijdig voor een groot aantal applicaties en effecten
- Toplaag met oplosmiddelhoudende/watergedragen kleurloze coating



KLEUR

Zwart / Blau / Donker Walnoot / Groen / Lemon Geel / Mahonie / Oranje / Rood / Rood Walnoot / Rozenhout / Robijn Rood / Geel / Blank

US-1 - 1 L

US-2 - 5 L

MINIMALE HOUDBAARHEID

12 maanden

OPSLAGCONDITIES

Houdt de verpakking goed gesloten in een goed geventileerde ruimte bij een gecontroleerde temperatuur tussen de 10 en 30 °C

VASTESTOFGEHALTE

6-12% ±1 afhankelijk van de kleur

DICHTHEID

0,93 - 0,96 +/- 1% afhankelijk van de kleur

AFLEVERVISCOSITEIT

12 ± 2 viscositeit bij levering DIN 4 mm (sec.)



VERDUNNING

TUP9500-F

APPLICATIEMETHODE

Spuit applicatie, rollen en dompelen

APPLICATIE

		
Spuitdruk (bar)	1.0-1.5	
Spuitopening (mm)	0.8-1.3	
Toegevoegde verdunner (%)	5-35	10 - 20

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar besten weten informatie. Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2025-12-09 / 5
Akzo Nobel Hilden GmbH, Düsseldorfer Str. 96 - 100, 40721 Hilden, Germany.

www.sikkens-wood-coatings.com