

Easyfit (ICLA 250.52.25) E-T230-25



Descriere produs

Descriere	Lac transparent pe bază de nitroceluloză, dintr-o singură componentă, diluabil cu solvent.
-----------	--

Domeniu de aplicare

Descriere	Aproape tot mobilierul din lemn din interior.
-----------	---

Date produs

Cod produs	E-T230-25
Packaging size	20 l
Vâscozitate la livrare DIN 4 mm în sec.	60 ± 10
Durabilitate - recipient original închis	min. 2 ani

Grade de luciu

Număr produs	Grad de luciu	DIN 67530 Unghi de 60°
E-T230-25	semi-mat	25 ± 2

Pregătire substraturi

	Suprafețe de lemn brute Șlefuire lemn în etape Îndepărtați cu atenție șpanul Periere lemn cu pori mari	P120, P150, P180
	Suprafețe din lemn date cu bait	se șlefuieste înainte de a aplica baitul
	acoperiri pentru finisare cu pori închiși	Închiderea porilor prin aplicări multiple cu un grund de umplere din seria Easyfit.
	Suprafețe de lemn brute Șlefuire lemn în etape Îndepărtați cu atenție șpanul Periere lemn cu pori mari	P120, P150, P180
	Lemn exotic/bogat în substanțe extractive Lemn sau MDF în spații cu umezeală	Izolare în prealabil cu Quantum Q-IS160 sau Solido S-IS130.

Prelucrare

	Agitați bine!
	Amestecați și aplicați produsul așa cum este descris în „Întăritor Diluant Aditivi”.

Agent de întărire Diluant Aditivi

	Dilutie	TNC 9102-F (950.02) uscare rapidă
--	---------	-----------------------------------

Aplicare

Presiune pulverizare (bar)	1.5-3.0	110-130	
Dimensiune duze (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28	
Adaos de diluant (%)	20 - 40	20 - 40	20-30
Vâscozitate de prelucrare DIN 4 mm (sec.)	13 - 18	13 - 18	18 - 22
Cantitate de aplicat pe metru pătrat (g/m2)	100-150	100-150	100-150
Grad de acoperire pe metru pătrat (m2/l)	5 - 7	5 - 7	6-10

Timp de uscare @ 20°C

eliminare praf	după 20 minute
uscat la atingere	după 50 minute
gata de transport	după 12 ore

Uscare forțată

Perioadă de repaus la temperatura camerei	20 minute
Uscare cu aer cald la 40 °C	20 minutes
Uscare cu aer cald la 60 °C	20 minutes
Răcire la temperatura camerei	20 minute

Produsele de la AkzoNobel Wood Coatings sunt destinate exclusiv operatorilor profesioniști și din mediul industrial, care au cunoștințe de bază în manipularea și utilizarea de produse chimice/tehnice pentru design-ul suprafețelor. Instrucțiunile de prelucrare specificate în fișe cu privire la pentru proprietăți, trebuie prestată atenție la recomandările care nu au caracter obligatoriu și care nu oferă nicio garanție. Aceste recomandări sunt bazate pe experiențele și seriile noastre de încercări și trebuie să ușureze și să promoveze activitatea clienților noștri. Orice abatere de la condițiile ideale de lucru este responsabilitatea clienților noștri și poate afecta rezultatul (final) al aplicației. Cu toate acestea, acest lucru nu exonerează clientul de obligația sa de a verifica produsul și adecvarea acestuia pentru suprafața care trebuie tratată, de preferință printr-o prelucrare a unui eșantion. În caz de orice dubiu cu privire la manipularea sau prelucrarea produsului achiziționat, experții noștri în materiale vă vor oferi cu bună-credință informații referitoare la tehnica de aplicare și de laborator. Bineînțeles, AkzoNobel asigură o calitate ireproșabilă a produselor sale, în conformitate cu specificațiile relevante ale produsului, deși responsabilitatea pentru utilizarea produselor livrate revine exclusiv clientului. Dacă nu ne-am angajat în scris, în mod explicit cu privire la caracteristici specifice și adecvare a produselor pentru un scop convenit prin contract, chiar dacă aceasta sunt făcute cu bună-credință, consilierea tehnică cu privire la aplicare sau informațiile nu au în niciun caz caracter obligatoriu li nu constituie o garanție. AkzoNobel este responsabil pentru utilizarea produselor sale către clienții săi, în conformitate cu termenii și condițiile sale generale, cu privire la care clientul este notificat prin prezenta. Fișa cu date de securitate actuală este disponibilă pe site-ul nostru de internet. După o nouă actualizare, fișele cu date de securitate anterioare își pierd valabilitatea. Ediție: 2021-08-16 / 4