

Easyfit E-T250-10



Produktbeskrivelse

Beskrivelse	En-komponent, løsemiddelfortynnbar klarlakk på nitrocellulose-basis.
-------------	--

Bruksområde

Beskrivelse	Nesten alle tremøbler innendørs.
-------------	----------------------------------

Produktdata

Produktkode	E-T250-10
Pakking størrelse	5l 20 l
Leveringsviskositet DIN 4 mm i sekunder	35 ± 2
Holdbarhet - originalbeholder lukket	min. 2 år

Glansgrader

Produktnummer	Glansgrad	DIN 67530 60° vinkel
E-T250-10	matt	10 ± 2

Forbehandling underlag

	Ubehandlede treflater Gradert tresliping Slipestøv må fjernes grundig Børst grovporede tresorter	P120, P150, P180
	Beisede treflater	slipes før beising
	belegg med lukkede porer	Porer lukkes ved flere gangers påføring av forseglar fra Easyfit-serien.
	Eksotiske/innholdsstoffrike tresorter Tresorter eller MDF i våtrom	Isoler på forhånd med Quantum Q-IS160 eller Solido S-IS130.

Bearbeiding

	Rør grundig om!
	Bland og påfør produktet som beskrevet under "Herdere tynnere tilsetninger".

Herdere tynnere tilsetninger

	Fortynning	TNC 9100-M normal tørking
--	------------	---------------------------

Påføring

Dysetrykk (bar)	1.5 - 2.0	110-130
Dysetørrelse (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Tynnetilsetning (%)	5-10	
Bearbeidingsviskositet DIN 4 mm (sekunder)	25	35
Påføringsmengde per påføring (g/m2)	100-120	120
Dekkevne (m2/l)	6-9	8

Tørketid @ 20°C

støvtørr	etter 15 minutter
berøringstørr	etter 30 minutter
transportklar	etter 2 timer
slipbar	etter 1 time

Prøvingsstandarder

	DIN 68861/1B Kjemisk belastning på møbeloverflater
	Egnet som tetningsprofil i henhold til Rosenheimer-retningslinjene
	Tox Control - merket for utslippsfattige lakker

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings fremstilles utelukkende for profesjonelle og industrielle brukere, som har grunnleggende kunnskap i håndtering og bruk av kjemiske/tekniske produkter til overflatebehandling. Bearbeidingsanvisningene i databladene vedrørende produktene og deres kvaliteter er å anse som uforpliktende anbefalinger og utgjør ikke noen form for garanti. Disse anbefalingene er basert på erfaringer og forsøksserier og skal lette og understøtte arbeidet til kundene våre. Ethvert avvik fra de optimale arbeidsbetingelsene inngår i kundens ansvarsområde og kan ha en innvirkning på anvendelsens (slutt-)resultat. Kunden fritas imidlertid ikke fra plikten til å kontrollere produktet og dets egnethet for overflaten som skal behandles, fortrinnsvis ved en prøvebehandling. Hvis du er i tvil med hensyn til hvordan du skal håndtere eller bruke produktet du har kjøpt, hjelper våre materialrådgivere samt anvendelses- og laboratorieteknikkere deg gjerne etter beste vitende.

AkzoNobel garanterer selvfølgelig for en feifri produktkvalitet i henhold til de aktuelle produktspesifikasjonene. Ansvar for bruken av de leverte produktene ligger imidlertid utelukkende hos kunden. Såfremt vi ikke uttrykkelig og skriftlig har gitt forsikringer om spesifikke egenskaper og egnetheter for produktene til et kontraktsmessig bestemt bruksformål, er en bruksteknisk rådgivning eller opplysning i alle tilfeller uforpliktende og utgjør ikke noen form for garanti, selv om den er gitt etter beste vitende. AkzoNobel er ansvarlig for anvendelsen av produktene ved kundene i henhold til de generelle salgs- og leveringsbetingelsene som kunden herved gjøres oppmerksom på. Det aktuelle tekniske databladet finner du på våre nettsider. Når det kommer et nytt opplag, opphører gyldigheten til de tidligere tekniske databladene. Status: 2021-08-16 / 3

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/1