

Caratteristiche		
Caratteristiche	Vernice incolore a un componente, diluibile con solvente.	
Campo d'impiego		
Descrizione	Mobili per interni.	
Dati del prodotto		
Codice prodotto	SDF-0 SDF-H SDF-8 SDF-9	
Dimensione della confezione	1 l 5l 25l 400 ml bomboletta	
Viscosità fornita DIN 4mm/sec	35 ± 2	
Durata - confezione originale sigillata	minimo 2 anni	
Grado di gloss		
Numero del prodotto	Grado di lucentezza	DIN 67530 angolo 60°
SDF-0	opaco	10 ± 2
SDF-8	satinato lucente	30 ± 2
SDF-9	satinato opaco	15 ± 2
SDF-H	a specchio	90 ± 2
Preparazione dei sottofondi		
	Superfici in legno grezzo. Carteggiatura graduale del legno. Rimuovere accuratamente la polvere di carteggiatura. Spazzolare i legni a pori grossi.	P120, P150, P180
Lavorazione		
	Mescolare vigorosamente!	
Induritori Diluenti Additivi		
	Diluizione	S 9029 essiccazione lenta S 10063 essiccazione normale
Applicazione		
Pressione di spruzzatura (bar)	1,5-2,0	110-130
Misura ugello (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Aggiunta di diluente (%)	5-10	
Viscosità di lavorazione DIN 4 mm (sec.)	25	35
Consumo per ogni fase di lavorazione (g/m <sup>2</sup> )	100-120	120
Resa (m <sup>2</sup> /l)	6-9	8
Tempo di essiccazione @ 20°C		
Fuori polvere	minimo 15 minuti	
Fuori tatto	minimo 30 minuti	
Trasportabile	minimo 2 ore	
Carteggiabile	minimo 1 ora	
Trattamento successivo		
Previa carteggiatura con grana P280-320, è possibile in qualsiasi momento un successivo trattamento con lo stesso prodotto.		
Norme di controllo		
	DIN 68861/1C Sollecitazione chimica in caso di superfici di mobili	
	Idoneità delle tenute ermetiche ai sensi delle direttive di Rosenheim	

I prodotti della AkzoNobel Wood Coatings sono realizzati esclusivamente per professionisti ed industriali in possesso di conoscenze basilari per la gestione e l'utilizzo di prodotti chimico-tecnici per la finitura superficiale. I consigli operativi contenuti nelle schede tecniche e riguardanti le nostre qualità sono suggerimenti non vincolanti e non rappresentano alcuna garanzia. Si basano sulle esperienze da noi maturate e sulle prove da noi effettuate ed intendono facilitare ed agevolare il lavoro dei nostri clienti. Sta al cliente stesso decidere se variare eventualmente le condizioni di lavoro ideale, un'operazione questa che può ripercuotersi sul risultato (finale) dell'applicazione. Il che però non esonera il cliente dall'obbligo di verificare il prodotto e la sua idoneità alle superfici da trattare, di preferenza con una prova di lavorazione. In caso di dubbi su come maneggiare e lavorare il prodotto i nostri consulenti tecnici ed esperti di laboratorio saranno lieti di fornirvi informazioni e suggerimenti per quanto nelle loro possibilità. Ovviamente noi garantiamo la perfetta qualità dei nostri prodotti in base alle nostre specifiche, ma è l'acquirente l'unico responsabile dell'utilizzo del prodotto acquistato. A meno che noi non abbiamo espressamente garantito - per iscritto - proprietà ed idoneità specifiche dei prodotti per un determinato scopo contrattualmente definito, nessuna consulenza o informazione sulle tecniche d'uso è ad alcun titolo vincolante e non rappresenta alcuna garanzia, anche se fornita secondo scienza e coscienza. AkzoNobel risponde per l'utilizzo dei propri prodotti da parte del cliente nei limiti delle proprie condizioni generali di vendita e fornitura, cui si rimanda. La scheda tecnica al momento in vigore è reperibile sul nostro sito Internet. L'emissione di una nuova scheda tecnica annulla la validità di tutte quelle precedenti. Versione: 2023-09-26 / 32