

Solido (ICLA 111.81) S-S130V



Produktbeskrivning

Beskrivning	Tvåkomponentig, alkydbaserad PU sealer, spädbar med lösningsmedel.
-------------	--

Användningsområde

Beskrivning	Nästan alla trämöbler inomhus. För öppenporig och porstängd användning. Produkten har optimerats för vertikal applicering.
-------------	--

Produktdata

Produktkod	S-S130V
Förpackningsstorlek	20 l
Viskositet vid leverans DIN 4mm i sec.	100 ± 10
Fasta ämnen i % grundlack	45.0 ± 1
Fasta ämnen i % inkl. standardhärdare	40.2 ± 1
Specific weight in kg/l at 20°C	0.97 ± 1%
Hållbarhet - originalförpackning försluten	minst 2 år

Förbehandling av underlag

	Obehandlade trätyor	P120, P150, P180
	Betsade trätyor	slipa före betsnig
	Exotiska träslag / träslag med högt hartsinnehåll Träslag eller MDF i våtutrymmen	Grundmåla med Solido S-IS130

Bearbetning

	Rör om ordentligt!
	Blanda och applicera produkten enligt beskrivningen under "Härdare Förtunnare Tillsatser".

Härdare Förtunnare Tillsatser

	Härdning	50% HPU 6204 (315.90)
	Alternativa härdare	50% HPU 6202 (310.84) högre fyllkraft
	Förtunnare	TPU 9304-S (910.73) långsam tork TPU 9201-M (910.33) normal tork
	Brukstid 20 °C, 65 % relativ luftfuktighet vid tillsättning av 20% TPU 9201-M	upp till 2 timmar

Applicering

Sprutningstryck (bar)	1.5 - 2.0	110-130
Munstyckets storlek (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Tillsättning av förtunnare (%)	10-20	10-20
Appliceringsviskositet DIN 4mm (sek.)	18-20	18-20
Påstrykningsmängd per arbetsförlopp (g/m2)	100-150	100-150
Täckförmåga per arbetsförlopp (m2/l)	5 -7	5 -7

Torktid @ 20°C

dammtorr	från 15 minuter
klibbfri	från 40 minuter
slipbar	från 3 timmar

Forcertorkning

Vilotid vid rumstemperatur	10 minuter
Varmluftstorkning vid 40 °C	20 minuter
Varmluftstorkning vid 60 °C	20 minuter
Låt svalna i rumstemperatur	10 minuter

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta frårar emellertid inte kunden sitt ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpta produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga. Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets produkter enligt angivelserna i de företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2021-08-26 / 6

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919