





Produktbeskrivelse	
Beskrivelse	Plejeprodukt til opfriskning af lakerede trægulve.

Anvendelsesområde	
Beskrivelse	Til pleje og opfriskning af samtlige lakerede trægulve og laminatgulve.

Produktdata	
Produktkode	PPP
Pakningsstørrelse	1 l
Leveringsviskositet	flydende
Holdbarhed - original bøtte lukket	min. 1 år

Forbehandling Underlag	
	Lakerede trægulve må tidligst behandles første gang efter 7 dage. Støvsug først gulvet grundigt. Hvis gulvet er for snavset, rengøres først med Procryl parketrensingsmiddel PPR.

Forarbejdning	
	Produktet er indstillet, så det er klart til brug. Gulvet behandles med en fugtet fnugfri klud jævnt og i et tyndt lag. Efter en tørretid på ca. 30 minutter er gulvet færdigt. Det er ikke nødvendigt efterfølgende at polere.

Efterbehandling	
Alt efter gulvets anvendelse kan plejen foretages hver 2.-3. måned efter passende forudgående rengøring.	

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egnetheder for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2024-06-28 / 5

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● D-40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood