

Wigranit® Novacolor Vysoce lesklý lak WNCH-COLOUR



Popis výrobku		
Popis	Vysoko lesklý brilantní systém barevných laků s obsahem rozpouštědla, nepodléhající účinkům světla. Systém míchání barev pro vytváření nespočetného množství barevných odstínů podle odstínů Sikkens, RAL, NCS apod. nebo dle vlastní předlohy.	
Oblast použití		
Popis	Téměř každý dřevěný nábytek v interiéru. Ideálně vhodné ve struktuře s výrobkem 2K-PUR izolačním plnivem Wigranit® WIG/IF.	
Údaje o výrobku		
Kód produktu	WNCH-COLOUR	
Viskozita při dodání DIN 4mm za sekundu	60 sek. ± 2	
Trvanlivost v uzavřeném originálním obalu	min. 2 roky	
Stupně lesku		
Číslo produktu	Stupeň lesku	DIN 67530 60° úhel
WNCH-COLOUR	vysoce lesklý	>90
Předběžná úprava podkladů		
	Exotická dřeva / dřeva bohatá na obsahové látky MDF - s účinkem vlhkosti MDF - bez účinku vlhkosti	S izolačním plnivem 2K-PUR Wigranit® WIG/IF předběžně zpracujte tak dlouho, až se vytvoří uzavřena stejnoměrná plocha. Konečné broušení plniva zrnitostí P600 - P800.

Zpracování		
	Důkladně zamíchejte!	
	Výrobek smíchejte podle popisu v části "Tvrdidlo Ředidlo Přísady" a aplikujte. Pro vylepšení efektu vysokého lesku doporučujeme po nátěru tenké vrstvy a následném odvětrání od 30 minut do 2 hodin, plochu opakovaně natřít tenkou vrstvou. Proveďte-li se prolakování přes noc nebo později, je zapotřebí celý povrch před dalším nátěrem laku přebrousit brusným papírem zrnitosti 1200 a důkladně zbavit prachu.	
Tvrdidlo Ředidlo Přísady		
 	Vytvrzování	50% tvrdidlo pro vysoký lesk HGH nebo 50 % PUR 5085
	Ředidlo	S 9004 normální sušení S 9029 pomalé sušení
	Doba zpracování při 20°C, relativní vlhkosti vzduchu 65%	do 2 hodin
Aplikování		
	 	
Tlak pro stříkání (bar)	1.5-3.0	110-130
Velikost trysky (mm)	1,2 - 1,6	0.18-0.23
Přidání ředidla (%)	0-10	0-10
Viskozita zpracování DIN-4 mm (sek.)	15-20	15-20
Množství nátěru v pracovním cyklu (g/m2)	80-120	80-120
Vydatnost (m2/l)	6-9	6-9
Doby schnutí @ 20°C		
Úplně suchý	od 30 minut	
Pevný na dotyk	od 4 hodin	
Možnost přepravy	od 2 dnů	
Brousitelné	od 14 hodin	
leštitelné	od 3 dnů	

Výrobky společnosti AkzoNobel Wood Coatings se vyrábějí výlučně pro profesionálního a průmyslového zpracovatele, který má základní vědomosti o zacházení a používání s chemickými/technickými výrobky pro povrchovou úpravu. Pokyny ke zpracování našich kvalit, které jsou uvedené v informačních listech, je třeba považovat za nezávazná doporučení a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. Tyto doporučení se zakládají na našich zkušenostech a sériích zkoušek a mají usnadnit a urychlit práci našim odběratelům. Jakákoli možná odchylka od ideálních pracovních podmínek je v rozsahu odpovědnosti našich odběratelů a může mít vliv na (konečný) výsledek aplikace. Toto ovšem nezabývá odběratele od jeho povinnosti kontroly výrobku a jeho vhodnosti pro ošetřovaný povrch, zejména prostřednictvím zpracování vzorků. Při jakýchkoli pochybnostech ohledně manipulace nebo zpracování zakoupeného výrobku vám naši poradci v oblasti materiálů jako i aplikační a laboratorní technici poskytnou informaci podle nejlepšího vědomí. [Společnost] AkzoNobel samozřejmě zaručuje bezchybnou kvalitu svých výrobků podle pravidel příslušných specifikací výrobků, ovšem odpovědnost za používání dodaných výrobků spočívá výhradně u odběratele. Pokud jsme písemně výslovně nezaručili specifické vlastnosti a způsobilosti výrobku pro určitý smluvní účel použití, jsou konzultace či poučení ohledně použití výrobku, i když jsou podána podle nejlepšího vědomí, v každém případě nezávazné a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. [Společnost] AkzoNobel ručí za aplikaci svých výrobků prostřednictvím jejich odběratelů podle pravidel svých všeobecných prodejních a dodacích podmínek, na které je odběratel tímto upozorněn. Aktuální informační technický list můžete stáhnout z našich webových stránek. Po vydání nové aktualizace zaniká platnost dosavadních informačních technických listů. Stav: 2021-07-16 / 4

Dodatečná úprava

Po předcházejícím zbrúsení pomocí zrnitosti P600-1200 lze kdykoliv provést další ošetření pomocí stejného produktu. Po uplynutí doby prosušení v trvání cca 3 dnů můžete vysoko lesklou plochu přebrousit zrnitostí 1200 a vyleštit brousící pastou s vysokým leskem Zweihorn® HSP.

Zkušební normy



DIN 68861/1B Chemické požadavky u nábytkových povrchu



Všeobecné stavební osvědčení o zkoušce nehořlavosti podle DIN 4102/B1 na nehořlavých, B1 testovaných dřevotřískách, i dýhovaných. Ve složení s Wigranit® - izolačním plnivem WIG/IF.

Výrobky společnosti AkzoNobel Wood Coatings se vyrábějí výlučně pro profesionálního a průmyslového zpracovatele, který má základní vědomosti o zacházení a používání s chemickými/technickými výrobky pro povrchovou úpravu. Pokyny ke zpracování našich kvalit, které jsou uvedené v informačních listech, je třeba považovat za nezávazná doporučení a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. Tyto doporučení se zakládají na našich zkušenostech a sériích zkoušek a mají usnadnit a urychlit práci našim odběratelům. Jakákoli možná odchylka od ideálních pracovních podmínek je v rozsahu odpovědnosti našich odběratelů a může mít vliv na (konečný) výsledek aplikace. Toto ovšem nezavazuje odběratele od jeho povinnosti kontroly výrobku a jeho vhodnosti pro ošetřovaný povrch, zejména prostřednictvím zpracování vzorků. Při jakýchkoli pochybnostech ohledně manipulace nebo zpracování zakoupeného výrobku vám naši poradci v oblasti materiálů jako i aplikační a laboratorní technici poskytnou informaci podle nejlepšího vědomí.

[Společnost] AkzoNobel samozřejmě zaručuje bezchybnou kvalitu svých výrobků podle pravidel příslušných specifikací výrobků, ovšem odpovědnost za používání dodaných výrobků spočívá výhradně u odběratele. Pokud jsme písemně výslovně nezaručili specifické vlastnosti a způsobilosti výrobku pro určitý smluvní účel použití, jsou konzultace či poučení ohledně použití výrobku, i když jsou podána podle nejlepšího vědomí, v každém případě nezávazné a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. [Společnost] AkzoNobel ručí za aplikaci svých výrobků prostřednictvím jejich odběratelů podle pravidel svých všeobecných prodejních a dodacích podmínek, na které je odběratel tímto upozorněn. Aktuální informační technický list můžete stáhnout z našich webových stránek. Po vydání nové aktualizace zaniká platnost dosavadních informačních technických listů. Stav: 2021-07-16 / 4

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Německo ● www.akzonobel.com/wood