

Apprêt universel polyuréthane bicomposant Wigranit® Allround AF



Caractéristiques		Durcisseurs Diluants Additifs	
Description	Multifonctionnel, Primaire polyvalent pigmenté blanc 2 composants PUR avec une finition de surface extrêmement lisse.	Durcissement	10 % PUR 5085
	<ul style="list-style-type: none"> ● facile à utiliser - parfait pour la production en série ● séchage rapide (ponçable après quatre heures) ● bon pouvoir de remplissage ● applicable sur MDF sans aucune isolation ● bonnes propriétés isolantes 	Dilution	S 9004 séchage normal S 9029 séchage lent
		Vie en pot	jusqu'à 8 heures
Application			
Description			
		Pression de pulvérisation (bars)	1.5-3.0 / 110-130
		Taille de la buse (mm)	1.8-2.0 / 0.25-0.28
		Adjonction de diluant (%)	0-20 / 0-10
		Viscosité du produit de traitement DIN 4 mm (sec.)	30-40 / 40-70
		Quantité appliquée par étape de travail (g/m²)	120-200 / 120-200
		Rendement par étape de travail (m²/l)	4-7 / 4-7
		Quantité à appliquer pour IMO/USCG par étape de travail (g/m²)	200 / 200
Informations produit			
Code produit	AF		
Taille du conteneur	25 kg		
Viscosité à la livraison DIN 4 mm	95 ± 5		
Conservation avant ouverture	2 ans minimum		
Traitement préliminaire Supports			
	Surfaces en bois brut	P120, P150, P180	
	Bois exotiques / riches en composants	Appliquer la Charge isolante bicomposant PUR Wigranit® WIG/IF.	
Temps de séchage @ 20°C			
Hors poussière		à partir de 30 min.	
sec au toucher		à partir d'une heure	
Peut être poncé		à partir de 4 heures	
Traitement			
	Mélanger soigneusement !		
	Mélanger et appliquer le produit comme décrit sous « Durcisseurs Diluants Additifs »		
Rénovation ultérieure			
Après ponçage préalable avec un grain P280-320, il est possible d'effectuer à tout moment un traitement complémentaire avec le même produit. Après obtention du bouchage de pores souhaité, il est possible d'effectuer une application supplémentaire de vernis coloré Wigranit® après ponçage.			
Normes d'essai			
	Difficilement inflammable selon la directive relative aux équipements marins MED 2014/90/CE.		

Les produits de la AkzoNobel Wood Coatings sont fabriqués exclusivement pour les utilisateurs professionnels et industriels ayant des connaissances de base quant à l'utilisation et au maniement de produits chimiques/techniques pour la structuration de surfaces. Les instructions d'application de nos produits figurant dans les fiches techniques sont données à titre de recommandations non contraignantes et ne sauraient constituer un engagement quelconque de notre part. Elles sont basées sur notre expérience ainsi qu'une série de tests et sont destinées à faciliter et optimiser le travail de nos clients. Tout écart éventuel par rapport aux conditions de travail idéales relève de la responsabilité de nos clients et peut avoir un effet sur le résultat (final). Ceci ne dispense toutefois pas l'acheteur de son obligation de s'assurer lui-même de l'aptitude de nos produits aux fins envisagées, de préférence par l'application du produit sur un échantillon. En cas de doute concernant le maniement ou l'application du produit acheté, nos experts du service technique ou de notre laboratoire vous renseigneront en toute bonne foi.

Nous garantissons, bien entendu, une qualité irréprochable de nos produits conformément aux spécifications produits correspondantes. La responsabilité de l'application des produits fournis relève toutefois exclusivement de l'acheteur. Pour autant que nous n'ayons pas explicitement garanti par écrit les propriétés spécifiques et aptitudes des produits pour une utilisation spécifique définie par contrat, les conseils ou préconisations techniques, bien que donnés en toute bonne foi, ne sauraient être en aucun cas contraignants et ne constituent aucun engagement. AkzoNobel est responsable de l'utilisation de ses produits par ses clients conformément aux conditions générales de vente et de livraison auxquelles nous renvoyons par la présente. La version la plus récente de la fiche technique respective peut être consultée sur notre page web. Toute fiche technique mise à jour annule et remplace les précédentes. Mise à jour le: 2022-06-24 / 15