

Duritan® Apprêt tri-composant High-Solid DT-F



| Caractéristiques | |
|------------------|---|
| Description | Vernis clair tri-composant PUR, résistant à la lumière, à séchage ultra-rapide et à très grande teneur en corps solides. Le produit est résistant à la lumière et durcit par exposition aux rayons ultraviolets (champs d'exposition ou lumière du soleil). Pour ce produit vous aurez besoin d'un équipement spécial. Veuillez vous adresser à votre conseiller Zweihorn®. |

| Domaine d'utilisation | |
|-----------------------|---|
| Description | Presque tous les mobiliers d'intérieur en bois. Ce produit a été spécialement conçu pour permettre d'obtenir des revêtements de bois nobles, brillants, à pores fermés. |

| Informations produit | |
|--|--------------------------------------|
| Code produit | DT-F |
| Viscosité à la livraison DIN 4 mm | 30 ± 2 |
| Directive COV Valeurs limites CE relatives à ce produit (cat. A/d): 500g/l (2010) | Ce produit contient 345 g/l COV max. |
| Conservation - avant ouverture | 2 ans minimum |
| Duritan® Activateur DA2 | 125 ml |
| Duritan® Apprêt DT-F | 5 l |
| Duritan® Durcisseur DH1 | 5 l |

| Traitement préliminaire Supports | | |
|----------------------------------|--|---|
| | Surfaces en bois brut Ponçage de bois en dégradé Soigneusement enlever la poussière de ponçage Brosser les bois à pores grossiers | P120, P150, P180 Teindre facultativement au préalable avec des produits de la marque Zweihorn®. Ensuite appliquer une couche de base ou isoler avec du CL-FI ou S 7000. Le cas échéant, garnir d'abord les bois à gros pores à l'aide de l'apprêt bicomposant DT-PS. |

| Traitement | |
|------------|--|
| | Mélanger soigneusement ! Respecter scrupuleusement la quantité d'activateur ajoutée. |
| | Appliquer le produit en respectant scrupuleusement tous les paramètres tels que la taille de la buse, la pression, la distance, la quantité appliquée etc. |
| | Tenir à l'abri de la lumière du soleil pendant le traitement, afin d'éviter un durcissement précoce. |

| Durcisseurs Diluants Additifs | | |
|-------------------------------|-------------------------|---|
| | Durcissement Activation | en fonction du poids 100 parts DT-F 100 parts du Durcisseur DH1 2 parts Activateur DA2 |
| | | en fonction du volume 100 parts DT-F 100 parts du Durcisseur DH1 2,5 parts Activateur DA2 |
| | Dilution | |
| | Vie en pot | jusqu'à 8 heures |

| Application | |
|--|-------------|
| | |
| Pression de pulvérisation (bars) | 2.5-3.0 |
| Taille de la buse (mm) | 1,0-1,6 |
| Viscosité du produit de traitement DIN 4 mm (sec.) | 17 sec. ± 2 |
| Quantité appliquée par étape de travail (g/m²) | 80-120 |
| Rendement par étape de travail (m²/l) | 7 - 10 |

| Temps de séchage | |
|--|--|
| Toutes les indications de temps correspondent au temps minimum à respecter pouvant être dépassé selon vos besoins. | |

Les produits de la AkzoNobel Wood Coatings sont fabriqués exclusivement pour les utilisateurs professionnels et industriels ayant des connaissances de base quant à l'utilisation et au maniement de produits chimiques/techniques pour la structuration de surfaces. Les instructions d'application de nos produits figurant dans les fiches techniques sont données à titre de recommandations non contraignantes et ne sauraient constituer un engagement quelconque de notre part. Elles sont basées sur notre expérience ainsi qu'une série de tests et sont destinées à faciliter et optimiser le travail de nos clients. Tout écart éventuel par rapport aux conditions de travail idéales relève de la responsabilité de nos clients et peut avoir un effet sur le résultat (final). Ceci ne dispense toutefois pas l'acheteur de son obligation de s'assurer lui-même de l'aptitude de nos produits aux fins envisagées, de préférence par l'application du produit sur un échantillon. En cas de doute concernant le maniement ou l'application du produit acheté, nos experts du service technique ou de notre laboratoire vous renseigneront en toute bonne foi.

Nous garantissons, bien entendu, une qualité irréprochable de nos produits conformément aux spécifications produits correspondantes. La responsabilité de l'application des produits fournis relève toutefois exclusivement de l'acheteur. Pour autant que nous n'ayons pas explicitement garanti par écrit les propriétés spécifiques et aptitudes des produits pour une utilisation spécifique définie par contrat, les conseils ou préconisations techniques, bien que donnés en toute bonne foi, ne sauraient être en aucun cas contraignants et ne constituent aucun engagement. AkzoNobel est responsable de l'utilisation de ses produits par ses clients conformément aux conditions générales de vente et de livraison auxquelles nous renvoyons par la présente. La version la plus récente de la fiche technique respective peut être consultée sur notre page web. Toute fiche technique mise à jour annule et remplace les précédentes. Mise à jour le: 2022-07-14 / 13

Duritan® Apprêt tri-composant High-Solid



Rénovation ultérieure

Après ponçage préalable avec un grain P280-320, il est possible d'effectuer à tout moment un traitement complémentaire avec le même produit. Pour le traitement avec du vernis clair, nous recommandons les vernis clairs tri-composant PUR Duritan®. Il est également possible de combiner ce produit avec d'autres vernis clairs de la marque Zweihorn® comme le Crystallit® ou Variocryl®.

Normes d'essai

| | |
|---|---|
|  | Homologué par les autorités compétentes en matière de comportement au feu de matériaux de construction et d'éléments de construction suivant la norme DIN 4102/B1 sur panneaux de particules (avec ou sans placage) difficilement inflammables, conformes à B1. |
|  | Difficilement inflammable selon la directive relative aux équipements marins MED 2014/90/CE. |
|  | Requis pour les surfaces de meubles concernant leur résistance aux changements de température |
|  | Tox Control - Label pour meubles faibles en émissions |

Les produits de la AkzoNobel Wood Coatings sont fabriqués exclusivement pour les utilisateurs professionnels et industriels ayant des connaissances de base quant à l'utilisation et au maniement de produits chimiques/techniques pour la structuration de surfaces. Les instructions d'application de nos produits figurant dans les fiches techniques sont données à titre de recommandations non contraignantes et ne sauraient constituer un engagement quelconque de notre part. Elles sont basées sur notre expérience ainsi qu'une série de tests et sont destinées à faciliter et optimiser le travail de nos clients. Tout écart éventuel par rapport aux conditions de travail idéales relève de la responsabilité de nos clients et peut avoir un effet sur le résultat (final). Ceci ne dispense toutefois pas l'acheteur de son obligation de s'assurer lui-même de l'aptitude de nos produits aux fins envisagées, de préférence par l'application du produit sur un échantillon. En cas de doute concernant le maniement ou l'application du produit acheté, nos experts du service technique ou de notre laboratoire vous renseigneront en toute bonne foi.

Nous garantissons, bien entendu, une qualité irréprochable de nos produits conformément aux spécifications produits correspondantes. La responsabilité de l'application des produits fournis relève toutefois exclusivement de l'acheteur. Pour autant que nous n'ayons pas explicitement garanti par écrit les propriétés spécifiques et aptitudes des produits pour une utilisation spécifique définie par contrat, les conseils ou préconisations techniques, bien que donnés en toute bonne foi, ne sauraient être en aucun cas contraignants et ne constituent aucun engagement. AkzoNobel est responsable de l'utilisation de ses produits par ses clients conformément aux conditions générales de vente et de livraison auxquelles nous renvoyons par la présente. La version la plus récente de la fiche technique respective peut être consultée sur notre page web. Toute fiche technique mise à jour annule et remplace les précédentes. Mise à jour le: 2022-07-14 / 13

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Allemagne ● www.akzonobel.com/wood
2/2

AkzoNobel