

Produktbeskrivelse	
Beskrivelse	Glaslaktilsætning GLZ til forbedring af lakkens vedhæftning på al mineralsk glas.

Anvendelsesområde	
Beskrivelse	<p>Frigivne laksystemer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Crystallit® 2K-PUR klarlakker - Diadur® 2K-PUR klarlakker - Wigranit® Novacolor 2K-PUR pigmenterede top coat systemer - Variocryl® klarlakker - Variocryl® Color pigmenterede top coats <p>Velegnet til utallige glasruder på markedet såsom f.eks. floatglas, etlags sikkerhedsglas (ESG), flerlags sikkerhedsglas (VSG) osv.</p>

Produktdata	
Produktkode	GLZ
Pakningsstørrelse	500 ml
Leveringsviskositet	tyndtflydende
Holdbarhed – original bøtte lukket	min. 1 år

Forarbejdning	
<p>Tilsætningsmængden er på 2%. Produktet skal røres grundigt i. Lakeringen af de forbehandlede glas skal ske tidsnært, dvs. senest inden for 6 timer. For at opnå optimal vedhæftning på glas, er det en klar forudsætning, at det glasunderlag, der skal lakeres, rengøres grundigt. Efter rengøringen anbefaler vi forbehandling af glasunderlaget med vores specialadhæsionsrens middel SAR. Dette produkt sprayeres på den glasflade, der skal lakeres, og fordeles grundigt med en fnugfri, tør bomuldsklud og gnides tør, til der ikke er synlige rester eller striber. Lakeringen af de forbehandlede glas skal ske tidsnært, dvs. senest inden for 6 timer.</p>	

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egnetheder for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2021-07-08 / 5

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● D-40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood