

Aqualit A-PJF100



Opis produktu

Cechy	Wodorozcieńczalna jednokomponentowa baza kitu do fug na bazie akrylanów do wypełniania małych rys i fug w surowych podłogach drewnianych przed lakierowaniem. Zapobiega zapadaniu się lakieru i zmniejsza sklejanie boczne.
-------	---

Zakres stosowania

Cechy	Wszystkie podłogi drewniane wszelkich popularnych gatunków drewna, lite lub ze szlifowalną warstwą ścieralną.
-------	---

Dane produktu

Kod produktu	A-PJF100
Rozmiar pojemnika	5l 1l
Lepkość podczas dostawy DIN 4 mm	20 ± 2
Trwałość w zamkniętym pojemniku oryginalnym	min. 1 rok

Przygotowanie Podłoża

	Nowe, nielakierowane podłogi: W zależności od gatunku drewna i sposobu ułożenia, najpierw przygotować podłoże, szlifując je. Podłogi dokładnie odkurzyć.	Od P80 do maks P120
	Renowacja już polakierowanych podłóg drewnianych: Najpierw wykonać szlifowanie podstawowe i całkowicie usunąć warstwę starego lakieru. Podłogi dokładnie odkurzyć.	Od P80 do maks P120

Nanoszenie

	Dokładnie potrząsnąć lub wymieszać!
	Oszlifować i zebrać pył drzewny do czystego pojemnika. Mieszając Aqualit A-PJF100 z mączką drzewną w stosunku 2:1 do 5:1 (w zależności od gatunku drewna) sporządzić masę nadającą się do nakładania szpachli. Podczas stosowania można dodać Aqualit A-PJF100 w celu rozcieńczenia. Za pomocą szpachli ze stali nierdzewnej równomiernie wygładzić podłogę, wypełniając wszystkie małe pęknięcia i fugi. Równomiernie wygładzić produkt szpachlą, nie pozostawiając nadmiaru. Jeżeli podczas stosowania wskutek zapadania się powstają rysy i fugi, można ponownie wetrzeć mieszaninę.

Czas schnięcia @ 20°C

zdatowność do szlifowania	at least 45 minutes
---------------------------	---------------------

Produkty AkzoNobel Wood Coatings są produkowane wyłącznie dla profesjonalnego przetwórcy przemysłowego, który posiada gruntowną wiedzę na temat obchodzenia się z produktami chemicznymi / technicznymi do kształtowania powierzchni i ich stosowania. Informacje dotyczące stosowania podane w kartach technicznych są wyłącznie niezobowiązującymi zaleceniami i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych. Te zalecenia oparte są na naszych doświadczeniach i próbach. Mają one ułatwić i wspomóc pracę naszych Klientów. Za wszelkie możliwe odchylenia od idealnych warunków pracy odpowiadają nasi Klienci. Mogą one wpływać na wynik (końcowy) danego zastosowania. Nie zwalnia to jednak Klienta z obowiązku sprawdzenia produktu oraz jego kompatybilności z powierzchnią, na której jest stosowany, najlepiej poprzez wykonanie powłoki próbnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie postępowania z zakupionym produktem i jego stosowania, mogą Państwo uzyskać informacje od naszych doradców, techników laboratoryjnych oraz techników w zakresie zastosowań, którzy doradzą Państwu zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą.

AkzoNobel gwarantuje najwyższą jakość swoich produktów zgodnie z właściwymi specyfikacjami, jednak za zastosowanie dostarczonych produktów odpowiada wyłącznie Klient. O ile nie zagwarantowaliśmy w wyraźnej (pisemnej) formie specyficznych właściwości i zdatowności produktów dla zastosowania określonego w umowie, doradztwo i informacja techniczna są udzielane w sposób niezobowiązujący i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych, mimo że są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. AkzoNobel odpowiada za zastosowanie swoich produktów przez Klienta zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostaw, z którymi Klient powinien się zapoznać. Aktualne Karty Techniczne można pobrać z naszej strony internetowej. Pojawienie się nowego wydania powoduje automatycznie unieważnienie poprzednich wydań Kart Technicznych. Stan na dzień: 2021-07-16 / 8

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Niemcy ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/1