

Aqualit A-PS130



Opis produktu

Cechy Wodorozcieńczalny jednokomponentowy podkład do parkietów na bazie akrylanów. Produkt służy do przygotowywania podłóg parkietowych do dalszego lakierowania za pomocą Aqualit A-PT260-__ lub A-PT230-__. Produkt ogranicza sklejanie boczne klepek parkietu i z tego powodu jest zalecany do gruntowania.

Zakres stosowania

Cechy Produkt jest przeznaczony do wszystkich typowych gatunków drewna i korku.

Dane produktu

Kod produktu	A-PS130
Rozmiar pojemnika	5l 1l
Lepkość podczas dostawy DIN 4 mm	20 ± 2
Trwałość w zamkniętym pojemniku oryginalnym	min. 1 rok
Dyrektywa LZO Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat. A/i): 140 g/l (2010)	Ten produkt zawiera maksymalnie 90 g/l LZO.

Przygotowanie Podłoża

	Szlifować nieobrobione podłogi drewniane stopniowo z coraz większą ziarnistością w zależności od rodzaju drewna i sposobu ułożenia.	Od P80 do maks P120
	Drewna egzotyczne / o dużej zawartości substancji dodatkowych	Zaizolować za pomocą Aqualit A-IS180.

Nanoszenie

	Dokładnie wymieszać!
	Produkt mieszać i stosować zgodnie z opisem w „Utwardzacze Rozcieńczalniki Dodatki”. Stosować specjalny wałek do malowania parkietów. Wlać produkt do kubła na farbę, nigdy nie lać bezpośrednio na parkiet.

Utwardzacze Rozcieńczalniki Dodatki

	Rozcieńczalnik	Nie jest wymagany W razie potrzeby Woda wodociągowa
--	----------------	---

Zastosowanie

Lepkość podczas nanoszenia DIN 4 mm (s)	20
Gramatura powłoki na warstwę (g/m ²)	70-125
Wydajność na warstwę (m ² /l)	8-15

Czas schnięcia @ 20°C

pyłosuchość	od 40 minut
suchość w dotyku	od 90 minut
zdatność do szlifowania	od 4 godzin

Normy

	Ogólne świadectwo badania przeprowadzonego przez urząd nadzoru budowlanego, potwierdzające trudnopalność zgodnie z DIN 4102/B1 na trudnopalnych płytach wiórowych klasy B1, w tym płytach fenirowanych.
	Produkty budowlane zgodne z przepisami technicznymi DIBT. W przypadku elementów budowlanych takich jak parkiet, schody itp. można wnioskować o oznaczenie CE. Dopuszczenie AgBB do zastosowania w charakterze lakieru do podłóg zgodnie z DIN EN 14342.
	Tox Control - Znak powłok lakierowych o niskiej emisji szkodliwych substancji

Produkty AkzoNobel Wood Coatings są produkowane wyłącznie dla profesjonalnego przetwórcy przemysłowego, który posiada gruntowną wiedzę na temat obchodzenia się z produktami chemicznymi / technicznymi do kształtowania powierzchni i ich stosowania. Informacje dotyczące stosowania podane w kartach technicznych są wyłącznie niezobowiązującymi zaleceniami i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych. Te zalecenia oparte są na naszych doświadczeniach i próbach. Mają one ułatwić i wspomóc pracę naszych Klientów. Za wszelkie możliwe odchylenia od idealnych warunków pracy odpowiadają nasi Klienci. Mogą one wpływać na wynik (końcowy) danego zastosowania. Nie zwalnia to jednak Klienta z obowiązku sprawdzenia produktu oraz jego kompatybilności z powierzchnią, na której jest stosowany, najlepiej poprzez wykonanie powłoki próbnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie postępowania z zakupionym produktem i jego stosowania, mogą Państwo uzyskać informacje od naszych doradców, techników laboratoryjnych oraz techników w zakresie zastosowań, którzy doradzą Państwu zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. AkzoNobel gwarantuje najwyższą jakość swoich produktów zgodnie z właściwymi specyfikacjami, jednak za zastosowanie dostarczonych produktów odpowiada wyłącznie Klient. O ile nie zagwarantowaliśmy w wyraźnej (pisemnej) formie specyficznych właściwości i zdatności produktów dla zastosowania określonego w umowie, doradztwo i informacja techniczna są udzielane w sposób niezobowiązujący i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych, mimo że są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. AkzoNobel odpowiada za zastosowanie swoich produktów przez Klienta zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostaw, z którymi Klient powinien się zapoznać. Aktualne Karty Techniczne można pobrać z naszej strony internetowej. Pojawienie się nowego wydania powoduje automatycznie unieważnienie poprzednich wydań Kart Technicznych. Stan na dzień: 2021-07-19 / 8