

Nature N-O740



Opis produktu

Cechy Olej wzmacniający słoje, głęboko penetrujący, bez rozpuszczalników.

Zakres stosowania

Cechy Niemal wszystkie gatunki drewna wewnątrz. Np. podłogi drewniane i korkowe, meble, blaty, boazerie, bruk drewniany, parkiet przemysłowy, schody itp. Można powlekać nawet drewna egzotyczne lub o dużej zawartości substancji dodatkowych, bez przygotowania.

Dane produktu

Kod produktu	N-O740
Rozmiar pojemnika	5l 750 ml
Lepkość podczas dostawy DIN 4 mm	25 ± 2
Trwałość w zamkniętym pojemniku oryginalnym	ok. 2 lata

Przygotowanie Podłoża

	Surowe drewno Podłogi Meble	P120, P150, P180 P180, P240, P320
--	-----------------------------------	--------------------------------------

Nanoszenie

	Dokładnie wymieszać!
	Należy nanosić produkt obficie, np. pędzlem, wałkiem, gąbką, pistoletem natryskowym (na zimno lub na gorąco). (maks. 80°C) W czasie stosowania 60 minut należy natychmiast pokryć ponownie miejsca, w których olej wsiąkł, aby uzyskać wystarczającą ochronę i zapobiec powstawaniu plam. Po czasie działania należy jak najdokładniej usunąć nadmiar, np. rękawem gumowym lub ściągaczem. Proszę sprawdzić wcześniej, czy narzędzia są odporne na olej i nie powodują przebarwień. Następnie ewentualne pozostałości oleju należy rozprószyć niestrzępiącą się szmatką bawełnianą. Pozostałość można również oszlifować drobną tkaniną ścierną. Podłogi należy wypolerować drobną tkaniną szlifierską (biała tarcza) po usunięciu nadmiaru. W ten sposób znacznie zwiększa się odporność powierzchni.

Zastosowanie

Wydajność na warstwę (m ² /l)	8-15
--	------

Czas schnięcia @ 20°C

zdadność do szlifowania	od 12 godzin
pierwsze lekkie obciążenie	od 24 godzin
pełna odporność, możliwość chodzenia	od 7 dni
Czas działania (lekki nadmiar produktu)	60 minut

Normy

	DIN 68861/1C Odporność chemiczna powierzchni mebli
	EN 71-3 migracja rozpuszczalnych metali ciężkich
	DIN 53160 cz. 1 i cz. 2 - odporny na ślinę i pot
	Produkty budowlane zgodne z przepisami technicznymi DIBT. W przypadku elementów budowlanych takich jak parkiet, schody itp. można wnioskować o oznaczenie CE. Dopuszczenie AgBB do zastosowania w charakterze lakieru do podłóg zgodnie z DIN EN 14342.
	Tox Control - Znak powłok lakierowych o niskiej emisji szkodliwych substancji

Produkty AkzoNobel Wood Coatings są produkowane wyłącznie dla profesjonalnego przetwórcy przemysłowego, który posiada gruntowną wiedzę na temat obchodzenia się z produktami chemicznymi / technicznymi do kształtowania powierzchni i ich stosowania. Informacje dotyczące stosowania podane w kartach technicznych są wyłącznie niezobowiązującymi zaleceniami i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych. Te zalecenia oparte są na naszych doświadczeniach i próbach. Mają one ułatwić i wspomóc pracę naszych Klientów. Za wszelkie możliwe odchylenia od idealnych warunków pracy odpowiadają nasi Klienci. Mogą one wpływać na wynik (końcowy) danego zastosowania. Nie zwalnia to jednak Klienta z obowiązku sprawdzenia produktu oraz jego kompatybilności z powierzchnią, na której jest stosowany, najlepiej poprzez wykonanie powłoki próbnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie postępowania z zakupionym produktem i jego stosowania, mogą Państwo uzyskać informacje od naszych doradców, techników laboratoryjnych oraz techników w zakresie zastosowań, którzy doradzą Państwu zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. AkzoNobel gwarantuje najwyższą jakość swoich produktów zgodnie z właściwymi specyfikacjami, jednak za zastosowanie dostarczonych produktów odpowiada wyłącznie Klient. O ile nie zagwarantowaliśmy w wyraźnej (pisemnej) formie specyficznych właściwości i zdadności produktów dla zastosowania określonego w umowie, doradztwo i informacja techniczna są udzielane w sposób niezobowiązujący i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych, mimo że są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. AkzoNobel odpowiada za zastosowanie swoich produktów przez Klienta zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostaw, z którymi Klient powinien się zapoznać. Aktualne Karty Techniczne można pobrać z naszej strony internetowej. Pojawienie się nowego wydania powoduje automatycznie unieważnienie poprzednich wydań Kart Technicznych. Stan na dzień: 2021-08-18 / 6