

Aqualit

(ICLA 200.12.20)

A-T220-20



Termékleírás	
Leírás	Vízzel hígítható, egykomponensű, szintartó, akrilát bázisú, szintelen fedőréteg rendszer.

Alkalmazási terület	
Leírás	Majdnem az összes beltéri fafajta és fa alapanyag. A termék olyan többrétegű lakk, amely alkalmazható alapozóként és záróakként.

Termékadatok	
Termékkód	A-T220-20
Kíszerelés	5l 20 l
Szállítási viszkozitás DIN 4 mm mp-ben	120 ± 10
Eltarthatóság – zárt eredeti göngyöleg	legalább 1 év
VOC irányelv EU határérték a (A/e kat.) termékhez: 130 g/l (2010)	A termék max. 59 g/l VOC-t tartalmaz.

Fényességi fokok		
Termékszám	Fényességi fok	DIN 67530 60°-os könyök
A-T220-20	selyem matt	20 ± 2

Aljzatok előkezelése		
	Nyers fafelületek Kis fokozatú facsiszolás Gondosan távolítsa el a csiszolóport A nagypórusú fákat ki kell kefélni	P120, P150, P180
	Pácolt fafelületek	pácolás előtt csiszolja meg
	Egzotikus/magas járulékos anyag tartalmú fafajok Fák vagy MDF vízeshelyiségekben	Izolálás Aqualit A-IS180-nal.
	AqualitColor színes lakk felületek	4 órától max. 24 óráig terjedően köztes csiszolás nélkül lakkozza le

Feldolgozás	
	Alaposan keverje fel!
	A terméket a Térhálósítók Hígítók Adalékok szakaszban leírtak szerint keverje el és alkalmazza.

Térhálósítók Hígítók Adalékok		
	Hígítás	Vezetékes víz

Alkalmazás		
Szórónyomás (bar)	1.5 - 2.0	110-130
Fúvókaméret (mm)	1.8-2.0	0.25-0.28
Hígító hozzáadása (%)	5-10	5-10
Feldolgozási viszkozitás DIN 4 mm (mp)	40-50	40-50
Műveletenként felvitt mennyiség (g/m ²)	100-140	100-140
Műveletenként kiadósság (m ² /l)	5 - 7	5 - 7

Száradási idő @ 20°C	
porszáraz	30 perc elteltével
tapintásálló	2 óra elteltével
szállítható	12 óra elteltével
csiszolható	4 óra elteltével

Elősegített száradás	
Pihenőidő szobahőmérsékleten	15 perc
Forró levegős szárítás 35°C-on	2 óra
Lehűlés szobahőmérsékleten	15 perc

Az AkzoNobel Wood Coatings termékei kizárólag professzionális és ipari felhasználók részére készülnek, mivel alkalmazásuk feltételezi a felületek kialakítására szolgáló vegyi/műszaki termékek kezelése és felhasználása területén szerzett alapismereteket. A tájékoztatókban a termékminőségünkkel kapcsolatban feltüntetett feldolgozási utasítások nem kötelező ajánlásnak tekintendők, és nem számítanak szavatosságvállalásnak. Az ajánlások tapasztalatainkon és kísérletsorozatokon alapulnak, és feladatuk az, hogy megkönnyítsék és támogassák átvevőink munkáját. Az ideális munkafeltételektől eltérő, bármilyen eltérés átvevőink felelősségi körébe tartozik és kihathat az alkalmazás (vég-) eredményére. Ez azonban nem mentesíti az átvevőt azon kötelezettsége alól, hogy a terméket és annak alkalmasságát a kezelendő felületen – leginkább próbafeldolgozás útján – ellenőrizze. Bármilyen kétség esetén alapanyag-tanácsadóink, valamint alkalmazás- és labortechnikusaink legjobb tudásuk szerint tájékoztatást adnak a megszerzett termék kezeléséről vagy feldolgozásáról.

Természetesen az AkzoNobel szavatolja termékei kifogástalan minőségét a mindenkorai termékspecifikációk alapján, azonban a szállított termékek alkalmazásáért kizárólag az átvevő felel. Amennyiben kifejezetten – írásban – ígéretet tettünk a termékek specifikus tulajdonságaira és megfelelőségére egy szerződésben meghatározott felhasználási célra, akkor az alkalmazástechnikai tanácsadás vagy tájékoztatás minden esetben kötelezettségvállalás nélkül történik és nem jelent szavatosságvállalást akkor sem, ha a tájékoztatást legjobb tudásunk szerint adtuk. Az AkzoNobel termékei azok átvevői által történő alkalmazásáért felelősséget vállal. Általános értékesítési és szállítási feltételei alapján, amelyekre ezennel felhívja az átvevők figyelmét. Internetes oldalunkon letölthető a mindenkor aktuális Műszaki tájékoztató. Az új kiadás megjelenése után megszűnik az addigi Műszaki tájékoztató érvényessége. Állapot: 2021-07-20 / 5