

Aqualit A-T280-90



Tuoteselostus

Kuvaus Kaksikomponenttinen, vesiohenteinen, valonkestävä PU-kirkaslakka akrylaattipohjalla täyskiiltäviä pinnoitteita varten.

Käyttöalue

Kuvaus Lähes kaikki puukalusteet sisällä. Erityisesti jaloja, täyskiiltäviä, suljettujen huokosten puukaluste- ja pigmentoituja pintamaalipintoja varten.

Tuotetiedot

Tuotekoodi	A-T280-90
Astiakoko	5l
Toimitusviskositeetti DIN 4 mm sekunnissa.	42 ± 2
Kestävyys - suljettu alkuperäisastia	Vähint. 1 vuosi
VOC-direktiivi Tämän tuotteen EU-raja-arvo (Kat. A/e): 130 g/l (2010)	Tämä tuote sisältää enint. 80 g/l VOC.

Kiiltoasteet

Tuotenumero	Kiiltoaste	Standardi DIN 67530 60°-aste
A-T280-90	täyskiiltävä	90 ± 2

Alustan esikäsittely

	Karkeat puupinnat	Huokoset on suljettava useammalla Aqualit A-IS180:n levittämällä.
	Pinnat pigmentoitua pintamaalia AqualitColor	Lakkaus 6 tunnin, enintään 24 tunnin jälkeen ilman välihiontaa.

Käsittely

	Perusteellisesti ravistettava tai hämmennettävä!
	Tuote on sekoitettava ja levitettävä, kuten kohdassa "Kovetteen ohenteen lisäaineet" on kuvattu. Lakkauksen ja kuivumisajan aikana on vältettävä pölyn kerääntymistä. Korkean kiilto-efektin parantamiseksi ja kiillottamisen valmistelemiseksi pinnat on hiottava yön yli kestävän kuivumisen jälkeen raekoolla P800-1200 ja pinnoitettava uudelleen samalla materiaalilla. Käsittelyssä AqualitColorin päällä tarvitaan ehdottomasti kaksi kerrosta Aqualit A-T280-90.

Kovetteen ohenteen lisäaineet

	Kovettuminen	20% HWA 6000
	Ohentaminen	10% Vesijohtovesi
	Työstöaika	5 tuntiin asti

Levitys

Ruiskupaine (bar)	1.5 - 2.0
Suutinkoko (mm)	1.2-1.4
Ohenteen lisäys (%)	10
Työstöviskositeetti DIN 4mm (sek.)	42 ± 2
Levitysmäärä/työkerta (g/m2)	80-100
Riittoisuus per työvaihe (m2/l)	6-8

Kuivumisaika @ 20°C

pölykuiva	1 tunnin jälkeen
Kosketuskuiva	2 tunnin jälkeen
valmis kuljettettavaksi	at least 16 hours
hiottava	8 tunnin jälkeen
kiillotuskelpoinen	3 päivän jälkeen

AkzoNobel Wood Coatingsin tuotteet valmistetaan vain ammattitaitoisille ja teollisille jalostajille, joilla on perustiedot kemiallisten/teknisten tuotteiden käytöstä pintakäsittelyssä. Ohjelehdissämme annetut tuotteiden käsittelyohjeet ovat ei-sitovia suosituksia, eivätkä ne muodosta mitään takuuta. Suositukset perustuvat kokemukseemme ja koesarjoihimme, ja niiden on tarkoitus helpottaa ja tukea asiakkaidemme työtä. Jokainen poikkeama ihanteellisista työolosuhteista kuuluu asiakkaidemme vastuualueeseen ja voi vaikuttaa käytön (loppu-)tulokseen. Asiakas on siitä huolimatta velvollinen tarkistamaan tuotteen ja sen soveltuvuuden käsiteltävälle pinnalle, mieluiten testikäsittelyn avulla. Materiaalineuvojamme sekä käyttö- ja laboratorioteknikkomme neuvovat parhaansa mukaan kaikissa tuotteidemme käyttöön ja käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.

AkzoNobel takaa luonnollisesti, että sen tuotteet ovat laadultaan moitteettomia kulloisenkin tuote-eritelmän mukaisesti, mutta toimitettujen tuotteiden käytöstä vastaa ainoastaan asiakas. Ellemme ole nimenomaisesti - kirjallisesti - taanneet tuotteiden erityisiä ominaisuuksia ja sopivuutta sopimuksella sovitun käyttötarkoitukseen, käytöntechninen neuvonta on aina ei-sitovaa, eikä se muodosta mitään takuuta, vaikka se tapahtuikin parhaan tiedon mukaan. AkzoNobel vastaa asiakkaiden tilaamien tuotteiden käytöstä yleisten myynti- ja toimitusehtojen mukaisesti, joihin tässä viitataan. Ajantasainen tekninen ohjelehti on saatavissa verkkosivuiltamme. Uuden version ilmestyttyä siihenastisten teknisten ohjelehtien voimassaolo umpeutuu. Stand: 2021-07-21 / 7

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Saksa ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

Aqualit

Tarkastusstandardit	
	DIN 68861/1B Kalustepintojen kemiallinen rasitus
	Keittiökalusteille asetetut vaatimukset standardin DIN 68930 mukaan koskien ilmastokestävyyttä.

AkzoNobel Wood Coatingsin tuotteet valmistetaan vain ammattitaitoisille ja teollisille jalostajille, joilla on perustiedot kemiallisten/teknisten tuotteiden käytöstä pintakäsittelyssä. Ohjelehdissämme annetut tuotteiden käsittelyohjeet ovat ei-sitovia suosituksia, eivätkä ne muodosta mitään takuuta. Suositukset perustuvat kokemukseemme ja koesarjoihimme, ja niiden on tarkoitus helpottaa ja tukea asiakkaidemme työtä. Jokainen poikkeama ihanteellisista työolosuhteista kuuluu asiakkaidemme vastuualueeseen ja voi vaikuttaa käytön (loppu-)tulokseen. Asiakas on siitä huolimatta velvollinen tarkistamaan tuotteen ja sen soveltuvuuden käsiteltävälle pinnalle, mieluiten testikäsitteilyn avulla. Materiaalineuvotamme sekä käyttö- ja laboratorioteknikkomme neuvovat parhaansa mukaan kaikissa tuotteidemme käyttöön ja käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.

AkzoNobel takaa luonnollisesti, että sen tuotteet ovat laadultaan moitteettomia kulloisenkin tuote-eritelmän mukaisesti, mutta toimitettujen tuotteiden käytöstä vastaa ainoastaan asiakas. Ellemme ole nimenomaisesti - kirjallisesti - taanneet tuotteiden erityisiä ominaisuuksia ja sopivuutta sopimuksella sovittuun käyttötarkoitukseen, käytöntekninen neuvonta on aina ei-sitovaa, eikä se muodosta mitään takuuta, vaikka se tapahtuukin parhaan tiedon mukaan. AkzoNobel vastaa asiakkaiden tilaamien tuotteiden käytöstä yleisten myynti- ja toimitusehtojen mukaisesti, joihin tässä viitataan. Ajantasainen tekninen ohjelehti on saatavissa verkkosivuiltamme. Uuden version ilmestyttyä siihenastisten teknisten ohjelehtien voimassaolo umpeutuu. Stand: 2021-07-21 / 7

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Saksa ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919