

AqualitColor

(ICLA 103.01/01)

AC-P330



Produktbeskrivelse

Beskrivelse	Vandfortyndbar, hvidpigmenteret filler på acrylatbasis. Kan anvendes som 1-komponent eller 2-komponent produkt til høje belastninger.
-------------	---

Anvendelsesområde

Beskrivelse	AC-P330 1K: Gængse træsorter med ringe træindholdsstoffer og træmateriale (også MDF) i boliger med normal belastning. AC-P330 2K: Næsten alle træmøbler til indendørs brug. Til grundering af alle gængse træsorter og træmaterialer. Egner sig ideelt til isolering af træindholdsstoffer samt til isolering af MDF i vådrum.
-------------	--

Produktdata

Produktkode	AC-P330
Pakningsstørrelse	20 kg 5 kg
Leveringsviskositet DIN 6 mm i sek.	40 ± 5
Holdbarhed - original bølge lukket	min. 1 år
VOC-direktiv EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010)	Dette produkt indeholder uhærdet maks. 61 g/l VOC. Dette produkt indeholder hærde maks. 93 g/l VOC.

Forbehandling Underlag

	Rå træflader. Trinvis træslibning. Fjern omhyggeligt slibestøv. Børst grovporede træsorter af.	P120, P150, P180
	Plastfolieplader (f.eks. HPL eller melaminharpiks) skal slibes grundigt. Grundingsfolieplader skal være rene og fri for fedt og silikone.	P320 / P400

Forarbejdning

	Rør godt op!
	Bland og påfør produktet som anført under "Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer".
	Produktet må på grundings- og kunststoffolieplader kun påføres hærde som 2-komponent variant. Ved anvendelse som 2-komponent variant skal man være opmærksom på korrekt hærkning (se Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer) for at sikre tilstrækkelig isolerende virkning.

Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer

	Hærkning option	10% HWA 6001 (303.01) efter vægt 12% HWA 6001 (303.01) efter volumen
	Fortynding	ledningsvand
	Forarbejdningstid 20°C, 65% relativ luftfugtighed	som 2-komponent produkt, 1 time

Påføring

Sprøjtetryk (bar)	1.5-3.0	110-130
Dysetørrelse (mm)	2.0-2.5	0.33-0.38
Fortyndertilsetning (%)	5 - 15	5 - 15
Forarbejdningviskositet DIN 4 mm (sek.)	100-140	120-140
Påføringsmængde pr. applikation (g/m ²)	120 - 160	120 - 160
Rækkeevne pr. påføring (m ² /l)	5 - 7	5 - 7

Tørretid @ 20°C

støvtør	fra 30 minutter
berøringsstør	fra 1 time
kan slibes	fra 4 timer
kan stables	fra 15 timer

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd.
Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2021-07-22 / 7

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● D-40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

AqualitColor

(ICLA 103.01/01)

Forceret tørring	
Hviletid ved rumtemperatur	15 minutter
Varmlufttørring ved 35°C	2 timer
Afkøl ved rumtemperatur	15 minutter

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd.

Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2021-07-22 / 7

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● D-40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919