

## AqualitColor

(Aqua Surf 809)

### AC-P374



#### Descrição do produto

Descrição Primário de pigmentação branca, diluível em água e de base acrílica.

#### Âmbito de aplicação

Descrição Madeira comum com poucas substâncias ativas e materiais à base de madeira (MDF) em espaços residências com exigências normais.

#### Dados do produto

Código do produto	AC-P374
Tamanho do recipiente	20 l 1,000 l
Viscosidade de entrega DIN 4mm em seg.	55 ± 5
Sólidos em % verniz base	57 ± 2
Peso específico em kg/l a 20 °C	1.37 ± 0.04
Valor pH	8 - 8.5
Durabilidade - embalagem original hermeticamente fechada	mín. 1 ano
Diretiva COV Valores limite UE para este produto (Cat. A/e): 130 g/l (2010)	Este produto contém no máx. 38 g/l COV.

#### Preparação Substratos

	Superfícies de madeira bruta Lixamento de madeira escalonado Remove cuidadosamente o pó após lixar Escovar madeiras com poros grandes	P120, P150, P180
	Madeiras exóticas / madeiras ricas em extratos Madeiras ou MDF em espaços húmidos	Primeiro isolar usando um primário isolante, p.ex., AqualitColor AC-IP360 endurecido.

#### Processamento

	Misturar bem!
	Misturar e aplicar o produto como descrito em "Aditivos diluentes endurecedores".

#### Endurecedores Diluentes Aditivos

	Endurecimento	água da torneira
--	---------------	------------------

#### Aplicação

Pressão de aplicação (bar)	1.5-3.0	110-130
Tamanho do bocal (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Adição de diluente (%)	0-5	0-5
Viscosidade de processamento DIN 4 mm (seg.)	50 - 60	50 - 60
Quantidade utilizada em cada aplicação (g/m2)	70 - 100	70 - 100
Rendimento em cada aplicação (m2/l)	7 - 10	7 - 10

#### Tempo de secagem @ 20°C

secagem ao toque	após 30 minutos
teste de aderência	após 1 hora
pode ser lixado	após 2 horas

Os produtos da AkzoNobel Wood Coating são fabricados exclusivamente para o utilizador profissional, possuidor de conhecimentos elementares a nível do manuseio e da aplicação de produtos químico/técnicos para tratamento de superfícies. As instruções de processamento especificadas nas fichas técnicas referentes às características dos nossos produtos devem ser consideradas como recomendações não vinculativas e não fornecem qualquer tipo de garantia. Estas recomendações têm como base os nossos ensaios e experiências e devem facilitar e promover o trabalho dos nossos clientes. Qualquer possível desvio das condições de trabalho ideais é da responsabilidade dos nossos clientes e pode afetar o resultado (final) da aplicação. No entanto, tal não isenta o comprador da sua obrigação de verificar o produto, bem como a sua adequação em relação à superfície a ser tratada, de preferência através de um ensaio de aplicação. Em caso de dúvidas quanto ao manuseamento ou processamento do produto adquirido, os nossos conselheiros de material, bem como técnicos de laboratório e de aplicação poderão prestar-lhe todo o tipo de esclarecimentos requeridos de acordo com os seus melhores conhecimentos.

A AkzoNobel garante, naturalmente, uma ótima qualidade dos seus produtos segundo as respetivas especificações do produto, no entanto, a responsabilidade em relação aos produtos entregues é exclusivamente do comprador. A menos que tenhamos confirmado por escrito as propriedades específicas e a adequação dos produtos para uma determinada finalidade contratualmente acordada, todo o tipo de assessoria técnica ou informação de utilização, apesar de fornecida de acordo com os nossos melhores conhecimentos, deve ser considerada não vinculativa e não fornece qualquer tipo de garantia. A AkzoNobel é responsável pela utilização dos seus produtos por parte dos seus clientes de acordo com as nossas condições gerais de venda e fornecimento, sobre as quais o comprador é advertido através do presente documento. A respetiva folha de dados técnicos mais recente pode ser consultada nas nossas páginas de Internet. A publicação de uma nova edição torna nula a validade das folhas técnicas que estavam vigentes. Versão: 2021-07-22 / 7

#### EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Alemanha ● www.akzonobel.com/wood

1/1

AN\_204450\_060919