

AqualitColor AC-T450-30-BW01



Produktbeskrivelse

Beskrivelse	Vannfortynnbar, lysekte pigmentert toppstrøksystem med god dekk- og fyllevne på akrylatbasis. Valgfritt brukbar som 1K- eller 2K-produkt for store belastninger. Fargeblandingssystem for fremstilling av utallige fargetoner iht. Sikkens, RAL, NCS osv. eller iht. egne angivelser.
-------------	---

Bruksområde

Beskrivelse	Nesten alt treverk i innredningen. Passar utmerkt ved påbyggnad med AqualitColor AC-IP360.
-------------	--

Produktdata

Produktkode	AC-T450-30-BW01
Pakking størrelse	20 kg 5 kg
Leveringsviskositet DIN 4 mm i sekunder	60 - 90 avhengig av fargetone
Holdbarhet - originalbeholder lukket	minst 1 år
VOC-direktiv EU-grenseverdi for dette produktet (kat. A/e): 140 g/l (2010)	Dette produktet inneholder maks. 95 g/l VOC før herding. Dette produktet inneholder maks. 117 g/l VOC etter herding.

Glansgrader

Produktnummer	Glansgrad	DIN 67530 60° vinkel
AC-T450-30-BW01	halvblank	30 ± 5

Forbehandling underlag

	MDF - uten fuktpåvirkning	Forbehandle med AqualitColor AC-IP360 til det oppnås en lukket og jevn overflate. Sluttsliping av fyller med korning P280 - P320.
	MDF - med fuktpåvirkning	Forbehandle med AqualitColor AC-IP360 (herdet) til det oppnås en lukket og jevn overflate. Sluttsliping av fyller med korning P280 - P320.

Bearbeiding

	Rør grundig om!
	Bland og påfør produktet som beskrevet under "Herdere tynnere tilsetninger".

Herdere tynnere tilsetninger

	Herding valgfritt	10% HWA 6000
	Fortynning	TWA 9000-F eller springvann
	Bearbeidingstid 20 °C, 65 % rel. luftfuktighet	til 4 timer (ved 2K-behandling)

Påføring

Dysetrykk (bar)	1.5-3.0	110-130
Dysetørrelse (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Tynntilsetning (%)	5-10	0-10
Bearbeidingsviskositet DIN 4 mm (sekunder)	30	50
Påføringsmengde per påføring (g/m2)	100-120	100-120
Dekkevne (m2/l)	6-7	6-7

Tørketid @ 20°C

støvtørr	etter 40 minutter
berøringstørr	etter 1 time
transportklar	etter 12 timer
slipbar	etter 4 timer

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings fremstilles utelukkende for profesjonelle og industrielle brukere, som har grunnleggende kunnskap i håndtering og bruk av kjemiske/tekniske produkter til overflatebehandling. Bearbeidingsanvisningene i databladene vedrørende produktene og deres kvaliteter er å anse som uforpliktende anbefalinger og utgjør ikke noen form for garanti. Disse anbefalingene er basert på erfaringer og forsøksserier og skal lette og understøtte arbeidet til kundene våre. Ethvert avvik fra de optimale arbeidsbetingelsene inngår i kundens ansvarsområde og kan ha en innvirkning på anvendelsens (slutt-)resultat. Kunden fritas imidlertid ikke fra plikten til å kontrollere produktet og dets egnethet for overflaten som skal behandles, fortrinnsvis ved en prøvebehandling. Hvis du er i tvil med hensyn til hvordan du skal håndtere eller bruke produktet du har kjøpt, hjelper våre materialrådgivere samt anvendelses- og laboratorieteknikkere deg gjerne etter beste vitende.

AkzoNobel garanterer selvfølgelig for en feilfri produktkvalitet i henhold til de aktuelle produktspesifikasjonene. Ansvar for bruken av de leverte produktene ligger imidlertid utelukkende hos kunden. Såfremt vi ikke uttrykkelig og skriftlig har gitt forsikringer om spesifikke egenskaper og egnetheter for produktene til et kontraktsmessig bestemt bruksformål, er en bruksteknisk rådgivning eller opplysning i alle tilfeller uforpliktende og utgjør ikke noen form for garanti, selv om den er gitt etter beste vitende. AkzoNobel er ansvarlig for anvendelsen av produktene ved kundene i henhold til de generelle salgs- og leveringsbetingelsene som kunden herved gjøres oppmerksom på. Det aktuelle tekniske databladet finner du på våre nettsider. Når det kommer et nytt opplag, opphører gyldigheten til de tidligere tekniske databladene. Status: 2021-07-23 / 5

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/1