

AqualitColor AC-IP360



Produktbeskrivelse

Beskrivelse	Vandfortyndbar, hvidpigmenteret filler på acrylatbasis. Kan anvendes som 1-komponent eller 2-komponent produkt til høje belastninger.
-------------	---

Anvendelsesområde

Beskrivelse	AC-IP360 1K: Gængse træsorter med ringe træindholdsstoffer og træmateriale (også MDF) i boliger med normal belastning. AC-IP360 2K: Næsten alle træmøbler til indendørs brug. Til grundering af alle gængse træsorter og træmaterialer. Egner sig ideelt til isolering af træindholdsstoffer samt til isolering af MDF i vådrum. Kan også bruges som vedhæftningsformidler på mange gængse kunststoffer og metaller til indendørs brug.
-------------	---

Produktdata

Produktkode	AC-IP360
Pakningsstørrelse	20 kg 5 kg
Leveringsviskositet DIN 4 mm i sek.	140 ± 5
Holdbarhed - original bøtte lukket	min. 1 år
VOC-direktiv EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010)	Dette produkt indeholder uhærdet maks. 59 g/l VOC. Dette produkt indeholder hærdet maks. 90 g/l VOC.

Forbehandling Underlag

	Rå træflader. Trinvis træslibning. Fjern omhyggeligt slibestøv. Børst grovporede træsorter af.	P120, P150, P180
	Plastfolieplader (f.eks. HPL eller melaminharpiks) skal slibes grundigt. Grundingsfolieplader skal være rene og fri for fedt og silikone.	P320 / P400
	Metal affedtes første med ren fortynder fx TPU 9300-F og slibes fint. Rengør kunststoffer og start med at slibe med slibesvamp eller slibepad. Som vedhæftningsformidler må produktet kun bruges hærdet som 2-komponent variant. Der skal generelt gennemføres en kontrol af vedhæftningen.	P400 P600

Forarbejdning

	Rør godt op!
	Bland og påfør produktet som anført under "Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer".
	Produktet må på grundings- og kunststoffolieplader kun påføres hærdet som 2-komponent variant. Som vedhæftningsformidler må produktet kun bruges hærdet som 2-komponent variant. På grund af mange forskellige underlag kan vi ikke i hvert enkelt tilfælde garantere tilstrækkelig vedhæftning. Der skal generelt gennemføres en kontrol af vedhæftningen. Ved anvendelse som 2-komponent variant skal man være opmærksom på korrekt hærdning (se Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer) for at sikre tilstrækkelig isolerende virkning.

Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer

	Hærdning option	10% HWA 6000 efter vægt 15% HWA 6000 efter volumen
	Fortynding	TWA 9000-F eller ledningsvand
	Forarbejdnings tid 20°C, 65% relativ luftfugtighed	som 2-komponent op til 4 timer

Påføring

Sprøjtetryk (bar)	1.5-3.0	110-130
Dysetørrelse (mm)	2.0-2.5	0.33-0.38
Forarbejdningsviskositet DIN 4 mm (sek.)	100-140	120-140
Påføringsmængde pr. applikation (g/m ²)	120-300	120-300
Rækkeevne pr. påføring (m ² /l)	3-6	3-6
Fortyndertilsetning (%)	0-5	-
AC-IP360 1K:	5-10	5-10
AC-IP360 2K:		

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2021-07-21 / 7

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● D-40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

AqualitColor

Tørretid @ 20°C

støvtør	fra 30 minutter
berøringstør	fra 2 timer
kan slibes	fra 6 timer

Prøvningsstandarder

	Svært brændbar i henhold til direktiv om skibsudstyr MED 2014/90/EU.
	Krav til køkkenmøbeloverflader iht. DIN 68930 med hensyn til bestandigheden over for skiftende klimatiske forhold.

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd.

Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2021-07-21 / 7

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● D-40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919