

## Aqualit

(ICLA 203.02.05)

### A-PT240-05



#### Gaminio aprašymas

|              |                                                                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apibūdinimas | Vandeniu skiedžiamas 2 komponentų parketo lakas akrilato pagrindu, bespalvis, atlaikantis labai didelę mechaninę apkrovą. |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Taikymo sritis

|              |                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apibūdinimas | Gaminys pritaikytas visoms plačiai vartojamoms medienos parketų rūšims ir kamštinei dangai. Didžiausią mechaninę apkrovą patiriančiams paviršiams gyvenamojoje ir pramoninėje srityse. Taip pat tinka grindims ir laiptams renovuoti. |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Gaminio duomenys

|                                                                         |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Prekės kodas                                                            | A-PT240-05                          |
| Talpyklos dydis                                                         | 10 l                                |
| Pradinė klampa DIN 4 mm, sek.                                           | 140 ± 10                            |
| Galiojimo trukmė – uždaryta originali tara                              | maž. 1 metai                        |
| LOJ direktyva<br>Šio gaminio ES ribinė vertė (A/i kat.): 140 g/l (2010) | Šis gaminys turi maks. 120 g/l LOJ. |

#### Blizgumo laipsniai

|                 |                |                      |
|-----------------|----------------|----------------------|
| Gaminio numeris | Blizgumo lygis | DIN 67530 60° kampas |
| A-PT240-05      | pilnai matinis | 5 ± 2                |

#### Pagrindo paruošimas

|  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | Žaliavinės medienos grindų paviršius laipsniškai šlifuoti atsižvelgiant į medieną ir paklojimo pobūdį. Gaminį galima naudoti ir gruntavimui kaip kelių sluoksnių laką. Taip pat galima iš anksto gruntuoti ir gaminį „Aqualit A-PS130“. | P80 iki maks. P120                     |
|  | Egzotiška / turinti daug ekstraktų mediena                                                                                                                                                                                              | Izoliuoti naudojant „Aqualit A-IS180“. |

#### Paruošimas

|  |                                                                             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|
|  | Gera išmaišyti!                                                             |
|  | Gaminį maišyti ir užnešti, kaip nurodyta „Kietiklio ir skiediklio priedai“. |
|  |                                                                             |
|  |                                                                             |

#### Kietiklio ir skiediklio priedai

|  |              |                       |
|--|--------------|-----------------------|
|  | Kietėjimas   | 10% HWA 6001 (303.01) |
|  | Skiedimas    | Vandentiekio vanduo   |
|  | Gyvybingumas | iki 2 valandų         |

#### Užnešimo metodas

|                               |           |           |        |
|-------------------------------|-----------|-----------|--------|
|                               |           |           |        |
| Purškimo slėgis (bar)         | 1.5 - 2.0 | 60-90     |        |
| Purškuko dydis (mm)           | 1.8-2.0   | 0.25-0.28 |        |
| Skiediklio kiekis (%)         | 5-10      | 5-10      | 5-10   |
| Darbinė klampa DIN 4mm (sek.) | 50-85     | 50-85     | 50-85  |
| Užnešamas kiekis (g/m2)       | 90-120    | 90-120    | 90-120 |
| Padengiamas plotas (m2/l)     | 6-8       | 6-8       | 8-11   |

AkzoNobel Wood Coatings gaminiai skirti tik profesionalams ir gamybos įmonėms, turinčioms bazinių žinių apie cheminius / techninius gaminius, skirtus paviršiaus apdailai, bei jų naudojimą. Atmintinėse pateikiami apdorojimo nurodymai, paremti gaminių savybėmis, turi būti laikomi neįpareigojančiomis ir neužtikrinančiomis rekomendacijomis. Šios rekomendacijos paremtos mūsų patirtimi ir bandymais, jos skirtos padėti mūsų pirkėjams palengvinant jiems darbą. Mūsų pirkėjai yra atsakingi už bet kokią galimą nukrypimą nuo idealių darbo sąlygų, tai gali paveikti darbo rezultata (galutinį). Tačiau šios rekomendacijos neatleidžia pirkėjo nuo pareigos tikrinti gaminius ir jų tinkamumą apdorojamam paviršiui, pageidautina, atliekant bandomąjį apdorojimą. Jei kiltų kokių nors abejonių dėl įsigytų gaminių naudojimo ar apdorojimo, mūsų medžiagų konsultantai bei naudojimo ir laboratorijų specialistai pakonsultuos remdamiesi savo turimomis žiniomis. Savaimė suprantama, AkzoNobel garantuoja nepriklausomą savo gaminių kokybę pagal konkrečias gaminių specifikacijas, tačiau atsakomybė už patiekto gaminio pritaikymą tenka išskirtinai pirkėjui. Jei mes aiškiai, raštu, nepadėtinome gaminio specialių savybių ir jo tinkamumo sutartyje numatytam naudojimui tikslui, mūsų turimomis žiniomis paremtos konsultacijos ar instrukcijos techniniais klausimais yra neįpareigojantys ir nieko neužtikrinantys. AkzoNobel prisiima atsakomybę už savo gaminių pritaikymą, kurį atlieka pirkėjas pagal bendrąsias pardavimo ir pristatymo sąlygas, su kuriomis buvo supažindintas pirkėjas. Šiuo metu galiojančią techninę atmintinę galima rasti mūsų interneto svetainėje. Pasirodžius naujam dokumento leidimui, ankstesnės techninės atmintinės nebegalioja. Redakcija: 2021-07-19 / 7

#### EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Vokietija ● [www.akzonobel.com/wood](http://www.akzonobel.com/wood)

AN\_204450\_060919

## Aqualit

(ICLA 203.02.05)

| Tempo di essiccazione @ 20°C |                |
|------------------------------|----------------|
| sausas nuo dulkių            | nuo 40 minučių |
| sausas paliesti              | nuo 2 valandų  |
| slifuojamas                  | nuo 6 valandų  |
| galima vaikščioti            | nuo 12 valandų |
| Baldų pastatymas             | nuo 24 valandų |
| Kloti kilimus                | nuo 7 dienų    |
| Pirmasis drėgnas valymas     | nuo 1 mėnesio  |

AkzoNobel Wood Coatings gaminiai skirti tik profesionalams ir gamybos įmonėms, turinčioms bazinių žinių apie cheminius / techninius gaminius, skirtus paviršiaus apdailai, bei jų naudojimą. Atmintinėse pateikiami apdorojimo nurodymai, paremti gaminių savybėmis, turi būti laikomi neįpareigojančiomis ir neužtikrinančiomis rekomendacijomis. Šios rekomendacijos paremtos mūsų patirtimi ir bandymais, jos skirtos padėti mūsų pirkėjams palengvinant jiems darbą. Mūsų pirkėjai yra atsakingi už bet kokią galimą nukrypimą nuo idealių darbo sąlygų, tai gali paveikti darbo rezultatą (galutinį). Tačiau šios rekomendacijos neatleidžia pirkėjo nuo pareigos tikrinti gaminius ir jų tinkamumą apdorojamam paviršiui, pageidautina, atliekant bandomąjį apdorojimą. Jei kiltų kokių nors abejonių dėl įsigytų gaminių naudojimo ar apdorojimo, mūsų medžiagų konsultantai bei naudojimo ir laboratorijų specialistai pakonsultuos remdamiesi savo turimomis žiniomis. Savaiame suprantama, AkzoNobel garantuoja neprikaištingą savo gaminių kokybę pagal konkrečias gaminio specifikacijas, tačiau atsakomybė už patiekto gaminio pritaikymą tenka išskirtinai pirkėjui. Jei mes aiškiai, raštu, nepatvirtiname gaminio specialių savybių ir jo tinkamumo sutartyje numatytam naudojimui tikslui, mūsų turimomis žiniomis paremtos konsultacijos ar instrukcijos techniniais klausimais yra neįpareigojantys ir nieko neužtikrinantys. AkzoNobel prisiima atsakomybę už savo gaminių pritaikymą, kurį atlieka pirkėjas pagal bendrąsias pardavimo ir pristatymo sąlygas, su kuriomis buvo supažindintas pirkėjas. Šiuo metu galiojančią techninę atmintinę galima rasti mūsų interneto svetainėje. Pasirodžius naujam dokumento leidimui, ankstesnės techninės atmintinės nebegalioja. Redakcija: 2021-07-19 / 7

**EMEA HQ**  
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Vokietija ● [www.akzonobel.com/wood](http://www.akzonobel.com/wood)

AN\_204450\_060919