

EasyfitColor

(ICLA 250.52.15/01)

EC-T430-15



Produkta apraksts

Apraksts	Vienkomponenta tonēta sedzošā krāsa ar baltu pigmentu, atšķaidāma ar šķīdinātāju, uz nitrocelulozes bāzes.
----------	--

Pielietojums

Apraksts	Gandrīz visas koka mēbeles iekštelpās.
----------	--

Produkta dati

Produkta kods	EC-T430-15
Bundžas izmērs	20 kg
Piegādes viskozitāte DIN 4 mm sekundē.	70 ± 10
Glabāšanas termiņš - aizvērtā oriģinālā tvertne	min. 2 gadi

Spīduma pakāpes

Produkta numurs	Spīduma pakāpe	DIN 67530 60° leņķis
EC-T430-15	pusspīdīga	35 ± 2

Pamatvirsmu priekšapstrāde

	Neapstrādātas koka virsmas Pakāpeniska koka slīpēšana	P120, P150, P180
	aizvērtu (slēgtu) poru pārkļājumi	Poras noslēgt, vairākas reizes uzklājot sērijas Easyfit grunts laku.
	Ekstotiskas koku sugas / ekstraktvielas izdalošas koksnes	Iepriekš veikt izolēšanu ar Quantum Q-IS160 vai Solido S- IS130.

Apstrāde

	Rūpīgi samaisīt!
	Produktu samaisīt un uzklāt, kā aprakstīts sadaļā "Cietinātāji Atšķaidītāji Piedevas".

Cietinātāji Atšķaidītāji Piedevas

	Atšķaidīšana	TNC 9102-F (950.02) ātra žūšana
--	--------------	---------------------------------

Uzklāšana

Izsmidzināšanas spiediens (bar)	1.5-3.0	110-130	
Dīzes izmērs (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28	
Pievienojamais atšķaidītāja daudzums (%)	15 - 40	15 - 40	15-30
Darba viskozitāte DIN 4 mm (sek.)	13 - 18	13 - 18	18-20
Patēriņš uz vienu klājumu (g/m2)	120-150	120-150	120-150
Patēriņš uz vienu klājumu (m2/l)	5 - 7	5 - 7	6-8

Žūšanas ilgums @ 20°C

putekļu neuzņēmīgs/-a	no 15 minūtēm
pieskāriensauss	no 50 minūtēm
gatavs/-a transportēšanai	no 12 stundām

Forsētā žāvēšana

Nestrādes laiks telpas temperatūrā	20 minūtes
Žāvēšana ar karstu gaisu 40°C	20 minūtes
Žāvēšana ar karstu gaisu 60°C	20 minūtes
Atdzišana telpas temperatūrā	20 minūtes

AkzoNobel Wood Coatings produkti ir ražoti tikai profesionāliem un rūpnieciskiem pārstrādātājiem, kuriem ir pamatzināšanas darbā ar ķīmiskiem/tehniskiem produktiem, kas paredzēti virsmu apdarei. Brošūrā sniegtās norādes par mūsu kvalitāti saistībā ar apstrādi ir uzskatāmas kā nesaistoši ieteikumi un nesniedz nekādu garantiju. Šie ieteikumi balstās uz mūsu pieredzi un testu sērijām un ir domāti mūsu klientu darba atvieglošanai un atbalstam. Ikviens iespējamā atkāpe no ideāliem darba apstākļiem ir mūsu klienta pārziņā un var ietekmēt pielietojšanas (gala) rezultātu. Tomēr tas neatbrīvo klientu no viņa pienākuma pārbaudīt produktu un tā atbilstību apstrādājamajai virsmai, to sākotnēji pārbaudot uz testēšanai paredzētas materiāla virsmas. Ja neesat pārliecināts par iegādātā produkta pielietojumu vai pārstrādi, mūsu materiālu konsultanti, kā arī laboratorijas tehniskie darbinieki iespēju robežās sniegs jums nepieciešamo informāciju. Protams, AkzoNobel saistībā ar attiecīgo produktu specifiskāciju saviem produktiem nodrošina nevainojamu kvalitāti, tomēr atbildību par piegādāto produktu izmantošanu uzņemas tikai un vienīgi klients. Ja vien mēs rakstiski neesam atrunājuši produkta specifiskās īpašības un pielietojumu kādam ligumā noteiktam izmantošanas mērķim, konsultēšana vai informēšana par tehnisko pielietojumu, kaut arī tā ir sniegta atbilstoši kompetencei, jebkurā gadījumā ir nesaistoša un nesniedz nekādu garantiju. AkzoNobel uzņemas atbildību par savu produktu izmantošanu, ko īsteno klients, ievērojot Vispārējos pārdošanas un piegādes noteikumus, uz kuriem ar šo klientam tiek norādīts. Attiecīgā aktuālā tehnisko datu lapa ir pieejama mūsu tīmekļa vietnēs. Publicējot atjauninātus izdevumus, iepriekšējās tehnisko datu lapas vairs nav spēkā. Redakcija: 2021-08-16 / 5

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Vācija ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919