

EasyfitColor

(ICLA 250.52.15/01)

EC-T430-15



Produktbeschreibung

Beschreibung	Einkomponentiger, lösemittelverdünnter weiß pigmentierter Buntlack auf Nitrocellulose-Basis.
--------------	--

Anwendungsbereich

Beschreibung	Nahezu alle Holzmöbel im Innenbereich.
--------------	--

Produktdaten

Produktcode	EC-T430-15
Verpackungsgröße	20 kg
Liefeviskosität DIN 4mm in sec.	70 ± 10
Haltbarkeit - Originalgebinde verschlossen	mind. 2 Jahre

Glanzgrade

Produktnummer	Glanzgrad	DIN 67530 60° Winkel
EC-T430-15	seidengläzend	35 ± 2

Vorbehandlung Untergründe

	Rohe Holzflächen Abgestufter Holzschliff	P120, P150, P180
	Geschlossenporige Beschichtungen	Poren durch mehrmaligen Auftrag mit einem Füllgrund der Easyfit Reihe schließen.
	Exotische / inhaltsstoffreiche Hölzer	Vorher isolieren mit Quantum Q- IS160 oder Solido S-IS130.

Verarbeitung

	Gründlich aufrühren!
	Produkt wie unter "Härter Verdüner Zusätze" beschrieben mischen und applizieren.

Härter Verdüner Zusätze

	Verdüner	TNC 9102-F (950.02) schnelle Trocknung
--	----------	--

Applikation

Spritzdruck (bar)	1.5-3.0	110-130	
Düsengröße (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28	
Verdünerzugabe (%)	15 - 40	15 - 40	15-30
Verarbeitungsviskosität DIN 4mm (sec.)	13 - 18	13 - 18	18-20
Auftragsmenge pro Arbeitsgang (g/m²)	120-150	120-150	120-150
Ergiebigkeit pro Arbeitsgang (m²/l)	5 - 7	5 - 7	6-8

Trockenzeit

staubtrocken	ab 15 Minuten
griffest	ab 50 Minuten
transportfähig	ab 12 Stunden

Forcierte Trocknung

Ruhezeit bei Raumtemperatur	20 Minuten
Heißlufttrocknung bei 40°C	20 Minuten
Heißlufttrocknung bei 60°C	20 Minuten
Abkühlen bei Raumtemperatur	20 Minuten

Produkte von AkzoNobel Wood Coatings werden ausschließlich für den professionellen und industriellen Verarbeiter hergestellt, der ein Grundwissen im Umgang und der Verwendung von chemisch/technischen Produkten zur Oberflächengestaltung hat. Die in den Merkblättern angegebenen Verarbeitungshinweise für unsere Qualitäten sind als unverbindliche Empfehlungen zu betrachten und stellen keinerlei Gewährleistung dar. Diese Empfehlungen basieren auf unseren Erfahrungen und Versuchsreihen und sollen die Arbeit unserer Abnehmer erleichtern und fördern. Jede mögliche Abweichung von den idealen Arbeitsbedingungen liegt im Verantwortungsbereich unserer Abnehmer und kann sich auf das (End-) Ergebnis der Anwendung auswirken. Dies befreit den Abnehmer jedoch nicht von seiner Verpflichtung zur Überprüfung des Produkts und dessen Eignung für die zu behandelnde Oberfläche, vorzugsweise durch eine Probeverarbeitung. Bei allen Zweifeln hinsichtlich der Handhabung oder Verarbeitung des erworbenen Produkts geben Ihnen unsere Werkstoffberater sowie Anwendungs- und Labortechniker nach bestem Wissen Auskunft. Selbstverständlich gewährleistet AkzoNobel eine einwandfreie Qualität ihrer Produkte nach Maßgabe der jeweiligen Produktspezifikationen, jedoch liegt die Verantwortlichkeit für den Einsatz der gelieferten Produkte ausschließlich beim Abnehmer. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich - schriftlich - zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich und stellt keinerlei Gewährleistung dar. AkzoNobel haftet für die Anwendung ihrer Produkte durch deren Abnehmer nach Maßgabe ihrer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, auf die der Abnehmer hiermit hingewiesen wird. Das jeweils aktuelle Technische Merkblatt kann auf unseren Internetseiten abgerufen werden. Nach Erscheinen einer Neuauflage erlischt die Gültigkeit bisheriger Technischer Merkblätter. Stand: 2021-08-16 / 5

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Deutschland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/1