

Quantum (ICLA 217.30.00) Q-T236



Productomschrijving

Omschrijving	Een-component, oplosmiddelverdunbare, lichtechte blankelak op acrylaatbasis. Het product geeft een diepmat natuurlijk oppervlak zonder aanvuring. Het hout wordt beschermt, ziet er verder onbehandeld uit.
--------------	---

Toepassingsgebied

Omschrijving	Vele houtenmeubels in het interieur zonder grotere chemische en mechanische belasting. Alleen voor openporige lakafwerkingen. Als stapellak toe te passen. Niet geschikt voor het aflakken met kleurlakken.
--------------	---

Productgegevens

Productcode	Q-T236
Containergrootte	5l 20 l
Afleverviscositeit DIN 4mm	18 ± 2
Vastestofgehalte in % stamlak	6 ± 1
Specifiek gewicht in kg/l bij 20°C	ca. 0,88
Houdbaarheid - Afgesloten originele verpakking	minstens 2 jaar

Glansgraden

Productnummer	Glansgraad	DIN 67530 60° hoek
Q-T236	diepmat	0-2

Voorbehandeling Ondergronden

	Ruwe houtoppervlakken Stapsgewijze schuurbewerking. Schuurstof zorgvuldig verwijderen. Grofporeige houtsoorten uitborstelen.	P120, P150, P180
--	---	------------------------

Verwerking

	Temeljito pomiješati!
	Proizvod miješati i nanositi kao što je to opisano u odjeljku „Učvršćivač, razrjeđivač, dodaci“.

Verharder Verdunner Toevoegingen

	Verdunning	niet noodzakelijk
---	------------	-------------------

Applicatie

		
Spuitdruk (bar)	1.5 - 2.0	110-130
Spuishopening (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Verwerkingsviscositeit DIN 4 mm (sec.)	16-20	16-20
Opbrenghoeveelheid per laag (g/m2)	100-120	100-120
Opbrengst per arbeidsgang (m2/l)	8-10	8-10

Droogtijd @ 20°C

stofdroog	vanaf 20 min.
grijpdroog	vanaf 40 min.
transportabel	vanaf 12 uur
schuurbaar	vanaf 1 uur

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar besten weten informatie. Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2021-08-24 / 4