


Renova R-T210-15



Popis výrobku

Popis	Jednosložkový smáčivý průhledný lak PUR ředitelný rozpouštědlem. Extrémně odolný vůči chemikáliím a poškrábání.
-------	---

Oblast použití

Popis	Téměř každý dřevěný nábytek v interiéru.
-------	--

Údaje o výrobku

Kód produktu	R-T210-15
Velikost balení	2.5 l
Viskozita při dodání DIN 4 mm	30 ± 2
Trvanlivost v uzavřeném originálním obalu od otevření	min. 2 roky cca 2 měsíce

Stupně lesku

Číslo produktu	Stupeň lesku	DIN 67530 60° úhel
R-T210-15	hedvábně lesklý	15 ± 2

Předběžná úprava podkladů

	Neopracované dřevěné plochy Odstupňované broušení dřeva Důkladně odstraňte prach z broušení Vykartáčovat dřeva s hrubými póry	P120, P150, P180
	Mořené dřevěné povrchy	Před mořením obruste.
	Exotická dřeva / dřeva bohatá na obsahové látky Dřeva nebo MDF desky ve vlhkých prostorech	Předtím izolovat s Quantum Q- IS160 nebo Solido S- IS130.

Zpracování

	Důkladně zamíchejte!
	Výrobek smíchejte podle popisu v části "Tvrdidlo Ředidlo Přísady" a aplikujte.

Tvrdidlo Ředidlo Přísady

	Vytvrzování	není zapotřebí, protože je 1K samozesíťovatelné
	Ředidlo	TPU 9030-F rychlé schnutí TPU 9301-S pomalé schnutí
	Doba zpracování	cca 2 měsíce od otevření otevřený cca 8 hodin

Aplikování

Tlak pro stříkání (bar)	1.5 - 2.0	110-130	
Velikost trysky (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28	
Přidání ředidla (%)	10-20		10-20
Viskozita zpracování DIN-4 mm (sek.)	20	30	20
Množství nátěru v pracovním cyklu (g/m2)	100-120	120	100-120
Vydatnost (m2/l)	8-10	8	8-10

Doby schnutí @ 20°C

Úplně suchý	od 30 minut
Pevný na dotyk	od 2 hodin
Možnost přepravy	od 12 hodin
Brousitelné	od 6 hodin

Zkušební normy

	DIN 68861/1B Chemické požadavky u nábytkových povrchu
--	---

Výrobky společnosti AkzoNobel Wood Coatings se vyrábějí výlučně pro profesionálního a průmyslového zpracovatele, který má základní vědomosti o zacházení a používání s chemickými/technickými výrobky pro povrchovou úpravu. Pokyny ke zpracování našich kvalit, které jsou uvedené v informačních listech, je třeba považovat za nezávazná doporučení a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. Tyto doporučení se zakládají na našich zkušenostech a sériích zkoušek a mají usnadnit a urychlit práci našim odběratelům. Jakákoli možná odchylka od ideálních pracovních podmínek je v rozsahu odpovědnosti našich odběratelů a může mít vliv na (konečný) výsledek aplikace. Toto ovšem nezabývá odběratele od jeho povinnosti kontroly výrobku a jeho vhodnosti pro ošetřovaný povrch, zejména prostřednictvím zpracování vzorků. Při jakýchkoli pochybnostech ohledně manipulace nebo zpracování zakoupeného výrobku vám naši poradci v oblasti materiálů jako i aplikační a laboratorní technici poskytnou informaci podle nejlepšího vědomí.

[Společnost] AkzoNobel samozřejmě zaručuje bezchybnou kvalitu svých výrobků podle pravidel příslušných specifikací výrobků, ovšem odpovědnost za používání dodaných výrobků spočívá výhradně u odběratele. Pokud jsme písemně výslovně nezaručili specifické vlastnosti a způsobilosti výrobku pro určitý smluvní účel použití, jsou konzultace či poučení ohledně použití výrobku, i když jsou podána podle nejlepšího vědomí, v každém případě nezávazné a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. [Společnost] AkzoNobel ručí za aplikaci svých výrobků prostřednictvím jejich odběratelů podle pravidel svých všeobecných prodejních a dodacích podmínek, na které je odběratel tímto upozorněn. Aktuální informační technický list můžete stáhnout z našich webových stránek. Po vydání nové aktualizace zaniká platnost dosavadních informačních listů. Stav: 2021-08-26 / 3